

Austrotherm XPS® Universalplatte



Universalplatte aus extrudiertem Polystyrolhartschaum

- ▶ Beste ökologische Eigenschaften
- ▶ Weitestgehend wasserunempfindlich

Anwendung: Trennschicht

Lieferform: Plattenabmessungen:
Lieferdicken:
Kantenausbildungen:
Oberfläche:

1250 x 600 mm
20 mm
Gerade Kante (GK)
Geprägt



Produktart: Extrudierter Polystyrol Hartschaum

Techn. Daten: Belastbarkeitsgruppe:
Wärmeleitfähigkeit [W/mK]:
20mm

BG 20
Nennwert
0,033

Bemessungswert gem. DIN 4108-10
0,034

Zugfestigkeit:
Druckspannung bei 10%:
Geschlossenzelligkeit :
Brandverhalten EN 13501-1:

200 kPa
CS(10/Y) 200 kPa = 20 t/m²
≥ 95 %
E

Verarbeitung: Max. Anwendungsgrenztemperatur: 70°C

Austrotherm XPS® Universalplatte enthält keine Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKWs), HFCKWs bzw. HFKWs. HBCD.

Entwicklung und Anwendungstechnik
Bearbeitung : 02/2018 DBA

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.