

Corsa

610

650

Fabricagemethode Getuft 5/16" lussenpool	Méthode de fabrication Tuftée 5/16" bouclé	Herstellungsverfahren Getuftet 5/16" Schlinge	Manufacturing process Tufting 5/16" Looppile
Poolsamenstelling 100% zuivere scheerwol	Composition du velours 100% laine vièrge	Polmaterial 100% reine Schurwolle	Pile content 100% pure new wool
Tuftdoek Geweven PP	Support Tissé PP	Trägermaterial Gewebte PP	Primary backing Woven PP
Rug Texflor® viltrug	Dossier feutre Texflor®	Rückenausrüstung Texflor® Vliesrücken	Secondary backing Texflor® feltbacking
Poolgewicht ca. 820 gr/m²	Poids du velours ca. 820 gr/m²	Polgewicht ca. 820 gr/m²	Pile weight ca. 820 gr/m²
Totaal gewicht ca. 1.880 gr/m²	Poids total ca. 1.880 gr/m²	Gesamtgewicht ca. 1.880 gr/m²	Total weight ca. 1.880 gr/m²
Poolhoogte ca. 6 mm	Hauteur du poil ca. 6 mm	Polhöhe ca. 6 mm	Pile height ca. 6 mm
Totale hoogte ca. 9,5 mm	Hauteur totale ca. 9,5 mm	Gesamthöhe ca. 9,5 mm	Total height ca. 9,5 mm
Aantal noppen ca. 31.250/m²	Nombre de points ca. 31.250/m²	Noppenzahl ca. 31.250/m²	Tuft density ca. 31.250/m²
Breedte 400 + 500 cm	Largeur 400 + 500 cm	Breite 400 + 500 cm	Width 400 + 500 cm
Aantal kleuren 2	Nombre de coloris 2	Farbenzahl 2	Number of colours 2
Lichtechtheid 5	Résistance à la lumière 5	Lichtechtheit 5	Light fastness 5
Waterechtheid 3-4	Résistance à l'eau 3-4	Wasserechtheit 3-4	Water resistance 3-4
Warmtedoorlaatweerstand 0,15 m² K/W	Résistance thermique 0,15 m² K/W	Wärmedurchlasswiderstand 0,15 m² K/W	Thermal resistance TOG : 1.5
Geluidsisolatie 26 dB	Isolation aux bruits d'impact 26 dB	Trittschalldämmung 26 dB	Sound insulation 26 dB
Brandklasse E_n (EN13501-1)	Classement feu E_n (EN13501-1)	Brandverhaltensklasse E_n (EN13501-1)	Fire class E_n (EN13501-1)
Bijzonderheden Pool naar buiten	Caractéristiques Velours à l'extérieur	Besonderheiten Flor aussen	Characteristics Pile outside



Onder voorbehoud van wijzigingen van de technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Daten - All rights reserved to alter technical specifications. Kijk voor de uitgebreide garantievoorwaarden op www.stain-safe.com - Pour le détail des conditions de garantie, rendez-vous sur www.stain-safe.com - Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf www.stain-safe.com - For detailed warranty conditions, see www.stain-safe.com

Balta Broadloom
Wakkensteenweg 2, 8710 Sint-Baafs-Vijve • Belgium
T +32 (0)56 62 22 11 • F +32 (0)56 62 23 55 • broadloom@baltagroup.com • www.baltagroup.com



DL09/2016



▲ 650



▲ 610