

ROHBAUSPACHTEL INNEN



Macht unverputztes Mauerwerk glatt und eben für das anschließende Streichen, Tapezieren und Fliesenkleben.

Produktleistung

- | Kunststoffvergüteter Glätt- und Flächenspachtel für unverputztes Mauerwerk.
- | Leicht zu glätten wie ein Gipsputz, aber widerstandsfähiger.
- | Bereits in dünner Schicht von 2 mm für das Streichen, Tapezieren und Fliesenkleben geeignet.
- | Lässt sich in einer Schicht bis 20 mm in einem Arbeitsgang aufziehen und bis auf 0,5 mm ausziehen, für Löcher und Leitungsschlitze bis 50 mm.
- | Erhärtet schnell. Nach 24 Stunden kann gestrichen, tapeziert oder verputzt werden, z. B. mit WEISSES HAUS.

Praxistipp: Für alle Reparatur- und Renovierarbeiten LUGATO R & R-HOCHLEISTUNGSMÖRTEL verwenden.

Anwendungen

1. Als Glätt- und Flächenspachtel auf unverputztem Mauerwerk.
 2. Zum Schließen von Löchern, Leitungsschlitzen und Rohrdurchbrüchen.
- Innen.



Glättet sich wie ein Gipsputz, ist aber widerstandsfähiger.

Untergründe und Vorbereitung

Geeignet	Mauerwerk, Beton, Porenbeton, Putz, Gipsbauplatten, Gipskarton, Gipsfaserplatten, Holzwoleleichtbauplatten. Innen. Für die dünnsschichtige Spachtelung, z. B. auf Gipsfaser-, Gipsbau- und Gipskartonplatten, empfehlen wir LUGATO MALERSPACHTEL.
Beschaffenheit	tragfähig, rissfrei, sauber, trocken, frei von trennenden Verunreinigungen, z. B. Schalöl.
Vorbereitung	lose Teile und Staub, Farben entfernen. Mit BESTE BASIS grundieren.

Verarbeitung



Grundieren:
BESTE BASIS vollflächig mit Quast auftragen und trocknen lassen, ca. 3-4 Stunden.



ROHBAUSPACHTEL INNEN
mit Stahlglätter aufziehen.



Fläche nach 20-50 Minuten mit Schwammbrett und wenig Wasser mit kreisenden Bewegungen nacharbeiten.



Zur Erzielung einer glatten Oberfläche nochmals mit Stahlglätter abziehen.

Anmischen: Sackinhalt (20 kg) in 7-8 l sauberes Wasser einrühren. Nach ca. 3 Minuten nochmals durchrühren. Nur soviel Material anmischen wie innerhalb von 30 Minuten verarbeitet werden kann.

Produktdaten

Verbrauch	1 kg/m ² /mm Schichtstärke.
Ergiebigkeit (20 kg)	4 m ² bei einer Schichtstärke von 5 mm.
Verarbeitungstemperatur	5-30 °C.
Verarbeitungszeit (Topfzeit)	ca. 30 Minuten.
Schichtdicken	flächig: 2-20 mm; kann bis auf 0,5 mm ausgezogen werden; für Löcher und Leitungsschlitze: bis 50 mm.
Wartezeiten für Folgearbeiten	24 Stunden (bis 5 mm Schichtstärke); 3 Tage (20 mm Schichtstärke). Alle Zeitangaben bezogen auf 15-20 °C und rel. Feuchte 65 %.
Biegezug- /Druckfestigkeit (28 Tage)	1,6 N/mm ² /5,0 N/mm ² .
Inhaltsstoffe	Normzement, Spezialgips, fraktionierte Quarzsande, Kunststoffzusätze, organische Additive.
Ökologie	quarzmehlfrei. Chromatarm nach TRGS 613. GISCODE ZP1.
Packungsgrößen	20 kg, 4 kg.
Lagerfähigkeit	originalverpackt ca. 18 Monate. Trocken lagern.

Bitte beachten

I Nicht in mit Wasser belasteten Bereichen einsetzen, z. B. Duschen. Hohe Temperaturen beschleunigen, niedrige verzögern das Erhärten

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden.

Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.



Responsible Care (RC) bedeutet für die chemische Industrie, verantwortlich zu handeln. Sie macht dies über eine weltweite Initiative deutlich. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände nationale RC-Programme durch. In der internationalen Initiative sind tausende von Unternehmen mit Millionen Mitarbeitern aktiv. Ziel ist das freiwillige Engagement, mehr als vorgeschrieben zu tun: Nachhaltigkeit fördern, Produktverantwortung zeigen, mehr Sicherheit für Werke und Nachbarschaft schaffen, den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und den Umweltschutz verbessern. LUGATO hat sich im Rahmen seiner Mitgliedschaft im Verband der deutschen chemischen Industrie zur Einhaltung dieser Zielsetzung verpflichtet.

Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.

Seminare

LUGATO vermittelt in Zusammenarbeit mit seinen Handelspartnern das praktische Wissen, z. B. für die Verlegung von Fliesen. Informieren Sie sich unter www.lugato.de oder bei Ihrem Händler vor Ort über das aktuelle Angebot an Heimwerker-Seminaren.



Einfach selbermachen

Fragen Sie im Handel nach der Broschüre „Einfach selbermachen“. Auf über 160 Seiten mit über 1.000 Abbildungen von „Fliesen kleben“ bis „Bauwerke abdichten“. Alle Anleitungen Bild-für-Bild ganz einfach vorgestellt.



LUGATO GmbH & Co. KG, 22885 Barsbüttel,
Technischer Service Tel.: (040) 69 40 7 - 222, technik@lugato.de
www.lugato.de

Copyright by LUGATO. Stand 07/2010

