

Seibel und Söhne
Bergerstrasse 100
59597 Erwitte

Prüfungszeugnis: Hydraulischer Kalk HL 5

(Die Prüfungen wurden nach der Norm DIN-EN 459 durchgeführt)

Hydraulischer Kalk HL 5 chromatarm		Ø Juni 2017	
Mikroskopischer Befund	Erstarren	Beginn:	200 min.
		Wasseranspruch:	28,5 %
Mahlfeinheit	Spezifische Oberfläche nach Blaine: 4220 cm²/g		
Raumbeständigkeit	Kochversuch: bestanden	Le Chatelier:	1 mm
Prüfmörtel			
Wasser / Bindemittel - Wert: 0,5			
Festigkeiten			
	Druckfestigkeit MPa (N/mm²) im Alter von		
	7 Tg.	28 Tg.	
Mittelwert:	6,6	10,6	
Normenmindestwert:	-	5,0	
Bemerkungen			

Erwitte, 31.07.2017

Seibel und Söhne
Bergerstrasse 100
59597 Erwitte