

ROHBAUSPACHTEL AUSSEN



Macht unverputztes Mauerwerk glatt und eben, z. B. vor dem Auftragen von Dekorputzen und Anstrichen.

Produktleistung

- | Flächenspachtel für Fassaden.
- | Für Schichten bis 20 mm.
- | Schafft den profingerechten Untergrund für Dekorputze, z. B. WEISSES HAUS, Anstriche und Fliesenbeläge.
- | Standfest, haftstark, wasserfest und frostbeständig.
- | Bereits nach 24 Stunden für Folgearbeiten nutzbar (Schichtstärke 5 mm).

Anwendungen

1. Zum Spachteln von unverputztem Mauerwerk, z. B. Kalksandstein, Porenbeton, vor dem Auftragen von Dekorputzen, z. B. WEISSES HAUS, oder Anstrichen (Schichtstärke 10-20 mm).
2. Zum Ausgleichen nicht flucht- und lotrecht verputzter Fassaden (Schichtstärke 5-20 mm).
3. Zum Spachteln und Glätten unebener Putz- und Betonflächen (Schichtstärke 0-5 mm).



Wohnsiedlung. Vorbereiten von Planblockmauerwerk für Dekorputze mit ROHBAUSPACHTEL AUSSEN.

Untergründe und Vorbereitung

Geeignet	Mauerwerk, Beton, Porenbeton, Zement-, Kalkzementputze.
Beschaffenheit	tragfähig, rissfrei, sauber, trocken, frei von trennenden Verunreinigungen, z. B. Schalöl.
Vorbereitung	lose Teile und Staub, Farben entfernen. Mit BESTE BASIS grundieren.

Verarbeitung



Anmischen:
Sackinhalt (25 kg) mit langsam laufendem Rührwerk in ca. 4-5 l sauberes Wasser einrühren. Nach 5 Minuten nochmals durchrühren.



ROHBAUSPACHTEL AUSSEN mit Stahlglätter dünnlagig aufziehen. Danach frisch in frisch in der erforderlichen Schichtdicke je nach Anwendung aufziehen.



Nach 30-90 Minuten mit Schwamm- oder Filzbrett nacharbeiten. Dazu Schwamm- brett mit Wasser anfeuchten.



Oberfläche mit kreisenden Bewegungen glatt reiben. Zur Erzielung besonders glatter Oberflächen nochmals mit Stahlglätter abziehen. Werkzeug mit Wasser reinigen.

Zu Anwendung 3 (Schichtstärken bis 5 mm): ROHBAUSPACHTEL AUSSEN mit verdünntem BESSERER MÖRTEL anmischen. **Rezeptur:** 3 Volumenteile ROHBAUSPACHTEL AUSSEN + ca. 1 Volumenteil verdünnter BESSERER MÖRTEL. (**Verdünnung:** 1 Volumenteil BESSERER MÖRTEL + 5 Volumenteile Wasser).

Produktdaten

Verbrauch	1,5 kg/m ² /mm Schichtstärke.
Ergiebigkeit (25 kg)	3,3 m ² (5 mm Schichtstärke); 0,8 m ² (20 mm Schichtstärke).
Verarbeitungstemperatur	5-30 °C.
Verarbeitungszeit (Topfzeit)	1-2 Stunden.
Wartezeiten für Folgearbeiten	24 Stunden (bis 5 mm Schichtstärke), 3 Tage (bei 5-20 mm Schichtstärke). Alle Zeitangaben bezogen auf 15-20 °C und 65 % relativer Feuchte.
Haftzugfestigkeit auf Beton	1,2 N/mm ² .
Biegezugfestigkeit	1,8 N/mm ² .
Druckfestigkeit	4,5 N/mm ² .
Inhaltsstoffe	Normzement, Quarzsande, calcitische Füllstoffe, organische Additive.
Ökologie	faser- und quarzmehlfrei. Chromatarm nach TRGS 613. GISCODE ZP1.
Packungsgrößen	25 kg, 5 kg.
Lagerfähigkeit	originalverpackt ca. 18 Monate. Trocken lagern.

Bitte beachten

I Hohe Temperaturen beschleunigen, niedrige verzögern das Erhärten.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden.

Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.



Responsible Care (RC) bedeutet für die chemische Industrie, verantwortlich zu handeln. Sie macht dies über eine weltweite Initiative deutlich. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände nationale RC-Programme durch. In der internationalen Initiative sind tausende von Unternehmen mit Millionen Mitarbeitern aktiv. Ziel ist das freiwillige Engagement, mehr als vorgeschrieben zu tun: Nachhaltigkeit fördern, Produktverantwortung zeigen, mehr Sicherheit für Werke und Nachbarschaft schaffen, den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und den Umweltschutz verbessern. LUGATO hat sich im Rahmen seiner Mitgliedschaft im Verband der deutschen chemischen Industrie zur Einhaltung dieser Zielsetzung verpflichtet.

Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.

Seminare

LUGATO vermittelt in Zusammenarbeit mit seinen Handelspartnern das praktische Wissen, z. B. für die Verlegung von Fliesen. Informieren Sie sich unter www.lugato.de oder bei Ihrem Händler vor Ort über das aktuelle Angebot an Heimwerker-Seminaren.



Einfach selbermachen

Fragen Sie im Handel nach der Broschüre „Einfach selbermachen“. Auf über 160 Seiten mit über 1.000 Abbildungen von „Fliesen kleben“ bis „Bauwerke abdichten“. Alle Anleitungen Bild-für-Bild ganz einfach vorgestellt.



LUGATO GmbH & Co. KG, 22885 Barsbüttel,
Technischer Service Tel.: (040) 69 40 7-222, technik@lugato.de
www.lugato.de

Copyright by LUGATO. Stand 07/2010

