Metylan Ovalit Naht- und Reparaturkleber

Gebrauchsfertiger Dispersionsklebstoff mit hoher Klebkraft

METYLAN
MetylanOvalitNahtRepKl_TM_01_110211

EIGENSCHAFTEN

- ▶ **Für alle Tapeten**
- ▶ **Gute Wärmestandfestigkeit**

EINSATZBEREICHE

– Für die Verklebung von Tapeten im Naht- und Anschlussbereich von nicht saugfähigen Flächen
– Für Reparaturklebungen bei allen Tapeten
– Für die Verklebung von überlappenden Nähten bei Innen- und Außenecken, z. B. Fensterlaibungen, bei denen die Papierrückseite von Vinyltapeten auf die glatte Vorderseite geklebt werden muss
– Zum Nachkleben aufgeplatzter Nähte

VERARBEITUNG

Die eigens für Naht- und Reparaturklebungen entwickelte Metylan Ovalit-Tube hat einen aufschraubbaren Auftragsspachtel. Metylan Ovalit Naht- und Reparaturkleber aus der Tube auf die zu beklebende Fläche auftragen und mit aufgesetztem Spachtel gleichmäßig verteilen. Nachfolgende Bahn überlappend ansetzen und andrücken. Überschüssigen Klebstoff sofort mit feuchtem Schwamm o. ä. entfernen, da sonst evtl. mit einem Oberflächenglanz zu rechnen ist.

WICHTIGE HINWEISE

Reinigung:
Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Spachtel abnehmen und säubern.
Klebstoffreste von waschbeständigen Belägen sofort abwaschen und nachtrocknen.
Lagerung:
Gebinde gut verschlossen und frostfrei lagern.

FACHINFORMATIONEN

Kurzzeichen	Versandeinheit
MNR40	1 Versandschachtel mit 40 Tuben zu 60 g im Tray

PRODUKTSICHERHEIT

Schutzmaßnahmen:
Siehe Sicherheitsdatenblatt. Das Sicherheitsdatenblatt ist unter *http://mymsds.henkel.com* erhältlich.
Bei Schleifarbeiten Schutzbrille und Mundschutz tragen.

ENTSORGUNGSHINWEISE

Ausgehärtete Produktreste = Hausmüll/hausmüllähnlicher Gewerbeabfall. Nicht ausgehärtete Produktreste über z. B. kommunale Sammelstelle gesondert entsorgen. Abfallschlüssel (EAK-Code) wird auf Anfrage mitgeteilt. Nur restentleerte Gebinde der Wiederverwertung zuführen.

TECHNISCHE DATEN

Rohstoffbasis:	Weichmacherfreie Kunststoffdispersion
Dichte:	1,1 g/cm³
Farbton:	Weiß. Trocknet transparent und matt auf.
Verarbeitungstemperatur:	Nicht unter +10 °C
Auftrag:	Direkt aus der Tube bzw. mit beigefügtem Auftragsspachtel.
Offene Zeit:	Je nach Auftragsmenge, Untergrund und Raumtemperatur bis zu 10 Minuten
Verbrauch:	Je nach Untergrund 100–250 g/m²
Beständigkeit der Klebung:	Metylan Ovalit Naht- und Reparaturkleber ist widerstandsfähig gegen alle normalen Einflüsse und Beanspruchungen in Innenräumen.

Unsere telefonische Beratung steht Ihnen unter Tel. +49 (0) 211 / 797-8272 zur Verfügung.

METYLAN
MetylanOvalitNahtRepKl_TM_01_110211

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Maßgabe unserer Erfahrungen berücksichtigt. Alle vorherigen Ausgaben verlieren mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.

Henkel AG & Co. KGaA Konsumentenklebstoffe Deutschland
Henkelstraße 67 – D-40589 Düsseldorf – Postfach – D-40191 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 211/ 797-0
www.metylan-pro.de