



MODULAN 700 Fliesenhaftgrund


Anwendung

So einfach geht's:



1. Fliesen reinigen

Die Fliesen mit Salmiakgeist reinigen. Mischverhältnis: 3 Teile Wasser, 1 Teil Salmiakgeist (9,5%), etwas Spülmittel. Handschuhe und Schutzbrille tragen. Bitte beachten Sie auch die Verarbeitungshinweise im technischen Merkblatt.



2. Fliesenhaftgrund auftragen

MODULAN 700 Fliesenhaftgrund mit Rolle oder Pinsel auftragen. Hierfür muss der Untergrund trocken, sauber, tragfähig und staubfrei sein.



3. Wände glätten

Nach dem Trocknen kann sowohl die 300er- als auch die 400er-Serie verarbeitet und geglättet werden (siehe Tabelle unten). Für Feuchträume empfiehlt sich immer der zementgebundene 500er-Außenspachtel.



4. Abschleifen / Wand gestalten

Wand nach der vorgegebenen Trocknungszeit zusätzlich abschleifen, um so eine noch feinere Oberfläche zu erzielen. Anschließend kann die finale Wandgestaltung erfolgen.

Zum Glätten der Wände (Schritt 3): Welcher Spachtel ist der Richtige?

	Gewünschte Oberfläche grob, ideal für Putz, Raufaser oder Strukturtapete	Gewünschte Oberfläche fein, ideal für Anstriche und feine Tapete
Untergrund grob, z. B. Mauerwerk, Glasfaser oder grober Putz	301/351 	301/351  + 400/451 
Untergrund fein, z. B. Gipskarton oder feiner Putz	301/351 	400/451 

301 Reparatur- und Flächenspachtel innen medium



Zum flächigen Spachteln mineralischer Untergründe sowie zum Verkleben von Gipskarton- und Bauplatten

- Pulverförmig
- Lange Offenzeit
- Gut schleifbar
- Selbsthaftend
- Leicht zu verarbeiten mit Rolle oder Kelle



Farbton	hellgrau
Untergrund	Beton, Mauerwerk, Putz
Verarbeitungszeit	60 min
Verbrauch	ca. 0,9 kg Pulver/m² und mm Schichtdicke
Schichtdicke je Arbeitsgang	max. 10 mm
Inhalt	1,5 kg Art.-Nr. 5803356 5 kg Art.-Nr. 5803357 10 kg Art.-Nr. 5803358 25 kg Art.-Nr. 5803359

351 Reparatur- und Flächenspachtelmasse innen medium



Fertigspachtel zum flächigen Spachteln mineralischer Untergründe sowie zum Verkleben von Gipskarton- und Bauplatten

- Verarbeitungsfertig
- Gleichmäßiger Auftrag durch dauerhaft gleiche Konsistenz bis zum Abbinden
- Selbsthaftend
- Gut schleifbar
- Leicht zu verarbeiten
- Sehr gute Haftung
- Hohe Schichtstärke in einem Arbeitsgang



Farbton	hellgrau
Untergrund	Beton, Gipskarton
Verbrauch	ca. 1,3 kg/m² und mm Schichtdicke
Schichtdicke je Arbeitsgang	5 mm
Inhalt	3,25 kg Art.-Nr. 12048259 13 kg Art.-Nr. 12048289

401 Reparatur- und Flächenspachtel innen fine



Für hochwertige Planspachtelungen von Untergründen im Innenbereich

- Pulverförmig
- Für Oberflächengüte Q1 bis Q4
- Auf „null“ ausziehbar
- Auch zum Verfugen von Gipskartonplattenstößen (halbrunde Kante) ohne Armierungsstreifen
- Hervorragendes Haftvermögen
- Leicht zu verarbeiten mit Rolle oder Kelle
- Kunststoffvergütet



Farbton	hellgrau
Untergrund	Beton, Gipskarton, Putz, Porenbeton, Kalksandstein
Verarbeitungszeit	60 min
Verbrauch	ca. 0,9 kg/m² und mm Schichtdicke
Schichtdicke je Arbeitsgang	max. 2 mm
Inhalt	5 kg Art.-Nr. 5803366 25 kg Art.-Nr. 5803367

451 Reparatur- und Flächenspachtelmasse innen fine



Für hochwertige Planspachtelungen von Untergründen im Innenbereich

- Zum flächigen Spachteln mineralischer Untergründe im Innenbereich sowie zum Reparieren von Fehlstellen
- Auch zum Verfugen von Gipskartonplattenstößen (halbrunde Kante) ohne Armierungsstreifen
- Sehr gutes Haftvermögen
- Spachtelbar, rollbar
- Sehr gut schleifbar
- Überstreichbar
- Verarbeitungsfertig
- Sehr leichte Verarbeitung
- Optimal für glatte Wände



Farbton	hellgrau
Untergrund	Beton, Gipskarton
Einsatzbereich	innen
Verbrauch	ca. 1,4 kg/m² und mm Schichtdicke
Schichtdicke je Arbeitsgang	mm
Inhalt	3,5 kg Art.-Nr. 12048284 14 kg Art.-Nr. 12048271



Apprêt adhésif pour carrelages MODULAN 700


Utilisation

Voici comment faire :



1. Nettoyer le carrelage

Nettoyer le carrelage avec de l'ammoniaque. Rapport de mélange: 3 parts eau, 1 part ammoniaque (9,5 %), un peu de produit vaisselle. Portez des lunettes et des gants de protection. Veuillez respecter les instructions de mise en œuvre figurant dans la fiche technique.



2. Appliquer un apprêt adhésif pour carrelages

Appliquer l'apprêt adhésif pour carrelages MODULAN 700 au pinceau ou au rouleau. Pour ce faire, le support doit être sec, propre, résistant à la charge et exempt de graisse.



3. Lisser les murs

Une fois sec, le produit peut être travaillé et lissé, qu'il s'agisse de la série 300 ou de la série 400 (voir le tableau ci-dessous). Pour les pièces humides, il est toujours recommandé d'utiliser l'enduit d'extérieur à base de ciment de la série 500.



4. Poncer / façonner le mur

Une fois le temps de séchage indiqué écoulé, poncez à nouveau le mur afin d'obtenir une surface encore plus lisse. Le mur peut ensuite être décoré.

Pour lisser les murs (étape 3): Quel enduit choisir ?

	Surface souhaitée grossière, idéale pour le crépi, le papier peint ingrain ou les papiers peints structurés	Surface souhaitée fine, idéale pour peintures et papiers peints fins
Support grossier, par ex. ouvrage de maçonnerie, fibres de verre ou crépi grossier	301/351 	301/351  + 400/451 
Support fin, par ex. plaque de plâtre oder crépi fin	301/351 	400/451 

301 Enduit de rebouchage et de lissage pour intérieur « medium »



Pour le spatulage de supports minéraux ainsi que le collage de plaques de plâtre et de panneaux de construction

- Sous forme de poudre
- Long temps d'ouverture
- Bonne aptitude au ponçage
- Autoadhésif
- Facile à appliquer au rouleau ou à la truelle



Teinte	gris clair
Support	béton, ouvrage de maçonnerie, crépi
Temps de mise en œuvre	60 min
Consommation	Env. 0,9 kg de poudre/m ² et mm d'épaisseur de couche
Épaisseur de couche par passage	max. 10 mm
Contenu	1,5 kg Réf. 5803356 5 kg Réf. 5803357 10 kg Réf. 5803358 25 kg Réf. 5803359

351 Mastic de rebouchage et de lissage pour intérieur « medium »



Pour le spatulage de supports minéraux ainsi que le collage de plaques de plâtre et de panneaux de construction

- Prêt à appliquer
- Application uniforme grâce à une consistance inchangée jusqu'à la prise
- Autoadhésif
- Bonne aptitude au ponçage
- Facile à appliquer
- Très bonne adhérence
- Épaisseur de couche importante en un seul passage



Teinte	gris clair
Support	béton, plaque de plâtre
Consommation	env. 1,3 kg/m ² et mm Épaisseur de couche
Épaisseur de couche par passage	5 mm
Contenu	3,25 kg Réf. 12048259 13 kg Réf. 12048289

401 Enduit de rebouchage et de lissage pour intérieur « fine »



Pour un lissage de haute qualité des supports en intérieur

- Sous forme de poudre
- Pour une qualité de surface Q1 à Q4
- Possibilité de lissage extrêmement fin
- Également adapté au jointoyage des raccords de plaques de plâtre (bord demi-rond) sans bandes d'armature
- Excellent pouvoir d'adhérence
- Facile à appliquer au rouleau ou à la truelle
- Enrichi de matière synthétique



Teinte	gris clair
Support	Béton, plaque de plâtre, crépi, béton cellulaire, brique silico-calcaire
Temps de mise en œuvre	60 min
Consommation	env. 0,9 kg/m ² et mm d'épaisseur de couche
Épaisseur de couche par passage	2 mm max.
Contenu	5 kg Réf. 5803366 25 kg Réf. 5803367

451 Mastic de rebouchage et de lissage pour intérieur « fine »



Pour un lissage de haute qualité des supports en intérieur

- Pour le spatulage des supports minéraux en intérieur ainsi que la réparation des endroits présentant des défauts
- Également adapté au jointoyage des raccords de plaques de plâtre (bord demi-rond) sans bandes d'armature
- Très bon pouvoir d'adhérence
- Spatulable, applicable au rouleau
- Bonne aptitude au ponçage
- Peut être peint
- Prêt à appliquer
- Traitement très facile
- Parfait pour murs lisses



Teinte	gris clair
Support	béton, plaque de plâtre
Domaine d'utilisation	intérieur
Consommation	env. 1,4 kg/m ² et mm d'épaisseur de couche
Épaisseur de couche par passage	3 mm
Contenu	3,5 kg Réf. 12048284 14 kg Réf. 12048271



MODULAN 700 Primer per piastrelle


Applicazione

È molto semplice:



1. Pulire le piastrelle

Pulire le piastrelle con l'ammoniaca. Rapporto di miscelazione: 3 parti di acqua, 1 parte di ammoniaca (9,5%), una piccola quantità di detersivo per piatti. Indossare guanti ed occhiali di protezione. Osservare le istruzioni di lavorazione riportate nella scheda tecnica.



2. Applicare il primer per piastrelle

Applicare MODULAN 700 primer per piastrelle mediante rullo o pennello. A tal fine, il supporto deve essere asciutto, pulito, resistente e privo di polvere.



3. Levigare le pareti

Dopo l'asciugatura sia la serie 300 che la serie 400 possono essere lavorate e levigate (vedere tabella sotto). Negli ambienti soggetti a umidità si consiglia sempre l'uso dello stucco per esterni serie 500 a base cementizia.



4. Levigatura / Decorazione delle pareti

Dopo il tempo di asciugatura prescritto, è possibile levigare ulteriormente la parete per ottenere così una superficie ancora più fine. Successivamente si potrà procedere alla realizzazione finale della parete.

Per levigare le pareti (fase 3): qual è lo stucco giusto?

	Superficie desiderata ruvida, ideale per intonaco, carta da parati ruvida o carta da parati strutturata	Superficie desiderata liscia, ideale per la verniciatura e la carta da parati liscia
Supporto ruvido, ad es. muratura, fibra di vetro o intonaco ruvido	301/351 	301/351  + 400/451 
Supporto liscio, ad es. cartongesso o intonaco liscio	301/351 	400/451 

301 stucco per riparazioni e per superfici per interni medio



Per la stuccatura di superfici di supporti minerali e per l'incollaggio di pannelli in cartongesso e da costruzione

- In polvere
- Tempo di apertura prolungato
- Facile da levigare
- Autoadesivo
- Facile da applicare mediante rullo o spatola



Tonalità colore	Grigio chiaro
Sottofondo	Calcestruzzo, muratura, intonaco
Tempo di lavorazione	60 min
Utilizzo	ca. 0,9 kg di polvere/m ² e mm di spessore dello strato
Spessore dello strato per ogni fase di lavorazione	max. 10 mm
Indice	1,5 kg cod. art. 5803356 5 kg cod. art. 5803357 10 kg cod. art. 5803358 25 kg cod. art. 5803359

351 massa per stucco per riparazioni e superfici per interni medio



Stucco pronto per la stuccatura di tutta la superficie di supporti minerali e per l'incollaggio di pannelli in cartongesso e da costruzione

- Pronto all'uso
- Applicazione uniforme grazie alla consistenza costantemente omogenea fino alla presa
- Autoadesivo
- Facile da levigare
- Facile da lavorare
- Ottima adesione
- Elevato spessore dello strato in una fase di lavorazione



Tonalità colore	Grigio chiaro
Sottofondo	Calcestruzzo, cartongesso
Utilizzo	ca. 1,3 kg/m ² e mm Spessore dello strato
Spessore dello strato per ogni fase di lavorazione	5 mm
Indice	3,25 kg cod. art. 12048259 13 kg cod. art. 12048289

401 stucco per riparazioni e per superfici per interni fine



Per stuccature a spatola di alta qualità su supporti in ambienti interni

- In polvere
- Per la finitura si superfici da Q1 a Q4
- Regolabile fino a "zero"
- Anche per stuccare i giunti dei pannelli in cartongesso (bordo semicircolare) senza strisce di rinforzo
- Eccellente potere adesivo
- Facile da applicare mediante rullo o spatola
- Rivestito in plastica



Tonalità colore	Grigio chiaro
Sottofondo	Calcestruzzo, cartongesso, intonaco, blocchi di calcestruzzo cellulare, arenaria calcarea
Tempo di lavorazione	60 min
Utilizzo	ca. 0,9 kg/m ² e mm di spessore dello strato
Spessore dello strato per ogni fase di lavorazione	max. 2 mm
Indice	5 kg cod. art. 5803366 25 kg cod. art. 5803367

451 massa per stucco per riparazioni e superfici per interni fine



Per stuccature a spatola di alta qualità su supporti in ambienti interni

- Per la stuccatura su tutta la superficie di supporti minerali in ambienti interni e per la riparazione di imperfezioni
- Anche per stuccare i giunti dei pannelli in cartongesso (bordo semicircolare) senza strisce di rinforzo
- Ottimo potere adesivo
- Applicabile mediante spatola o rullo
- Molto facile da levigare
- Verniciabile
- Pronto all'uso
- Lavorazione molto semplice
- Ideale per pareti lisce



Tonalità colore	Grigio chiaro
Sottofondo	Calcestruzzo, cartongesso
Campo di impiego	Interno
Utilizzo	ca. 1,4 kg/m ² e mm di spessore dello strato
Spessore dello strato per ogni fase di lavorazione	3 mm
Indice	3,5 kg cod. art. 12048284 14 kg cod. art. 12048271



MODULAN 700 hechtprimer voor tegels


Toepassing

Zo eenvoudig is het:



1. Tegels reinigen

Reinig de tegels met ammoniak. Mengverhouding: 3 delen water, 1 deel ammoniak (9,5%), een beetje afwasmiddel. Draag handschoenen en een veiligheidsbril. Neem ook de verwerkingsinstructies op het technische gegevensblad in acht.



2. Hechtprimer voor tegels aanbrengen

MODULAN 700 hechtprimer voor tegels aanbrengen met roller of kwast. Hiervoor moet de ondergrond droog, schoon, draagkrachtig en stofvrij zijn.



3. Muren gladmaken

Na het drogen kan zowel de 300- als de 400-serie verwerkt en gladgestreken worden (zie tabel hieronder). Voor vochtige ruimtes wordt altijd de cementgebonden buitenplamuur uit de 500-serie aanbevolen.



4. Schuren / wand vormgeven

Wand na de opgegeven droogtijd nogmaals schuren om een nog gladder oppervlak te verkrijgen. Daarna kan de uiteindelijke wandvormgeving plaatsvinden.

Voor het gladmaken van muren (stap 3): Welke plamuur is de juiste?

	Gewenst oppervlak grof, ideaal voor pleister, Raufaser of structuurbehang	Gewenst oppervlak fijn, ideaal voor verf of dun behang
Ondergrond grof, bijvoorbeeld metselwerk, glasvezel of grove pleister	301/351 	301/351  + 400/451 
Ondergrond fijn, bijvoorbeeld gipskarton of fijn pleisterwerk	301/351 	400/451 

301 reparatie- en egalisatieplamuur binnen medium



Voor het glad plamuren van minerale ondergronden en het lijmen van gipsplaat en bouwplaten

- Poedervorm
- Lange open tijd
- Goed schuurbaar
- Zelfhechtend
- Makkelijk te verwerken met roller of troffel



Kleur	lichtgrijs
Ondergrond	Beton, metselwerk, pleister
Verwerkingstijd	60 min
Verbruik	ca. 0,9 kg poeder/m ² en mm laagdikte
Laagdikte per bewerking	max. 10 mm
Inhoud	1,5 kg art.nr. 5803356 5 kg art.nr. 5803357 10 kg art.nr. 5803358 25 kg art.nr. 5803359

351 reparatie- en egalisatieplamuur binnen medium



Kant-en-klare plamuur voor het glad plamuren van minerale ondergronden en het lijmen van gipsplaat en bouwplaten

- Gebruiksklaar
- Gelijmatig aanbrengen dankzij gelijkblijvende consistentie tot uitharding
- Zelfhechtend
- Goed schuurbaar
- Makkelijk te verwerken
- Hecht zeer goed
- In één keer een dikke laag



Kleur	lichtgrijs
Ondergrond	Beton, gipsplaat
Verbruik	ca. 1,3 kg/m ² en mm laagdikte
Laagdikte per bewerking	5 mm
Inhoud	3,25 kg art.nr. 12048259 13 kg art.nr. 12048289

401 reparatie- en egalisatieplamuur binnen fijn



Voor hoogwaardig glad plamuren van ondergronden binnenshuis

- Poedervorm
- Voor oppervlaktekwaliteit Q1 tot Q4
- Op 'nul' uittrekbaar
- Ook geschikt voor het voegen van gipsplaatnaden (halfronde rand) zonder wapeningsstrips
- Uitstekend hechtvermogen
- Makkelijk te verwerken met roller of troffel
- Kunststofgemodificeerd



Kleur	lichtgrijs
Ondergrond	Beton, gipsplaat, pleister, cellenbeton, kalkzandsteen
Verwerkingstijd	60 min
Verbruik	ca. 0,9 kg/m ² en mm laagdikte
Laagdikte per bewerking	max. 2 mm
Inhoud	5 kg art.nr. 5803366 25 kg art.nr. 5803367

451 reparatie- en egalisatieplamuur binnen fijn



Voor hoogwaardig glad plamuren van ondergronden binnenshuis

- Voor het glad plamuren van minerale ondergronden binnenshuis en het repareren van beschadigingen
- Ook geschikt voor het voegen van gipsplaatnaden (halfronde rand) zonder wapeningsstrips
- Zeer goed hechtvermogen
- Plamuurbaar, rolbaar
- Zeer goed schuurbaar
- Overschilderbaar
- Gebruiksklaar
- Zeer gemakkelijk te verwerken
- Ideaal voor gladde wanden



Kleur	lichtgrijs
Ondergrond	Beton, gipsplaat
Toepassingsgebied	binnen
Verbruik	ca. 1,4 kg/m ² en mm laagdikte
Laagdikte per bewerking	3 mm
Inhoud	3,5 kg art.nr. 12048284 14 kg art.nr. 12048271



MODULAN 700 häftgrund för kakel


Användning

Så här enkelt är det:



1. Rengör kakelplattorna

Rengör kakelplattorna med ammoniaklösning. Blandningsförhållande: 3 delar vatten, 1 del ammoniaklösning (9,5 %), lite diskmedel. Använd skyddshandskar och skyddsglasögon. Följ även anvisningarna i det tekniska databladet.



2. Applicera häftgrund för kakel

Applicera MODULAN 700 häftgrund för kakel med roller eller pensel. Underlaget måste vara torrt, rent, hållfast och dammfritt.



3. Spackla väggar

Efter torkning kan både 300- och 400-serien bearbetas och spacklas (se tabell nedan). För våtrum rekommenderar vi alltid den cementbundna 500-spackelmassan för utomhus.



4. Slipa/forma väggen

Slipa väggen efter angiven torktid för att få en ännu finare yta. Därefter kan den slutliga utformningen av väggen göras.

Spackla väggar så här (steg 3): Vilken spackelmassa passar?

	Om ytan ska vara grov, perfekt för puts, spåntapet eller strukturtapet	Om ytan ska vara fin, utmärkt för målade ytor och fina tapetytor.
Om underlaget är grovt, t.ex. murverk, glasfiber eller grov puts	301/351 	301/351  + 400/451 
Om underlaget är fint, t.ex. gipsskivor eller fin puts	301/351 	400/451 

301 Reparations- och ytspackel inomhus medium



För bredspackling på mineraliskt underlag samt för att fästa gipsskivor och byggskivor

- I pulverform
- Lång öppentid
- God slipbarhet
- Självhäftande
- Lätt att bearbeta med roller eller spackel



Kulör	ljusgrå
Underlag	Betong, murverk, puts
Användningstid	60 min
Förbrukning	ca 0,9 kg pulver/m ² och mm skiktjocklek
Skiktjocklek beroende på arbetsmoment	max. 10 mm
Innehåll	1,5 kg art.nr 5803356 5 kg art.nr 5803357 10 kg art.nr 5803358 25 kg art.nr 5803359

351 Reparations- och ytspackelmasa inomhus medium



Färdig spackelmasa för bredspackling på mineraliskt underlag samt för att fästa gipsskivor och byggskivor

- Bruksfärdig
- Jämn applicering med varaktigt samma konsistens tills stelning
- Självhäftande
- God slipbarhet
- Lätt att bearbeta
- Mycket god vidhäftning
- Hög skiktjocklek i ett enda arbetsmoment



Kulör	ljusgrå
Underlag	Betong, gipsskivor
Förbrukning	ca 1,3 kg/m ² och mm Skiktjocklek
Skiktjocklek beroende på arbetsmoment	5 mm
Innehåll	3,25 kg art.nr 12048259 13 kg art.nr 12048289

401 Reparations- och ytspackel inomhus fin



För högkvalitativ flytspackling av underlag inomhus

- I pulverform
- För ytkvalitet Q1 till Q4
- Utdragbar till "noll"
- Även för fogning av skarvar mellan gipsskivor (halvrand kant) utan armeringsremсор
- Utmärkt vidhäftning
- Lätt att bearbeta med roller eller spackel
- Plastförstärkt



Kulör	ljusgrå
Underlag	Betong, gipsskivor, puts, lättbetong, kalksandsten
Användningstid	60 min
Förbrukning	ca 0,9 kg/m ² och mm skiktjocklek
Skiktjocklek beroende på arbetsmoment	max. 2 mm
Innehåll	5 kg art.nr 5803366 25 kg art.nr 5803367

451 Reparations- och ytspackelmasa inomhus fin



För högkvalitativ flytspackling av underlag inomhus

- För bredspackling av mineraliskt underlag inomhus samt reparationer
- Även för fogning av skarvar mellan gipsskivor (halvrand kant) utan armeringsremсор
- Mycket bra vidhäftning
- Spacklingsbar, rullbar
- Mycket god slipbarhet
- Övermålningsbar
- Bruksfärdig
- Mycket lätt att använda
- Optimal för släta väggar



Kulör	ljusgrå
Underlag	Betong, gipsskivor
Användningsområde	inomhus
Förbrukning	ca 1,4 kg/m ² och mm skiktjocklek
Skiktjocklek beroende på arbetsmoment	3 mm
Innehåll	3,5 kg art.nr 12048284 14 kg art.nr 12048271



MODULAN 700 adhezni mŭstek na obklady


Použití

Jak na to:



1. Čištění obkladů

Vyčistěte obklad čpavkovou vodou. Míchací poměr: 3 díly vody, 1 díl čpavkové vody (9,5%), trochu mycího přípravku. Noste ochranné rukavice a ochranné brýle. Dbejte také na pokyny pro zpracování uvedené v technickém listu.



2. Aplikace adhezniho mŭstku na obklady

Adhezni mŭstek na obklady MODULAN 700 naneste pomocí válečku nebo štětce. Za tímto účelem musí být podklad suchý, čistý, nosný a bezprašný.



3. Uhlazení stěn

Po zaschnutí lze aplikovat a vyhladit produkty řady 300 i 400 (viz tabulka níže). Pro vlhké prostory je vždy doporučena cementová venkovní stěrka řady 500.



4. Broušení / úprava stěny

Stěnu po uplynutí předepsané doby schnutí dodatečně obruste, aby vznikl ještě jemnější povrch. Následně lze provést finální úpravu stěny.

Pro uhlazení stěn (3. krok): Jak vybrat správnou stěrku?

	Požadovaný povrch hrubý, ideální na omítku, hrubovláknité či strukturované tapety	Požadovaný povrch jemný, ideální na natírání a jemné tapety
Podklad hrubý, např. zdivo, sklovláknitá tapeta nebo hrubá omítko	301/351	301/351 + 400/451
Podklad jemný, např. sádkokarton nebo jemná omítko	301/351	400/451

Jednoduše kvalitní práce.

301 Opravná a plošná stěrka pro interiéry medium



Pro plošné stěrkování minerálních podkladů a také pro lepení sádrokartonových a stavebních desek.

- Ve formě prášku
- Dlouhá doba zpracovatelnosti
- Dobře brousitelná
- Samostatně přilnavé
- Lze snadno zpracovat válečkem nebo hladítkem



Barevný odstín	Světle šedá
Podklad	Beton, zdivo, omítka
Doba zpracování	60 min
Spotřeba	cca 0,9 kg prášku/m ² a mm tloušťky vrstvy
Tloušťka vrstvy v jednom pracovním kroku	max. 10 mm
Obsah	1,5 kg č. výt. 5803356 5 kg č. výt. 5803357 10 kg č. výt. 5803358 25 kg č. výt. 5803359

351 Opravná a plošná stěrka pro interiéry medium



Hotová stěrka pro plošné stěrkování minerálních podkladů a také pro lepení sádrokartonových a stavebních desek

- Připraveno ke zpracování
- Rovnoměrná vrstva díky trvale konstantní konzistenci až do vytvrdnutí
- Samostatně přilnavá
- Dobře brousitelná
- Snadná aplikace
- Velmi dobrá přilnavost
- Vysoká tloušťka vrstvy v jednom pracovním kroku



Barevný odstín	Světle šedá
Podklad	Beton, sádrokarton
Spotřeba	cca 1,3 kg/m ² a mm tloušťka vrstvy
Tloušťka vrstvy v jednom pracovním kroku	5 mm
Obsah	3,25 kg č. výt. 12048259 13 kg č. výt. 12048289

401 Opravná a plošná stěrka pro interiéry fine



Pro vysoce kvalitní finální stěrkování podkladů v interiéru

- Ve formě prášku
- Pro kvalitu povrchu Q1 až Q4
- Lze stáhnout „úplně do ztracena“
- Také na tmelení spár sádrokartonových desek (půlkulatá hrana) bez armovací pásy
- Vynikající přilnavost
- Lze snadno zpracovat válečkem nebo hladítkem
- Zušlechtěna umělou hmotou



Barevný odstín	Světle šedá
Podklad	Beton, sádrokarton, omítka, pórobeton, vápenopískové cihly
Doba zpracování	60 min
Spotřeba	cca 0,9 kg/m ² a mm tloušťky vrstvy
Tloušťka vrstvy v jednom pracovním kroku	max. 2 mm
Obsah	5 kg č. výt. 5803366 25 kg č. výt. 5803367

451 Opravná a plošná stěrka pro interiéry fine



Pro vysoce kvalitní finální stěrkování podkladů v interiéru

- Pro plošné stěrkování minerálních podkladů v interiéru a také opravy poškozených míst
- Také na tmelení spár sádrokartonových desek (půlkulatá hrana) bez armovací pásy
- Velmi vysoká přilnavost
- Lze natahovat hladítkem, nanášet válečkem
- Velmi dobře brousitelný
- Přetřatelná
- Připravena ke zpracování
- Velmi snadno zpracovatelný
- Optimální na hladké stěny



Barevný odstín	Světle šedá
Podklad	Beton, sádrokarton
Oblast použití	interiér
Spotřeba	cca 1,4 kg/m ² na mm tloušťky vrstvy
Tloušťka vrstvy v jednom pracovním kroku	3 mm
Obsah	3,5 kg č. výt. 12048284 14 kg č. výt. 12048271



MODULAN 700 Adhézny základ na obklady


Použitie

Je to tak jednoduché:



1. Očistenie obkladu

Obklad očistite roztokom amoniaku. Miešací pomer: 3 diely vody, 1 diel amoniaku (9,5 %), trochu prostriedku na umývanie riadu. Používajte ochranné rukavice a ochranné okuliare. Dodržiavajte pokyny na spracovanie uvedené v technickom liste.



2. Aplikácia adhézneho základu na obklady

Naneste adhézny základ na obklady MODULAN 700 pomocou valčeka alebo štetca. Podklad musí byť suchý, čistý, pevný a bez prachu.



3. Vyhľadanie stien

Po zaschnutí je možné sériu 300 aj 400 ďalej spracovávať a vyhladzovať (pozri tabuľku nižšie). Do vlhkých priestorov sa vždy odporúča použiť cementovú stierku typu 500 určenú do exteriéru.



4. Brúsenie / úprava steny

Po uplynutí predpísanej doby schnutia stenu dodatočne obrúste, aby ste dosiahli ešte hladší povrch. Potom je možné pristúpiť k finálnej úprave stien.

Vyrovnanie stien (krok 3): Ktorá stierka je tá správna?

	Požadovaný povrch je drsný, ideálny pre omietku, hrubovláknitú tapetu alebo štruktúrovanú tapetu	Požadovaný povrch je hladký, ideálny pre maľovanie a jemné tapety
Drsný podklad, napr. murivo, sklenená vlna alebo drsná omietka	301/351	301/351 + 400/451
Hladký povrch, napr. sadrokartón alebo jemná omietka	301/351	400/451

301 Opravný a vyrovnávací tmel do interiéru, médium



Na plošné vyrovnávanie minerálnych podkladov a na lepenie sadrokartónových a stavebných dosiek

- Práškové
- Dlhý čas spracovania
- Dobrá brúsiteľnosť
- Priľnavosť k podkladu
- Ľahká aplikácia pomocou valčeka alebo keľhou



Farebný odtieň	svetlosivá
Podklad	Betón, murivo, omietka
Čas spracovania	60 min
Spotreba	cca 0,9 kg prášku/m ² pri hrúbke vrstvy 1 mm
Hrúbka vrstvy na jeden pracovný krok	max. 10 mm
Obsah	1,5 kg č. tovaru 5803356 5 kg č. tovaru 5803357 10 kg č. tovaru 5803358 25 kg č. tovaru 5803359

351 Opravný a vyrovnávací tmel do interiéru, médium



Hotová stierka na plošné vyrovnávanie minerálnych podkladov, ako aj na lepenie sadrokartónových a stavebných dosiek

- Pripravené na spracovanie
- Rovnomerná aplikácia vďaka stálej konzistencii až do vytvrdnutia
- Priľnavosť k podkladu
- Dobrá brúsiteľnosť
- Jednoduché spracovanie
- Veľmi dobrá priľnavosť
- Mimoriadna hrúbka vrstvy už po prvej aplikácii



Farebný odtieň	svetlosivá
Podklad	Betón, sadrokartón
Spotreba	cca 1,3 kg/m ² a mm Hrúbka vrstvy
Hrúbka vrstvy na jeden pracovný krok	5 mm
Obsah	3,25 kg č. tovaru 12048259 13 kg č. tovaru 12048289

401 Opravný a vyrovnávací tmel do interiéru, jemný



Na kvalitné plošné stierkovanie podkladov v interiéri

- Práškové
- Pre kvalitu povrchu Q1 až Q4
- Vysúvateľné na 0
- Aj na škárovanie spojov sadrokartónových dosiek (polkruhový okraj) bez výstužných pásov
- Veľmi dobrá priľnavosť
- Ľahká aplikácia pomocou valčeka alebo keľhou
- Plastom modifikované



Farebný odtieň	svetlosivá
Podklad	Betón, sadrokartón, omietka, pórobetón, vápenno-pieskové tehly
Čas spracovania	60 min
Spotreba	cca 0,9 kg/m ² a mm hrúbka vrstvy
Hrúbka vrstvy na jeden pracovný krok	max. 2 mm
Obsah	5 kg č. tovaru 5803366 25 kg č. tovaru 5803367

451 Opravný a vyrovnávací tmel do interiéru, jemný



Na kvalitné plošné stierkovanie podkladov v interiéri

- Na plošné stierkovanie minerálnych podkladov v interiéri, ako aj na opravu nerovností
- Aj na škárovanie spojov sadrokartónových dosiek (polkruhový okraj) bez výstužných pásov
- Veľmi dobrá priľnavosť
- Možno nanášať špachtľou alebo valčekom
- Veľmi dobrá brúsiteľnosť
- Pretierateľné
- Pripravené na spracovanie
- Veľmi ľahké spracovanie
- Ideálne pre hladké steny



Farebný odtieň	svetlosivá
Podklad	Betón, sadrokartón
Oblasť použitia	Interiér
Spotreba	cca 1,4 kg/m ² na mm hrúbky vrstvy
Hrúbka vrstvy na jeden pracovný krok	3 mm
Obsah	3,5 kg č. tovaru 12048284 14 kg č. tovaru 12048271



Grund de aderență pentru plăci ceramice MODULAN 700


Utilizare

Este atât de simplu:



1. Curățarea plăcilor ceramice

Curățați plăcile ceramice cu hidroxid de amoniu. Raport de amestecare: 3 părți apă, 1 parte hidroxid de amoniu (9,5%), puțin detergent de vase. Purtați mănuși și ochelari de protecție. Vă rugăm să respectați și indicațiile de prelucrare din fișa de date tehnice.



2. Aplicarea grundului de aderență pentru plăci ceramice

Aplicați grundul de aderență pentru plăci ceramice MODULAN 700 cu rola sau cu pensula. În acest scop, stratul suport trebuie să fie uscat, curat, rezistent și fără praf.



3. Netezirea pereților

După uscare, atât seria 300, cât și seria 400 pot fi prelucrate și netezite (a se vedea tabelul de mai jos). Pentru încăperi umede, se recomandă întotdeauna masa de șpaclu pentru exterior din seria 500 cu liant pe bază de ciment.



4. Șlefuirea/modelarea peretelui

După timpul de uscare prevăzut, șlefuiți suplimentar peretele, pentru ca astfel să obțineți o suprafață și mai fină. Ulterior se poate efectua modelarea finală a peretelui.

Pentru netezirea pereților (etapa 3): Care șpaclu este cel potrivit?

	Suprafața dorită grosieră, ideal pentru tencuială, tapete cu inserție de așchii de lemn sau tapete structurate	Suprafața dorită fină, ideal pentru zugrăveli și tapete fine
Suprafața suport grosieră, de exemplu, zidărie, tencuială cu fibră de sticlă sau grosieră	301/351	301/351 + 400/451
Suprafața suport fină, de exemplu, gips-carton sau tencuială fină	301/351	400/451

301 Masă de șpaclu medie pentru suprafețe și reparații, pentru interior



Pentru șpăcluirea pe suprafață a straturilor de bază minerale, precum și pentru lipirea plăcilor din gips-carton și a celor pentru construcții

- Sub formă de pulbere
- Timp păstrare deschis îndelungat
- Capacitate bună de șlefuire
- Auto-aderent
- Ușor de prelucrat cu rola sau cu mistria



Nuanță	gri deschis
Suprafața de bază	Beton, zidărie, tencuială
Timp de prelucrare	60 min
Consum	cca 0,9 kg pulbere/m ² și mm grosime a stratului
Grosime strat per etapă de lucru	max. 10 mm
Conținut	1,5 kg Nr. art. 5803356 5 kg Nr. art. 5803357 10 kg Nr. art. 5803358 25 kg Nr. art. 5803359

351 Masă de șpaclu medie pentru suprafețe și reparații, pentru interior



Masă de șpaclu gata preparată pentru șpăcluirea pe suprafață a straturilor de bază minerale, precum și pentru lipirea plăcilor din gips-carton și a celor pentru construcții

- Gata de prelucrat
- Aplicare uniformă datorită consistenței în permanență identice, până la momentul întăririi.
- Auto-aderent
- Capacitate bună de șlefuire
- Ușor de prelucrat
- Aderență foarte bună
- Grosimea stratului per etapă de lucru



Nuanță	gri deschis
Suprafața de bază	Beton, gips-carton
Consum	cca 1,3 kg/m ² și mm Grosime strat
Grosime strat per etapă de lucru	5 mm
Conținut	3,25 kg nr. art. 12048259 13 kg nr. art. 12048289

401 Masă de șpaclu fină pentru suprafețe și reparații, pentru interior



Pentru lucrări de șpăcluire plană de înaltă calitate a suprafețelor de bază din spații interioare

- Sub formă de pulbere
- Pentru calități ale suprafețelor între Q1 și Q4
- Extensibil la „zero”
- Și pentru rostuirea îmbinărilor plăcilor din gips-carton (muchie semirodună) fără bandă de armare
- Aderență excepțională
- Ușor de prelucrat cu rola sau cu mistria
- Îmbunătățit cu material plastic



Nuanță	gri deschis
Suprafața de bază	Beton, gips-carton, tencuială, BCA, gresie calcaroasă
Timp de prelucrare	60 min
Consum	cca 0,9 kg/m ² și mm grosime a stratului
Grosime strat per etapă de lucru	max. 2 mm
Conținut	5 kg Nr. art. 5803366 25 kg Nr. art. 5803367

451 Masă de șpaclu fină pentru suprafețe și reparații, pentru interior



Pentru lucrări de șpăcluire plană de înaltă calitate a suprafețelor de bază din spații interioare

- Pentru șpăcluirea pe suprafață a straturilor de bază minerale din spațiile interioare, precum și pentru repararea defectelor
- Și pentru rostuirea îmbinărilor plăcilor din gips-carton (muchie semirodună) fără bandă de armare
- Aderență foarte bună
- Poate fi aplicată cu șpaclul sau cu rola
- Capacitate foarte bună de șlefuire
- Poate fi vopsită
- Gata de prelucrat
- Prelucrare foarte facilă
- Optimă pentru pereți netezi



Nuanță	gri deschis
Suprafața de bază	Beton, gips-carton
Domeniu de utilizare	interior
Consum	cca 1,4 kg/m ² și mm grosime a stratului
Grosime strat per etapă de lucru	3 mm
Conținut	3,5 kg nr. art. 12048284 14 kg nr. art. 12048271



MODULAN 700 prajmer za pločice


Primena

Tako je jednostavno:



1. Čišćenje pločica

Očistiti pločice tečnim amonijakom. Odnos mešanja: 3 dela vode, 1 deo tečnog amonijaka (9,5%), malo deterdženta za sudove. Nositi zaštitne rukavice i zaštitne naočare. Obratite pažnju i na uputstva za primenu u tehničkom listu.



2. Nanošenje prajmera za pločice

MODULAN 700 prajmer za pločice naneti valjkom ili četkom. Podloga mora biti suva, čista, nosiva i bez prašine.



3. Gletovanje zidova

Nakon sušenja takođe se mogu obrađivati i zaglađivati serije 300 i 400 (videti tabelu ispod). Za vlažne prostorije uvek se preporučuje cementna spoljašnja masa za gletovanje serije 500.



4. Brušenje / strukturisanje zidova

Nakon propisanog vremena sušenja zid dodatno izbrusiti kako bi se dobila još finija površina. Nakon toga se može izvesti završna obrada zida.

Za gletovanje zidova (korak 3): Koja je odgovarajuća masa za gletovanje?

	Gruba željena površina, idealna za malter, reljefne tapete ili strukturne tapete	Fina željena površina, idealna za premaze boje i fine tapete
Gruba podloga, npr. zidane površine, staklena vlakna ili grubi malter	301/351	301/351 + 400/451
Fina podloga, npr. gips-karton ili fini malter	301/351	400/451

301 Masa za popravke i gletovanje za zatvoren prostor, srednje granulacije



Za ravno gletovanje mineralnih podloga, kao i za lepljenje gips-kartonskih i građevinskih ploča

- Praškasta
- Dugo vreme otvorenosti
- Lako se brusi
- Samolepljiva
- Lako se obrađuje valjkom ili gletericom



Nijansa boje	Svetlosiva
Podloga	Beton, zidane površine, malter
Vreme obrade	60 min.
Potrošnja	oko 0,9 kg praha/m ² i mm debljine sloja
Debljina sloja po radnom koraku	Maks. 10 mm
Sadržaj	1,5 kg Br. art. 5803356 5 kg Br. art. 5803357 10 kg Br. art. 5803358 25 kg Br. art. 5803359

351 Masa za popravke i gletovanje za zatvoren prostor, srednje granulacije



Gotova masa za gletovanje za ravno gletovanje mineralnih podloga, kao i za lepljenje gips-kartonskih i građevinskih ploča

- Spremna za upotrebu
- Ravnomerno nanošenje zahvaljujući trajno ujednačenoj konzistenciji do vezivanja
- Samolepljiva
- Lako se brusi
- Lako se obrađuje
- Veoma dobro prijanjanje
- Velika debljina sloja u jednom radnom koraku



Nijansa boje	Svetlosiva
Podloga	Beton, gips-karton
Potrošnja	oko 1,3 kg/m ² i mm debljina sloja
Debljina sloja po radnom koraku	5 mm
Sadržaj	3,25 kg Br. art. 12048259 13 kg Br. art. 12048289

401 Masa za popravke i gletovanje za zatvoren prostor, fine granulacije



Za najkvalitetnije ravno gletovanje podloga u zatvorenom prostoru

- Praškasta
- Za kvalitet površine Q1 do Q4
- Izvlačenje do „nule“
- Takođe za fugovanje spojeva gips-kartonskih ploča (poluokrugla ivica) bez traka za armiranje
- Izuzetno prijanjanje
- Lako se obrađuje valjkom ili gletericom
- Obogaćena polimerima



Nijansa boje	Svetlosiva
Podloga	Beton, gips-karton, malter porobeton, krečno-peskoviti kamen
Vreme obrade	60 min.
Potrošnja	oko 0,9 kg/m ² i mm debljine sloja
Debljina sloja po radnom koraku	Maks. 2 mm
Sadržaj	5 kg Br. art. 5803366 25 kg Br. art. 5803367

451 Masa za popravke i gletovanje za zatvoren prostor, fine granulacije



Za najkvalitetnije ravno gletovanje podloga u zatvorenom prostoru

- Za ravno gletovanje mineralnih podloga u zatvorenom prostoru, kao i za popravku oštećenih mesta
- Takođe za fugovanje spojeva gips-kartonskih ploča (poluokrugla ivica) bez traka za armiranje
- Veoma dobro prijanjanje
- Može se nanositi gletericom i valjkom
- Veoma lako se brusi
- Pogodna za premazivanje
- Spremna za upotrebu
- Veoma laka obrada
- Optimalna za glatke zidove



Nijansa boje	Svetlosiva
Podloga	Beton, gips-karton
Oblast primene	u zatvorenom prostoru
Potrošnja	oko 1,4 kg/m ² i mm debljine sloja
Debljina sloja po radnom koraku	3 mm
Sadržaj	3,5 kg Br. art. 12048284 14 kg Br. art. 12048271