



4 011289 750131

2,5 l



PNZ-Produkte GmbH, Eichstätter Straße 2-4a
D-85110 Kipfenberg, Fon: 08465-17380
www.pnz.de | timberlove.blog



Sicherheit für Kinderspielzeug | Speichel- und Schweißechtheit
Dieses Produkt ist geprüft nach der EN 71/3 und der DIN 53160

PNZ
DIE MANUFATUR
SEIT 1970

Geeignet für: Alle Hölzer im Innen- und Außenbereich, wo ein besonders dauerhafter Anstrich gewünscht wird, z.B. Holzfassaden, Balkone, Fenster und Fensterläden, Zäune, Pergolen, Holzschindeln, Gartenmöbel und Gartenhäuser, Carports, Möbel usw. Holzdeckfarbe ist für alle Holzarten gleich gut geeignet. Das Produkt ist auch ideal zur Erneuerung alter offenerporiger Anstriche und verwitterter Holzflächen. Der deckende, offenerporige und dauerhafte Holzanstrich hat sich unter extremen Witterungsbedingungen am Meer und im Gebirge bewährt. Holzdeckfarbe ist frei von bioziden Wirkstoffen und Konservierungsmitteln und kann deshalb auch innen verwendet werden. Die Holzdeckfarbe ist von bester Beschaffenheit und leicht zu verarbeiten.

Anwendung/Verarbeitung:

- Oberfläche muss fettfrei, sauber, staubfrei und trocken sein (evtl. geschliffen).
- Alte offenerporige tragfähige Holzanstriche mit einem geeigneten Reiniger säubern.
- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) über + 8°C. Holzfeuchte nicht über 18%. Luftfeuchtigkeit < 60%.
- Trockenzeit 12-24 Std. (handtrocken 6 Std.).
- Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.
- Bei Weichhölzern (Pilzgefährdung) im Außenbereich vor dem Erstanstrich mit einem geeigneten Imprägniergrund vorbehandeln.
- Erstanstrich möglichst vor Montage allseitig aufbringen.
- Wirkt auf den verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Probeanstriche erforderlich.

Holzdeckfarbe ist streichfertig und nicht zu verdünnen! Mit Walze, Pinsel dünn aufbringen und gleichmäßig in Holzmaserichtung ausstreichen. Nach 12-24 Std. Trockenzeit zweiten Anstrich vornehmen (Bei Renovierung genügt in der Regel ein Anstrich). Falls möglich, ersten Farbanstrich vor Anbringung des Holzes allseitig aufbringen.

Verbrauch: Ca. 40 ml/m², d.h. 1 Liter Holzdeckfarbe reicht für ca. 25 m² Fläche pro Auftrag, abhängig von der Holzart und Oberfläche (gehobelt oder sägerau). Bei geriffeltem Holz kann sich der Verbrauch erhöhen (Faktor 2-3). Ein geringerer Verbrauch beeinflusst die Haltbarkeit des Anstriches.

Reinigung: Sofort nach Gebrauch Pinsel und Streichwerkzeug mit Verdünnung oder Terpentinersatz reinigen.

Lagerung: Kühl, aber frostfrei.

Inhaltsstoffe: Veredelte Naturöle wie Soja- und Sonnenblumenöl, Isoaliphate, Naturwachse, Microwachs, bleifreie Trockenstoffe, Pentanonoxim, Neodecansäure, Cobaltsalz, Pigmente, Titandioxid.

Wichtige Hinweise: Enthält Neodecansäure, Cobaltsalz. Kann allergische Reaktion hervorrufen. Bei möglichem Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. Bei Schleifarbeiten Feinstaubmaske tragen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Farbton „natur“ oder „farblos“ nicht alleine für Außen verwenden, da kein UV-Schutz. Bei Verwendung mehrerer Gebinde mit unterschiedlichen Chargennummern diese in einem größeren Behälter zusammenmischen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften. ASN: 080111. EU-Grenzwert für das Produkt (A/e): 400 g/l. Dieses Produkt enthält maximal 400 g/l VOC.

Hergestellt im Naturpark Altmühltal

HOLZDECKFARBE

Für Innen und Außen



**tauben-
blau**

**Bis zu 25 m²/l
je Auftrag**

und Erneuerungsanstrich für Innen und Außen. Nachhaltig hergestellt mit regionalen Rohstoffen.

Dauerhafter, widerstandsfähiger Deck-