



2,5 l



PNZ-Produkte GmbH, Eichstätter Straße 2-4a
D-85110 Kipfenberg, Fon: 08465-17380
www.pnz.de | timberlove.blog

Sicherheit für Kinderspielzeug | Speichel- und Schweißechtheit
Dieses Produkt ist geprüft nach der EN 71/3 und der DIN 53160

PNZ[®]
DIE MANUFATUR
SEIT 1970

Geeignet für: Gartenholzprodukte aus Thermoholz wie Terrassenböden, Holzdecks und Gartenmöbel, auch für Lärchen- und Exotenholz geeignet. Das pigmentierte Thermoholz-Öl auf der Basis nachwachsender Rohstoffe trocknet im Farbton thermoholzbraun. Thermoholz-Öl schützt, pflegt und imprägniert. Die Holzoberfläche ist nach der Anwendung stark wasserabweisend, wetter- und UV-beständig und langfristig gegen Vergrauen geschützt.

Anwendung/Verarbeitung:

- Der unbehandelte geschliffene Holzuntergrund muss sauber, staub- und fettfrei sowie trocken sein.
- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8°C. Holzfeuchte < 18%.
- Vergraute Hölzer vor dem Anstrich mit einem geeigneten Reiniger entgrauen und neutralisieren.
- Bei Weichhölzern (Pilzgefährdung) im Außenbereich vor dem Erstanstrich mit einem geeigneten Imprägniergrund vorbehandeln.
- Hölzer mit einem besonders hohen Gehalt an Holzinhaltstoffen sollen vor der Erstbehandlung ca. 4 Wochen abwittern. Frisches, kesseldruckimprägniertes Holz sowie Massaranduba, Ipé oder Garapa, vor der Erstbehandlung ca. 3 Monate abwittern lassen.
- Trockenzeit ca. 12-24 Std. (witterungsabhängig).
- Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.
- Wirkt auf verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Probeanstriche erforderlich.
- Bitte konstruktiven Holzschutz unbedingt beachten.
- Öl dünn und gleichmäßig auftragen – Schichtbildung vermeiden und überschüssiges Öl abnehmen.

Thermoholz-Öl zweimal auf das trockene Holz auftragen (Hirnholz bis zur Sättigung tränken). Nach 12-24 Std. überstreichbar. Thermoholz-Öl soll-

te bei späteren Nacharbeiten immer nur mit dem gleichen Produkt überstrichen werden.

Verbrauch: Ca. 60-70 ml/m², d.h. 1 Liter Thermoholz-Öl reicht für ca. 15 m² geölte Fläche pro Auftrag, abhängig von der Holzart und Oberfläche (gehobelt oder sägerau). Bei geriffeltem Holz kann sich der Verbrauch erhöhen (Faktor 2-3). Ein geringerer Verbrauch beeinflusst die Haltbarkeit des Anstriches.

Reinigung: Sofort nach Gebrauch Pinsel und Streichwerkzeug mit Verdünnung oder Terpentinersatz reinigen.

Lagerung: Kühl, aber frostfrei.

Inhaltsstoffe: Veredelte Naturöle wie Soja- und Sonnenblumenöl, Isoalipharate, Naturwachse, bleifreie Trockenstoffe, Pentanonoxim, Neodecansäure, Cobaltsalz, Eisenoxidpigmente.

Wichtige Hinweise: Enthält Neodecansäure, Cobaltsalz. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Bei möglichem Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. Bei Schleifarbeiten Feinstaubmaske tragen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Bei Verwendung mehrerer Gebinde mit unterschiedlichen Chargennummern diese in einem größeren Behälter zusammenmischen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften. ASN-Nr.: 080111. EU-Grenzwert für das Produkt (A/f): 700 g/l. Dieses Produkt enthält maximal 600 g/l VOC.

Hergestellt im Naturpark Altmühltal

THERMOHOLZ-ÖL

Schutz vor Vergrauen



thermo-
holz

**Bis zu 15 m²/l
je Auftrag**

perfekte Farbton und Schutz für Thermoholz. Nachhaltig hergestellt mit regionalen Rohstoffen.

Speziell für Thermoholz. Der