

Herstellerangaben:

Gala-Lusit-Betonsteinwerke GmbH
Anderter Straße 99 D
30559 Hannover

info@gala-lusit.de

www.gala-lusit.de



Eigenschaften

Formate (in cm):	5 x 20 x 50
Farben:	Grau, Anthrazit
Oberfläche:	betonglatt
Fase:	einseitig gefast
St./lfdm.	2
kg/St. (ca.)	12
St./Palette	120
St./Lage	30
Norm:	DIN EN 1340
Kennzeichnung:	AFS
Maßtoleranzen:	Länge: ± 1 % auf volle mm gerundet; dabei mind. ± 4 mm, höchstens ± 10 mm Sichtflächen: ± 3 % auf volle mm gerundet; dabei mind. ± 3 mm, höchstens ± 5mm Anderer Flächen: ± 5 % auf volle mm gerundet; dabei mind. ± 3 mm, höchstens ± 10 mm
Biegezugfestigkeit:	Klasse 1 (S), mind. 3,5 N/mm ²
Abriebwiderstand:	Klasse 1 (F)
Witterungswiderstand:	Klasse 1 (A), 6,0 M.-% als Mittelwert der Wasseraufnahme
Gleit-/Rutschwiderstand:	ausreichend
Leistungserklärung:	07-13-012

Anwendungsbereiche

Einfassungen, Abgrenzungen

Technische Änderungen, aufnahme- und druckbedingte Farbabweichungen sowie Irrtümer vorbehalten.

RASENBORD

PRODUKTDATENBLATT

Lusit®

Steinstark!

Herstellerangaben:

Gala-Lusit-Betonsteinwerke GmbH
Anderter Straße 99 D
30559 Hannover

info@gala-lusit.de

www.gala-lusit.de



Eigenschaften

Formate (in cm):	6 x 20 x 100	6 x 25 x 100	5 x 15 x 100	6 x 25 x 100
Farben*:		Grau, Anthrazit, Gelsand		
Oberfläche:		betonglatt		
Fase:	einseitig gefast	einseitig gefast	beidseitig gefast	beidseitig gefast
St./lfdm.	1	1	1	1
kg/St. (ca.)	28	34	18	34
St./Palette	39	39	75	39
St./Lage	13	13	15	13
Norm:		DIN EN 1340		
Kennzeichnung:		AFS		
Maßtoleranzen:	Länge: ± 1 % auf volle mm gerundet; dabei mind. ± 4 mm, höchstens ± 10 mm	Sichtflächen: ± 3 % auf volle mm gerundet; dabei mind. ± 3 mm, höchstens ± 5mm	Andere Flächen: ± 5 % auf volle mm gerundet; dabei mind. ± 3 mm, höchstens ± 10 mm	
Biegezugfestigkeit:		Klasse 1 (S), mind. 3,5 N/mm ²		
Abriebwiderstand:		Klasse 1 (F)		
Witterungswiderstand:		Klasse 1 (A), 6,0 M.-% als Mittelwert der Wasseraufnahme		
Gleit-/Rutschwiderstand:		ausreichend		
Leistungserklärung:		07-13-012		

Anwendungsbereiche

Einfassungen, Abgrenzungen

* nicht jedes Format in jeder Farbe lieferbar

Technische Änderungen, aufnahme- und druckbedingte Farbabweichungen sowie Irrtümer vorbehalten.

RASENBORD

PRODUKTDATENBLATT

Lusit®

Steinstark!

Herstellerangaben:

Gala-Lusit-Betonsteinwerke GmbH
Anderter Straße 99 D
30559 Hannover

info@gala-lusit.de

www.gala-lusit.de



Eigenschaften

Formate (in cm):	5 x 15 x 100	5x20x100 ¹⁾	5 x 25 x 50	5 x 25 x 100	5 x 30 x 100
Farben*:			Grau, Anthrazit, Rot		
Oberfläche:			betonglatt		
Fase:			mit Nut und Feder, beidseitig abgerundet		
St./lfdm.	1	1	2	1	1
kg/St. (ca.)	18	24	14	28	34
St./Palette	75	60	90	45	32
St./Lage	15	15	30	15	16
Norm:			DIN EN 1340		
Kennzeichnung:			AFS		
Maßtoleranzen:	Länge: ± 1 % auf volle mm gerundet; dabei mind. ± 4 mm, höchstens ± 10 mm	Sichtflächen: ± 3 % auf volle mm gerundet; dabei mind. ± 3 mm, höchstens ± 5mm	Andere Flächen: ± 5 % auf volle mm gerundet; dabei mind. ± 3 mm, höchstens ± 10 mm		
Biegezugfestigkeit:		Klasse 1 (S), mind. 3,5 N/mm ²			
Abriebwiderstand:		Klasse 1 (F)			
Witterungswiderstand:		Klasse 1 (A), 6,0 M.-% als Mittelwert der Wasseraufnahme			
Gleit-/Rutschwiderstand:		ausreichend			
Leistungserklärung:		07-13-012			

Anwendungsbereiche

Einfassungen, Abgrenzungen

* nicht jedes Format in jeder Farbe lieferbar

¹⁾ mit Nut und Feder, beidseitig gefast

Technische Änderungen, aufnahme- und druckbedingte Farbabweichungen sowie Irrtümer vorbehalten.