

TECHNISCHES MERKBLATT

PRECIT KALTKLEBER

• Art.: 12697836

EIGENSCHAFTEN/ANWENDUNG

- Lösemittelfrei und eignet sich zum Verkleben von Bitumen-Dach- und Dichtungsbahnen auf Beton, Mauerwerk, Putz, alten Dachpappeindeckungen und anderen üblichen Dachbelägen.
- Eignet sich für Flachdächer und leicht geneigte Dächer mit einer Neigung von bis zu 22,5°.

WIRKUNGSWEISE

Kalt zu verarbeitende Bitumenklebmasse zur Verklebung von Bitumendachbahnen.

UNTERGRUND & VERARBEITUNG

- Die zu bearbeitende Fläche muss trocken, sauber und frei von Öl und Fett oder anderen Trennmitteln sowie losen Bestandteilen sein. Bei feuchten oder saugendem, sandendem und staubendem Untergrund ist mit einem lösemittelfreien Bitumen-Voranstrich zu grundieren. Den Voranstrich gut trocknen lassen!
- PRECIT Kaltkleber auf den Untergrund gießen und mit Gummischieber, Dachdeckerbesen oder Rolle verteilen. Bei kleineren Flächen einen Spachtel oder Pinsel benutzen.
- Nach ca. 10 – 15 Minuten die vorher angelegten und zurückgerollten Bahnen sorgfältig und luftblasenfrei in die Klebmasse einrollen und andrücken, bis der Kaltkleber aus den Nähten herausquillt, ggf. vorübergehend beschweren. (Tipp: Bahnen einige Zeit vor der Verarbeitung ausrollen).
- Die Bahnen sind so zu verlegen, dass sie 10 cm überlappen, an den Stößen 15 – 20 cm. Die an den Nähten und Stößen austretende Klebmasse mit einer Zungenkelle glattstreichen.
- Weiteres Aufbringen von Schichten erst nach vollständiger Trocknung.

Trocknung: Beim Verkleben von Dachbahnen auf alten Dachbahnen oder auf nicht saugfähigen Untergründen müssen Trocknungszeiten von (je nach Witterung) bis zu zwei Wochen berücksichtigt werden.

Hinweis:

- Bei Holzdächern: 1. Lage Pappe nageln und nur die Überlappungsstöße verkleben.
- Bei Dächern ohne Randeinfassungen mit geringen Auftragsmengen arbeiten, da es sonst zum Ablaufen oder Abtropfen kommt.
- Alle genannten Daten beziehen sich auf + 23 °C und 60 % Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen beschleunigen und niedrigere verzögern den Trocknungsvorgang.
- Nicht bei drohendem Regen, Frost oder direkter Sonneneinstrahlung, sowie dauerhaft stehendem Wasser verarbeiten.

HINWEIS: Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer Beratungshinweise und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

TECHNISCHE ANGABEN

Form:	zähflüssig
Farbe:	schwarz
Geruch:	schwach charakteristisch
Verbrauch:	ca. 300 – 500 g/m ²
Verarbeitungstemperatur:	Nicht unter + 8 °C verarbeiten
Materialzusammensetzung:	Bitumenemulsion auf wässriger Basis
pH-Wert:	ca. 9-11
Dichte:	1,05 g/cm ³

REINIGUNG

Arbeitsgeräte können im frischen Zustand mit Wasser gereinigt werden.

SICHERHEITSTECHNISCHE HINWEISE

Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

LAGERUNG

- Kühl, trocken und frostfrei, unter + 30 °C, ohne direkte Sonneneinstrahlung, lagern.
- Im geschlossenen Originalgebinde, bei sachgerechter Lagerung, mind. 24 Monate haltbar.

LIEFERFORM

- 5 kg
- 10 kg

ENTSORGUNG

Produkt/Reste (auch vom Reinigen) nicht in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen und vorschriftsgemäß entsorgen.

FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES

COLLE À FROID PRECIT

• Art. : 12697836

CARACTÉRISTIQUES/APPLICATION

- Sans solvant, convient pour coller des membranes d'étanchéité et des bandes d'étanchéité bitumineuses sur le béton, la maçonnerie, le crépi, les anciens revêtements en feutre bitumé et autres revêtements de toiture courants.
- Convient aux toits plats et aux toits légèrement inclinés avec une inclinaison de jusqu'à 22,5°.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Colle bitumineuse à appliquer à froid pour le collage de membranes d'étanchéité bitumineuses.

SUPPORT ET MISE EN ŒUVRE

- La surface à traiter doit être sèche, propre et exempte d'huile, de graisse ou d'autres agents de séparation, ainsi que de tout élément non fixé. En cas de support humide, absorbant, sablonneux ou poussiéreux, il convient d'appliquer une couche d'apprêt bitumineux sans solvant. Bien laisser sécher la couche d'apprêt !
- Verser la colle à froid PRECIT sur le support et l'étaler à l'aide d'une raclette en caoutchouc, d'un balai de couvreur ou d'un rouleau. Pour les petites surfaces, utiliser une spatule ou un pinceau.
- Après 10 ou 15 minutes, dérouler soigneusement les membranes préalablement posées et roulées dans la colle sans laisser de bulles d'air et appuyer jusqu'à ce que la colle à froid ressorte des jonctions. Si nécessaire, mettre temporairement un poids dessus. (Astuce : dérouler les membranes d'étanchéité un peu avant la mise en œuvre).
- Les membranes doivent être posées de manière à se chevaucher de 10 cm, et de 15 à 20 cm au niveau des bords. Lisser la colle qui déborde des jonctions et des bords à l'aide d'une truelle langue de chat.
- N'appliquer les couches suivantes qu'après séchage complet.

Séchage : lors du collage de membranes de toiture sur d'anciennes membranes ou sur des supports non absorbants, il convient de tenir compte d'un temps de séchage pouvant aller jusqu'à deux semaines (en fonction des conditions météorologiques).

Remarque :

- Pour les toits en bois : 1. Clouer la première couche de feutre bitumé et ne coller que les chevauchements.
- Pour les toits sans bordures, travailler avec de petites couches d'application afin d'éviter que le produit ne coule ou ne goutte.
- Toutes les données mentionnées s'appliquent à une température de +23 °C et à une humidité de l'air de 60 %. Des températures

plus élevées accélèrent le processus de séchage, alors que des températures plus basses le ralentissent.

- Ne pas procéder à la mise en œuvre s'il y a un risque de pluie, de gel ou d'exposition directe au soleil ainsi qu'en cas d'eau stagnante persistante.

DONNÉES TECHNIQUES

Forme :	visqueuse
Couleur :	noir
Odeur :	peu caractéristique
Consommation :	env. 300 – 500 g/m ²
Température de mise en œuvre :	ne pas appliquer par moins de +8 °C
Composition :	émulsion bitumineuse à base d'eau
Valeur pH :	env. 9-11
Densité :	1,05 g/cm ³

NETTOYAGE

Les outils peuvent être nettoyés à l'eau s'ils n'ont pas encore séché.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Respecter les avertissements et les conseils de sécurité figurant sur les emballages et dans les fiches de données de sécurité.

STOCKAGE

- Stocker dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel, à moins de 30 °C et sans exposition directe au soleil.
- Dans le récipient d'origine fermé, le produit se conserve au moins 24 mois s'il est stocké dans les conditions adéquates.

FORMAT DE LIVRAISON

- 5 kg
- 10 kg

ÉLIMINATION

Ne pas jeter le produit/les résidus (y compris ceux provenant du nettoyage) dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol, et les éliminer conformément à la réglementation.

REMARQUE : les informations précédentes ainsi que nos conseils d'utilisation verbaux, écrits et basés sur des tests réalisés sont apportés en toute bonne âme et conscience et n'ont valeur qu'à titre indicatif uniquement, également au regard des droits de protection de tiers. Nos conseils ne dispensent pas d'un propre contrôle de nos indications et de nos produits concernant leur aptitude aux procédés et résultats visés. L'application, l'utilisation et le traitement de nos produits ainsi que les produits fabriqués sur la base de nos conseils d'utilisation ont lieu en dehors de nos possibilités de contrôle et relèvent donc exclusivement de votre responsabilité. La vente de nos produits est réalisée conformément à nos conditions générales de vente et de livraison.

SCHEDA TECNICA**PRECIT COLLA A FREDDO**

• Art.: 12697836

CARATTERISTICHE/APPLICAZIONE

- Privo di solventi, è adatto per l'incollaggio di membrane bituminose per tetti e impermeabilizzanti su calcestruzzo, muratura, intonaco, vecchie coperture in cartone catramato e altri comuni rivestimenti per tetti.
- Adatto per tetti piani e tetti leggermente inclinati con una pendenza fino a 22,5°.

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Massa adesiva bituminosa da lavorare a freddo per l'incollaggio di membrane bituminose per tetti.

SUPPORTO E LAVORAZIONE

- La superficie da trattare deve essere asciutta, pulita e priva di olio, grasso o altri agenti distaccanti, nonché di particelle libere. Per supporti umidi o assorbenti, sabbiosi e polverosi, è necessario applicare un primer bituminoso privo di solventi. Lasciare asciugare bene il primer!
- Versare PRECIT colla a freddo sul supporto e distribuirlo con una spatola di gomma, una scopa in saggina o un rullo. In caso di superfici più piccole, utilizzare una spatola oppure un pennello.
- Dopo circa 10-15 minuti, srotolare con cura le membrane precedentemente posizionate e arrotolate nella massa adesiva, evitando la formazione di bolle d'aria, e premere fino a quando la colla a freddo fuoriesce dai giunti; se necessario, applicare temporaneamente un peso. (Suggerimento: srotolare le membrane qualche tempo prima della posa.)
- Le membrane devono essere posate con una sovrapposizione di 10 cm, mentre nei punti di giunzione la sovrapposizione deve essere di 15-20 cm. La massa adesiva che fuoriesce dai giunti e dalle sovrapposizioni deve essere lisciata con una cazzuola a lingua di gatto.
- Applicare ulteriori strati solo dopo la completa asciugatura.

Asciugatura: Nel caso di incollaggio di membrane impermeabilizzanti su vecchie membrane o su supporti non assorbenti, è necessario prevedere tempi di asciugatura che possono arrivare fino a due settimane (a seconda delle condizioni meteorologiche).

Nota:

- Nel caso di tetti in legno: 1. Fissare la carta con dei chiodi e incollare esclusivamente i giunti di sovrapposizione.
- Nel caso di tetti privi di bordi di contenimento, lavorare con quantità di applicazione ridotte, poiché in caso contrario il prodotto potrebbe colare o gocciolare.

- Tutti i dati indicati si riferiscono a una temperatura di + 23 °C e un'umidità relativa del 60%. Temperature più elevate accelerano il processo di essiccazione, mentre temperature più basse lo rallentano.
- L'applicazione deve essere evitata in caso di pioggia imminente, gelo o esposizione diretta al sole, nonché in presenza di ristagni d'acqua persistenti.

DATI TECNICI

Forma:	viscosa
Colore:	nero
Odore:	leggermente caratteristico
Resa:	ca. 300 – 500 g/m ²
Temperatura di lavorazione:	non utilizzare a temperature inferiori a +8 °C.
Composizione del materiale:	emulsione bituminosa a base acquosa
Valore pH:	ca. 9-11
Densità:	1,05 g/cm ³

PULIZIA

Gli attrezzi da lavoro possono essere puliti con acqua quando sono ancora nuovi.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

Osservare le avvertenze di pericolo e i consigli di sicurezza riportati sui contenitori e nelle schede di sicurezza.

STOCCAGGIO

- Conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo dal gelo, a una temperatura inferiore a +30 °C, lontano dalla luce diretta del sole.
- Il prodotto ha una durata minima di 24 mesi, se conservato nella confezione originale chiusa e in condizioni adeguate.

FORMATO

- 5 kg
- 10 kg

SMALTIMENTO

Non disperdere il prodotto o i suoi residui (anche quelli derivanti dalla pulizia) nelle canalizzazioni, nei corsi d'acqua o nel terreno; smaltirli nel rispetto delle normative vigenti.

NOTA: Le informazioni sopra descritte così come qualsiasi nota tecnica fornita per iscritto, a voce o che si basi su test effettuati vengono date al meglio delle nostre conoscenze; si tratta tuttavia solo di raccomandazioni non vincolanti, anche in relazione ad eventuali diritti di tutela di terzi. La consulenza non esonera comunque la vostra responsabilità nel determinare la correttezza delle informazioni fornite e l'adeguatezza del prodotto ai vostri particolari lavori e scopi. L'applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei nostri prodotti – così come la creazione di prodotti basandosi sulle nostre note tecniche – vanno al di là del nostro controllo e vanno pertanto a ricadere nell'ambito della vostra area di responsabilità. I nostri prodotti vengono venduti in base alle nostre Condizioni Generali di Vendita e Consegna.

TECHNISCH GEGEVENSBLAD

PRECIT KOUDLIJM

• Art.: 12697836

EIGENSCHAPPEN/TOEPASSING

- Vrij van oplosmiddelen en geschikt voor het verlijmen van bitumen dakbanen en afdichtingsbanen op beton, metselwerk, pleisterwerk, oud dakleer en andere gangbare dakbedekking.
- Geschikt voor platte daken en licht schuine daken met een helling van maximaal 22,5°.

WERKING

Koud te verwerken bitumenlijm voor het verlijmen van bitumen dakbanen.

ONDERGROND EN VERWERKING

- Het te bewerken oppervlak moet droog, schoon en vrij zijn van olie en vet of andere scheidingsmiddelen en losse bestanddelen. Bij vochtige of zuigende, zanderige en stoffige ondergronden moet het oppervlak met een oplosmiddelvrij bitumenvoorstrijkmiddel worden voorbehandeld. Het voorstrijkmiddel goed laten drogen!
- PRECIT koudlijm op de ondergrond gieten en met een rubberen wisser, strobezem of roller verdelen. Bij kleinere oppervlakken een plamuurmes of kwast gebruiken.
- Na ca. 10 – 15 minuten de eerder gelegde en teruggerolde banen zorgvuldig en zonder luchtbellen in de lijm rollen en aandrukken totdat de koudlijm uit de naden tevoorschijn komt, evt. tijdelijk verzwaren. (Tip: banen enige tijd voor de verwerking uitrollen).
- De banen moet zo worden gelegd dat ze elkaar 10 cm overlappen, aan de kopse kanten 15 – 20 cm. De bij de langsnaden en kopse naden tevoorschijn komende lijm met een tongtroffel gladstrijken.
- Verdere lagen pas aanbrengen als de lijm volledig droog is.

Drogen: Bij het verlijmen van dakbanen op oude dakbanen of op niet-zuigende ondergronden moet rekening worden gehouden met droogtijden tot twee weken (afhankelijk van het weer).

Aanwijzing:

- Bij houten daken: 1. Dakleer vastspijkeren en alleen de overlappenden verlijmen.
- Bij daken zonder opstaande randen minder lijm aanbrengen, omdat de lijm anders wegloopt.
- Alle vermelde gegevens hebben betrekking op een temperatuur van + 23 °C en een luchtvochtigheid van 60%. Hogere temperaturen zorgen ervoor dat de lijm sneller droogt, lagere temperaturen vertragen de droogtijd.
- Niet verwerken bij dreigende regen, vorst of direct zonlicht en water dat permanent op het dak blijft staan.

TECHNISCHE GEGEVENS

Vorm:	viskeus
Kleur:	zwart
Geur:	zwak karakteristiek
Verbruik:	ca. 300 – 500 g/m ²
Verwerkingstemperatuur:	niet verwerken onder + 8 °C
Materiaalsamenstelling:	bitumenemulsie op waterbasis
pH-waarde:	ca. 9-11
Dichtheid:	1,05 g/cm ³

REINIGING

Hulpmiddelen kunnen direct na gebruik met water worden gereinigd.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

De waarschuwingen en veiligheidsadviezen op de verpakkingen en in de veiligheidsbladen moeten in acht worden genomen.

OPSLAG

- Koel, droog, vorstvrij, onder + 30 °C en niet in direct zonlicht bewaren.
- In de gesloten originele verpakking minimaal 24 maanden houdbaar, mits correct bewaard.

LEVERVORM

- 5 kg
- 10 kg

VERWIJDERING

Product/resten (ook van het reinigen) mogen niet in het riool, het water of de bodem terechtkomen en moeten volgens de voorschriften worden afgevoerd.

TEKNISKT DATABLAD

PRECIT KALLASFALT

- Art.: 12697836

EGENSKAPER/ANVÄNDNING

- Lösningssmedelsfri och passar för att klistra asfaltstak och takbeläggningssvåder på betong, murverk, puts, gammal takpappsbeläggning och andra vanliga takbeläggningar.
- Passar för platta tak och lätt lutande tak med en lutning på upp till 22,5°.

FUNKTIONSSÄTT

Asfaltsmassa som ska bearbetas kall för limning av takpapp.

UNDERLAG OCH BEARBETNING

- Ytan som ska behandlas måste vara torr, ren och fri från olja och fett eller andra klumpförebyggande medel samt lösa beståndsdelar. Grunda först med en lösningssmedelsfri grundning om underlaget är fuktigt eller sugande, sandande och dammande. Låt grundningen torka ordentligt!
- Häll ut PRECIT kallasfalt på underlaget och fördela med gum-miskrapa, rishalmskvast eller roller. Använd en spatel eller pensel på mindre ytor.
- Efter ca 10–15 minuter rullas de tidigare placerade och inrullade våderna ut noggrant och utan luftblåsor i häftmassan och trycks fast tills kallasfalten tränger ut i skarvarna, lägg ev. tyngder på tillfälligt. (Tips: rulla ut våderna en stund innan de ska användas.)
- Våderna ska läggas så att de överlappar varandra med 10 cm, vid kanterna 15–20 cm. Det klister som tränger ut i skarvarna och kanterna stryks ut med en tungslev.
- Ytterligare lager appliceras först när det tidigare har torkat helt.

Torkning: Om takbeläggningen ska limmas på gammal takbeläggning eller på icke absorberande underlag måste man räkna med en torkningstid på upp till två veckor (beroende på väderlek).

Obs!

- På trätak: 1. Spika fast takpappen och limma endast de överlappande kanterna.
- Arbeta med mindre appliceringsmängd på tak utan kanter, eftersom det annars kommer att rinna eller droppa av.
- Alla nämnda uppgifter utgår från + 23 °C och 60 % luftfuktighet. Högre temperaturer innebär snabbare torkningsprocess och lägre temperaturer längre torkningsprocess.
- Använd inte om väderprognosen anger regn, frost eller direkt solljus samt vid varaktig vattenansamling.

TEKNISKA DATA

Form:	trögflytande
Färg:	svart
Lukt:	svagt karakteristisk
Åtgång:	ca 300–500 g/m ²
Bearbetningstemperatur:	Får inte användas vid temperaturer under 8 °C
Materialsammansättning:	Vattenbaserad bitumenemulsion
pH-värde:	ca 9–11
Densitet:	1,05 g/cm ³

RENGÖRING

Arbetsredskap kan rengöras med vatten direkt efter användning.

SÄKERHETSTEKNISK INFORMATION

Följ faro- och skyddsangivelserna på förpackningen och i säkerhetsdatabladet.

FÖRVARING

- Förvaras svalt, torrt och frostfritt, under +30 °C, inte i direkt solljus.
- Håller minst 24 månader i försluten förpackning vid korrekt förvaring.

FÖRPACKNING

- 5 kg
- 10 kg

AVFALLSHANTERING

Produkten/rester (även från rengöring) ska avfallshanteras enligt bestämmelserna och får inte släppas ut i avlopp, vattendrag eller jord.

Obs! Informationen ovan samt våra användningstekniska råd i tal, text och med hjälp av försök ges efter bästa förmåga och kunskap men gäller endast som icke bindande information, även när det gäller tredje parts skydds rättigheter. Vår rådgivning innebär inte att du själv inte behöver kontrollera vår rådgivningsinformation och våra produkter vad gäller lämpligheten för avsedda tillvägagångssätt och ändamål. Användning och bearbetning av våra produkter och de produkter du tillverkar med hjälp av vår användningstekniska rådgivning sker utom vår kontroll och faller därmed uteslutande i ditt ansvarsområde. Försäljningen av våra produkter sker i enlighet med våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

TECHNICKÝ INFORMAČNÍ LIST

PRECIT LEPIDLO ZA STUDENA

• Č. výr.: 12697836

VLASTNOSTI / POUŽITÍ

- Neobsahuje rozpouštědla a je vhodné na lepení asfaltových střešních a izolačních pásů na beton, zdivo, omítku, staré krytiny ze střešní lepenky a další běžné střešní krytiny.
- Vhodné pro ploché střechy a střechy s mírným sklonem do úhlu max. 22,5°.

PRINCIP FUNGOVÁNÍ

Asfaltové lepidlo určené ke zpracování za studena pro lepení asfaltových střešních pásů.

PODKLAD A ZPRACOVÁNÍ

- Plocha určená ke zpracování musí být suchá, čistá, nesmí obsahovat zbytky oleje ani mastnoty či další separační prostředky ani uvolněné částice. V případě vlhkého či savého, pískujícího a prašného podkladu je nutné příslušný povrch natřít základním asfaltovým nátěrem neobsahujícím rozpouštědla. Základní nátěr nechejte dobře zaschnout!
- PRECIT lepidlo za studena nalijte na podklad a rozetřete gumovou stěrkou, koštětem pro pokrývače nebo válečkem. V případě menších ploch použijte stěrku nebo štětec.
- Po přibližně 10 – 15 minutách pečlivě rozvinujte již umístěné svinuté pásy do lepidla a postupně je přitlačujte, aniž by vznikaly vzduchové bubliny do té doby, dokud lepidlo nebude vytékat ze švů, příp. dočasně zatěžkejte. (Tip: pásy nějakou dobu před zpracováním rozviňte).
- Pásy se musí položit tak, aby přečnívaly o 10 cm, na spojích o 15 – 20 cm. Lepidlo vytékající na švech a spojích uhladte zednickou lžící s tvarem kočičího jazyku.
- Další nanášení vrstev je možné až po úplném zaschnutí.

Schnutí: Při lepení střešních pásů na staré střešní pásy nebo na nesavé podklady se musí zohlednit doba schnutí (dle povětrnostních podmínek) až dvou týdnů.

Upozornění:

- U dřevěných střech: 1. Přibijte hřebíky vrstvu lepenky a přilepte pouze překrývající se spoje.
- U střech bez krajních lemů pracujte s menším nánosem, jelikož jinak by mohlo dojít k odtékání či odkapávání lepidla.
- Veškeré uvedené údaje platí pro teplotu vzduchu + 23 °C a vlhkost vzduchu 60 %. Vyšší teploty urychlují schnutí, zatímco nižší ho zpomalují.
- Nezpracovávejte při pravděpodobném výskytu deště, mrazu nebo přímého slunečního záření, a nebo při trvale stojaté vodě.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Forma:	hustá kapalina
Barva:	černá
Zápach:	mírný charakteristický
Spotřeba:	cca 300 – 500 g/m ²
Teplota zpracování:	Zpracovávejte při teplotách vyšších než + 8 °C
Složení materiálu:	Bitumenová emulze na vodnaté bázi
hodnota pH:	cca 9-11
Hustota:	1,05 g/cm ³

ČIŠTĚNÍ

Pracovní nářadí lze čistit v nezaschlém stavu vodou.

BEZPEČNOSTNĚ TECHNICKÁ UPOZORNĚNÍ

Řiďte se upozorněními na nebezpečí a bezpečnostními doporučeními uvedenými na obalech a v bezpečnostních datových listech.

SKLADOVÁNÍ

- Skladujte v chladu, suchu a při teplotách nad bodem mrazu, max. však do teploty + 30 °C, bez působení přímého slunečního záření.
- Trvanlivý výrobek při odborném uchování v uzavřeném originálním obalu, min. po dobu 24 měsíců.

FORMA DODÁVKY

- 5 kg
- 10 kg

LIKVIDACE

Výrobek/jeho zbytky (i od čištění) nevylévejte do odpadního potrubí, povodí ani půdy, a řádně ho zlikvidujte v souladu s předpisy.

UPOZORNĚNÍ: Výše uvedené informace a naše ústní i písemné technické poradenství v ohledu na aplikaci materiálu, založené na zkušebních testech, bylo vytvořeno na základě nejlepšího vědomí, je nicméně pouze nezávaznými pokyny, rovněž v ohledu na ochranná práva třetích osob. Poradenství Vás nezbavuje nutnosti ověřit naše pokyny a výrobky v ohledu na jejich vhodnost pro určené postupy a účely. Aplikace, použití a zpracování našich výrobků a Vámi vytvořených výrobků podle našeho technického poradenství pro aplikaci probíhá bez možnosti kontroly z naší strany a je tudíž výhradně prováděno na Vaši vlastní zodpovědnost. Prodej našich výrobků probíhá v souladu s našimi Všeobecnými prodejními a dodacími podmínkami.

TECHNICKÝ INFORMAČNÝ LIST

LEPIDLO ZA STUDENA PRECIT

• Art.: 12697836

VLASTNOSTI/APLIKÁCIA

- Neobsahuje rozpúšťadlá a je vhodné na lepenie bitúmenových strešných pásov a tesniacich fólií na betóne, murive, omietke, starých strešných lepenkách a iných bežných strešných krytinách.
- Vhodné pre ploché strechy a strechy s miernym sklonom do 22,5°.

SPÔSOB PÔSOBENIA

Bitúmenová lepiaca hmota na spájanie bitúmenových strešných pásov, ktorá sa spracováva za studena.

PODKLAD A SPRACOVANIE

- Upravovaný povrch musí byť suchý, čistý a bez oleja, mastnoty alebo iných oddeľovacích prostriedkov, ako aj uvoľnených častí. V prípade vlhkého alebo savého, pieskujúceho a prášiaceho podkladu je potrebné naniesť základný náter bez obsahu rozpúšťadiel, ktorý je vhodný na bitúmenové povrchy. Tento základný náter je potrebné nechať dobre vyschnúť!
- Lepidlo za studena PRECIT nalejte na podklad a rozotrite ho gumovou stierkou, cestárskou metlou alebo valčekom. Na menších plochách použite špachtľu alebo štetec.
- Po cca 10 – 15 minútach vložte predtým pripravené a zrolované pásy opatrne a bez vzduchových bublín do lepiacej hmoty a pritlačte, až kým studené lepidlo nevytečie zo švov; prípadne dočasne zatažte. (Tip: Pred spracovaním nechajte pásy chvíľu rozvinuté).
- Pásy sa musia klásať tak, aby sa prekrývali o 10 cm, na spojoch o 15 – 20 cm. Lepidlo, ktoré vyteká zo švov a spojov, vyhladte keľňou typu mačací jazyk.
- Ďalšie nanášanie vrstiev je možné až po úplnom vyschnutí.

Vysušenie: Pri lepení strešných pásov na staré strešné pásy alebo na nesavé podklady je potrebné počítať s dobou schnutia (v závislosti od počasia) až do dvoch týždňov.

Upozornenie:

- V prípade drevených striech: 1. Položte lepenku a prilepte len prekrývajúce sa spoje.
- V prípade striech bez okrajových lemov pracujte s malými množstvami nanášaného materiálu, inak dôjde k stekaniu alebo kvapkaniu.
- Všetky uvedené údaje sa vzťahujú na teplotu vzduchu + 23 °C a 60 % vlhkosť vzduchu. Vyššie teploty urýchľujú a nižšie spomaľujú proces sušenia.
- Neaplikujte v prípade blízkeho sa dažďa, mrazu alebo na priamom slnku, ako aj v prípade trvalo stojatej vody.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Konzistencia:	viskózna
Farba:	čierna
Zápach:	slabý charakteristický
Spotreba:	cca 300 – 500 g/m ²
Teplota spracovania:	Nespracovávať pri teplote nižšej ako + 8 °C
Zloženie materiálu:	Bitúmenová emulzia na vodnej báze
Hodnota pH:	cca 9-11
Hustota:	1,05 g/cm ³

VYČISTENIE

Pracovné nástroje možno vyčistiť vodou, pokiaľ na nich náter ešte nezaschol.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Je potrebné dodržiavať bezpečnostné pokyny a upozornenia uvedené na obaloch a v bezpečnostných listoch.

UCHOVÁVANIE

- Skladujte na chladnom, suchom mieste chránenom pred mrazom pri teplote nižšej ako + 30 °C, bez priameho slnečného žiarenia.
- V uzavretom originálnom obale pri správnom skladovaní minimálne 24 mesiacov.

FORMA DODÁVKY

- 5 kg
- 10 kg

LIKVIDÁCIA

Výrobok/zvyškové množstvo (aj z čistenia) sa nesmie dostať do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy a musí sa likvidovať v súlade s predpismi.

UPOZORNENIE: Vyššie uvedené informácie a naše poradenstvo k technológii a aplikácii v písomnej alebo ústnej forme alebo prostredníctvom testov bolo poskytnuté podľa nášho najlepšieho vedomia, ide však len o nezáväznú pomoc, a to aj s ohľadom na akékoľvek ochranné práva tretích strán. Naše poradenstvo Vás neoslobodzuje od vlastného preverenia našich pokynov a našich produktov z hľadiska ich vhodnosti voči plánovanej metóde a účelu. Aplikovanie, použitie a spracovanie našich produktov a produktov, ktoré zhotovíte Vy na základe nášho poradenstva ohľadne používania sa vykonáva mimo možností našej kontroly a preto spadajú výlučne do Vašej zodpovednosti. Predaj našich produktov prebieha podľa našich Všeobecných predajných a dodacích podmienok.

FIȘĂ TEHNICĂ

ADEZIV PENTRU LIPIRE LA RECE PRECIT

• Art.: 12697836

PROPRIETĂȚI/UTILIZARE

- Fără conținut de solvenți și adecvat pentru lipirea membranelor de acoperiș și a membranelor de etanșare bituminoase pe beton, zidărie, tencuiele, a învelitorilor de acoperiș vechi din carton bituminat și a altor învelitori de acoperiș uzuale.
- Este adecvat pentru acoperișuri plate și pentru cele ușor înclinate, cu înclinări de până la 22,5°.

MOD DE ACȚIUNE

Masă adezivă bituminoasă cu prelucrare la rece, pentru lipirea membranelor de acoperiș bituminoase.

SUPRAFAȚA SUPORT ȘI PRELUCRARE

- Suprafața de prelucrat trebuie să fie uscată, curată și fără uleiuri, unsori și elemente nefixate. În cazul suprafețelor suport umede sau absorbante, care degajă nisip sau praf, trebuie efectuată o grunduire cu o amorsă bituminoasă fără conținut de solvenți. Lăsați amorsa să se usuce bine!
- Turnați Adezivul pentru lipire la rece PRECIT pe suprafața suport și distribuiți-l cu o racletă din cauciuc, cu o mătură pentru învelitoare de acoperiș sau cu un trafalet. Pentru suprafețe mici, utilizați un șpaclu sau o pensulă.
- După cca 10 – 15 minute, derulați cu grijă în masa adezivă benzile, aplicate în prealabil și rulate, astfel încât să eliminați bulele de aer și presăți-le până când adezivul iese pe la locurile de îmbinare; dacă este necesar aplicați temporar greutate. (Sugestie: derulați benzile cu ceva timp înainte de prelucrare).
- Benzile trebuie aplicate în așa fel încât să se suprapună 10 cm, la îmbinări 15 – 20 cm. La liniile de lipire și la îmbinări neteziți cu o mistrie îngustă masa adezivă care a ieșit.
- Aplicarea de straturi în continuare se efectuează abia după uscarea completă.

Uscare: La lipirea benzilor de acoperiș pe benzi de acoperiș vechi sau pe suprafețe suport neabsorbante, trebuie avuți în vedere timpi de uscare de până la două săptămâni (în funcție de condițiile meteo).

Indicație:

- La acoperișuri din lemn: 1. Fixați cu cuie stratul de carton și lipiți numai la îmbinările cu suprapunere.
- În cazul acoperișurilor fără încadrări perimetrale, lucrați cu cantități de aplicare mici, pentru că în caz contrar se produc scurgeri sau picurări.
- Toate datele nominalizate se referă la + 23°C și umiditate a aerului de 60%. Temperaturile mai mari accelerează procesul de uscare,

iar cele mai scăzute îl întârzie.

- Nu prelucrați în cazul ploilor iminente, în condiții de ger sau radiații solare directe și nici în cazul stăgnării apei.

INFORMAȚII TEHNICE

Forma:	vâscoasă
Culoare:	negru
Miros:	ușor caracteristic
Consum:	cca 300 – 500 g/m ²
Temperatura de prelucrare:	a nu se prelucra la temperaturi de sub + 8°C
Compoziția materialului:	emulsie bituminoasă pe bază apoasă
Valoare pH:	cca 9-11
Densitate:	1,05 g/cm ³

CURĂȚARE

Echipamentele de lucru pot fi curățate în stare proaspătă cu apă.

INDICAȚII TEHNICE DE SIGURANȚĂ

Trebuie respectate indicațiile de pericole și recomandările de siguranță de pe recipient și din fișele tehnice de securitate.

DEPOZITAREA

- A se depozita în loc răcoros, uscat și ferit de îngheț, sub + 30°C, fără radiații solare directe.
- Termen de valabilitate în condițiile unei depozitări corecte - min. 24 de luni în recipientul original nedesfăcut.

FORMĂ LIVRARE

- 5 kg
- 10 kg

ELIMINAREA DEȘEURILOR

Nu permiteți ca produsul/resturile (inclusiv de la curățare) să ajungă în canalizare, în ape de suprafață sau în sol și eliminați-le ca deșeu în mod regulamentar.

INDICAȚIE: Informațiile de mai sus și recomandările tehnice pe care le oferim în scris, verbal și prin testări sunt oferite în conformitate cu cunoștințele noastre actuale, sunt totuși numai indicații care nu au caracter de angajament, nici în privința oricăror drepturi protejate ale terților. Consilierea nu vă exonerează de obligația de a face propria verificare a indicațiilor din consilierea oferită de noi și a produselor noastre în ceea ce privește adecvarea acestora pentru procedurile și scopurile vizate de dumneavoastră. Aplicațiile, utilizarea și procesarea produselor noastre și a produselor realizate de dumneavoastră în urma consilierii noastre tehnice se realizează în afara posibilității noastre de verificare și de aceea intră exclusiv în sfera dumneavoastră de responsabilitate. Vânzarea produselor noastre se realizează în termenii condițiilor noastre generale de vânzare și livrare.

TEHNIČKI LIST

PRECIT HLADNI LEPAK

• Art.: 12697836

SVOJSTVA/PRIMENA

- Bez rastvarača i pogodno za lepljenje bitumenskih krovnih i izolacijskih membrana na beton, zidane površine, malter, stare pokrivače od krovnu kartonažu i druge uobičajene krovne materijale.
- Pogodno za ravne krovove i blago nagnute krovove sa nagibom do 22,5°.

NAČIN DELOVANJA

Hladno primenjiva bitumenska lepljiva masa za lepljenje bitumenskih krovnih membrana.

PODLOGA I OBRADA

- Površina koja se tretira mora biti suva, čista i bez ulja, masti ili drugih sredstava za odvajanje, kao i rastresitih čestica. Za vlažne ili upijajuće, peskovite i prašnjave podloge, premazati bitumenskim osnovnim premazom bez rastvarača. Sačekati da se osnovni premaz dobro osuši!
- Sipati PRECIT hladni lepak na podlogu i rasporediti gumenom špahtlom, metlom za krov ili valjkom. Za manje površine koristiti špahtlu ili četkicu.
- Nakon otprilike 10–15 minuta, pažljivo umotati prethodno postavljene i umotane membrane u lepljivu masu, vodeći računa da nema mehurića vazduha, i pritiskati dok hladni lepak ne iscuri iz spojeva. Ako je potrebno, privremeno ih opteretiti. (Savet: Odmotati membranu neko vreme pre obrade).
- Membrane treba postaviti tako da se preklapaju za 10 cm, a na spojevima za 15 – 20 cm. Izgladiti lepak koji je procurio na šavovima i spojevima pomoću ovalne gleterice.
- Ne nanositi dodatne slojeve dok se prethodni potpuno ne osuše.

Sušenje: Prilikom lepljenja krovnih membrana na stare krovne membrane ili neupijajuće podloge, mora se uzeti u obzir vreme sušenja do dve nedelje (u zavisnosti od vremenskih uslova).

Napomena:

- U slučaju drvenih krovova: 1. Pričvrstiti karton ekserima i zalepiti samo preklapajuće spojeve.
- U slučaju krovova bez ivičnih okvira, raditi sa malim količinama, jer u suprotnom može doći do oticanja ili kapanja.
- Svi gore navedeni podaci odnose se na +23 °C i 60% vlažnosti vazduha. Više temperature ubrzavaju proces sušenja, dok ga niže temperature usporavaju.
- Ne primenjivati u slučaju eventualne kiše, mraza, direktne sunčeve svetlosti ili stajaće vode.

NAPOMENA: Gorenavedene informacije i naša tehnička savetovanja u vezi sa primenom, usmeno, pismeno ili putem ispitivanja, data su prema najboljem znanju, ali važe samo kao neobavezujuće smernice, takođe i u vezi sa eventualnim pravima intelektualne svojine trećih lica. Savetovanje vas ne oslobađa obaveze da sami proverite naše savetodavne napomene i naše proizvode u pogledu njihove prikladnosti za planirane postupke i svrhe. Primena, upotreba i obrada naših proizvoda, kao i proizvoda koje ste vi proizveli na osnovu naše primenjene tehničke konsultacije, odvijaju se izvan naših mogućnosti kontrole i stoga su u isključivoj odgovornosti vas kao korisnika Prodaja naših proizvoda vrši se u skladu sa našim Opštim uslovima prodaje i isporuke.

TEHNIČKI PODACI

Oblik:	viskozni
Boja:	crna
Miris:	slab, karakterističan
Potrošnja:	oko 300 – 500 g/m ²
Temperatura obrade:	Ne primenjivati ispod + 8 °C
Sastav materijala:	Bitumenska emulzija na bazi vode
pH vrednost:	oko 9–11
Gustina:	1,05 g/cm ³

ČIŠĆENJE

Radni uređaji se mogu očistiti vodom dok su još sveži.

BEZBEDNOSNO-TEHNIČKE NAPOMENE

Strogo se pridržavati napomena o opasnostima i bezbednosnih saveta na kontejnerima i u bezbednosnim listovima.

SKLADIŠTENJE

- Čuvati na hladnom i suvom mestu, na temperaturama ispod +30 °C, zaštićeno od mraza i direktne sunčeve svetlosti.
- Može se čuvati najmanje 24 meseca u originalno zatvorenoj ambalaži, pod uslovom da se pravilno skladišti.

OBLIK ISPORUKE

- 5 kg
- 10 kg

ODLAGANJE NA OTPAD

Ne dozvoliti da proizvod/ostaci (uključujući i ostatke od čišćenja) dospeju u kanalizaciju, vodotokove ili zemljište; odložiti u skladu sa propisima.