

EASYPUTZ

Aufrühren, aufrollen, strukturieren - Fertig



Anwendungsbereiche:

- **Dekorative Beschichtung** zum **Aufbringen** auf einer **Vielzahl an Untergründen**.
- Für **faszinierende Akzente** in der Wohnraumgestaltung.
- Ideal für den **Wohnbereich, Flure, Treppenhäuser, Bäder** (nicht Spritzwasserbereich).
- Für **Wand** und **Decke**.
- Einsatzbereich **innen**.

Produkteigenschaften:

- **Mineralischer** und **gebrauchsfertiger Dekorputz**.
- **Sehr emissionsarm**, bestätigt durch **EMICODE EC1-Plus**.
- **Atmungsaktives** und **wasserdampfdurchlässiges Produkt** – fördert ein gesundes Wohnklima.
- **Knauf EASYPUTZ** steht für **wohngesundes Bauen**, denn er ist **lösemittelfrei, emissionsarm** und **VOC - konform**.
- **Lange Zeit zum Gestalten** - Je nach Bedingungen und Körnung bis zu **ca. 20 Minuten**.
- **Über 50%-iger Marmoranteil**, für edle und strahlend weiße Wandflächen und helles Wohnambiente.
- **Ideal für Deckenanwendungen**, anstelle aufwendiger Tapezierarbeiten.
- **Ideal aufzubringen** mit der **Knauf Auftragswalze für EASYPUTZ**.
- **Strukturieren** mit **Knauf Finishwalze** bzw. **Knauf Finishpinsel**.
- **Einfärbbar** mit den **Knauf Compact-Colors**.
- Erhältlich als edler **Putz** mit **0,2 mm, 0,5 mm** und mit **1mm Körnung**.
- Die **Körnungen 0,5 mm** und **1 mm eignen sich auch zum Sprühen** mit dem Bosch Feinsprühsystem PFS 5000 E.
- **Erfüllt** die Produkteigenschaften gemäß **DIN EN 15824**.

Technische Daten:

Anwendungstechnische Daten

Bindemittel-System:

Mineralisch

Einsatzbereich:

Innen

Verarbeitungstemperatur:

Wand und Decke
Nicht unter + 5 °C und über +25 °C verarbeiten

Verbrauch		
▪ 0,2 mm		Ca. 350 – 450 g/m ²
▪ 0,5 mm		Ca. 500 – 650 g/m ²
▪ 1,0 mm		Ca. 950 g/m ²
Reichweite		
	20 kg Eimer	10 kg Eimer
▪ 0,2 mm	Ca. 44 – 57 m ²	-
▪ 0,5 mm	Ca. 30 – 40 m ²	Ca. 15 – 20 m ²
▪ 1 mm	Ca. 20 m ²	Ca. 10 m ²
Anmischverhältnis:	Gebrauchsfertige Mischung, kann ggf. mit max. 250 ml Wasser (bei 10 kg) bzw. 500 ml Wasser (bei 20 kg) eingestellt werden	
Offene Zeit*:	Zwischen 10 und 20 Minuten, je nach Körnung	
Trocknungszeit*:	Handtrocken nach ca. 3 Stunden. Durchgetrocknet nach ca. 12 Stunden	
Farbe im getrockneten Zustand:	Schneeweiß, matt, RAL: ca. 9016	
Temperaturbeständigkeit (ausgehärtet):	- 20 °C bis + 80 °C	
Wasserdampfdurchlässigkeit:	V1	
Wärmeleitfähigkeit:	0,5 W/(m·K)	
	<i>*Richtwerte bei +23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit</i>	

Materialtechnische Daten

Materialbasis:	Fertigputz aus Calciumaluminatsulfat, Polymer Kunstharzdispersion, Kalksteinmehl, Titandioxid, Marmorkörnung und Methylcellulose.
Lagerfähigkeit:	Beste Produkteigenschaften garantiert für mindestens 18 Monate.
Lagerbedingungen:	Kühl und trocken. Vor Frost, höheren Temperaturen und direkter Sonnenstrahlung schützen.
Lieferform:	10 kg Rezyklat-Eimer 20 kg Rezyklat-Eimer
Ident.-Nummer/ EAN-Code:	Knauf EASYPUTZ 0,2 mm 20 kg: 883090 / 4006379148004 Knauf EASYPUTZ 0,5 mm 10 kg: 89133 / 4006379067633 20 kg: 791028 / 4006379143597 Knauf EASYPUTZ 1,0 mm 10 kg: 89134 / 4006379067657 20 kg: 791026 / 4006379143573

Sicherheitstechnische Daten nach GefStoffV

Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
Sicherheitshinweise: P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. VOC-Gehalt: < 0,03 % (< 1 g/L).

Untergrund: Der Untergrund muss glatt, ebenflächig, tragfähig, wasserfest, trocken, fest, sauber staub- und trennmittelfrei sein.
Vor dem Auftragen ist sicherzustellen, dass der Untergrund eine gewisse Oberflächenqualität aufweist. Für EasyPutz 0,5 mm und 1,0 mm ist eine Oberflächenqualität von mindestens Q2/Q3 notwendig. Bei EasyPutz 0,2 mm ist aufgrund der feineren Körnung eine Oberflächenqualität von Q3 erforderlich.

Der *Knauf EASYPUTZ* kann auf folgenden Untergründen verwendet werden: Beton, Zementputze, Kalk-Zement-
Putze, Gipsputze, Gips- und Gipsfaserplatten, festsitzende Tapeten und Farbanstriche, o.ä.

Nicht haftende Tapeten müssen entfernt und der Untergrund mit *Knauf Sperrgrund* behandelt werden.
Wasserfeste Anstriche müssen angeraut, entstaubt und mit *Knauf Sperrgrund* grundiert werden. Bei unebenen
Untergründen ist ein Unterputz nach DIN V 18550 (z.B. *Knauf Rotband Haftputz*) erforderlich.

Angrenzende Bereiche können durch das Abkleben mit z.B. Folie geschützt werden.

Grundieren:

Vor der Anwendung ist bei allen Untergründen ein Voranstrich mit dem gebrauchsfertigen *Knauf Sperrgrund*
erforderlich. Den *Sperrgrund* gleichmäßig auf der gesamten Fläche auftragen.

Auf stark vergilbten Untergründen, Altuntergründen (insbesondere nach dem Entfernen von Tapeten oder
Kleisterresten) sowie solchen, die mit Nikotin, Ruß oder Gilbstoffen belastet sind, muss der *Knauf Sperrgrund*
zweimal aufgetragen werden. Dabei empfiehlt es sich, den *Sperrgrund* kreuzweise aufzutragen und zwischen den
beiden Anstrichen eine Trocknungszeit von ca. 6 Stunden einzuhalten.

Wichtig: Bei stark saugenden, leicht kreidenden oder sandenden Untergründen empfiehlt es sich, vorab einen
Tiefengrund aufzutragen. Dieser verfestigt den Untergrund und sorgt für ein gleichmäßiges Saugverhalten.

Anmischen:

Nachdem die Grundierung vollständig getrocknet ist, muss der *Knauf EASYPUTZ* vor der Verwendung gründlich
mit einem elektrischen Rührquirl (z.B. *Collomix LX 70 S*) aufgerührt werden. Dadurch erreicht der *Knauf*
EASYPUTZ seine optimalen Verarbeitungseigenschaften.

Die Verarbeitungskonsistenz kann bei Bedarf mit maximal 250 ml Wasser (bei einer Menge von 10 kg) bzw. 500
ml Wasser (bei einer Menge von 20 kg) eingestellt werden.

Einfärben mit Knauf Compact-Color:

Der *Knauf EASYPUTZ* kann mit den *Knauf Compact Colors* eingefärbt werden. Dazu den *Knauf EASYPUTZ* erst
kurz mit einem elektrischen Rührquirl (z.B. *Collomix LX 70 S*) aufrühren und anschließend die *Knauf Compact-
Color*, je nach gewünschter Farbintensität, zugeben und so lange einrühren, bis keine bunten Schlieren mehr
erkennbar sind. Sie können je nach Bedarf beliebig viel Farbe hinzufügen. Bitte beachten Sie, dass zum Erzielen des
gewünschten Mustertons (basierend auf 10 kg *EASYPUTZ*) bei 20 kg die doppelte Menge an Farbpulver benötigt
wird.

Compact-Color nicht aufteilen! Jeweils volle Verpackungseinheit pro Putzgebilde verwenden.

Anschließend den eingefärbten Putz in einen zweiten, sauberen Eimer umtopfen und nochmals gut aufrühren. Dies
gewährleistet eine homogene und gleichmäßige Farbgebung.

Verarbeiten mit EASYPUTZ - Werkzeug:

Rollen Sie den *Knauf EASYPUTZ* auf den getrockneten *Knauf Sperrgrund* großzügig und kreuzweise mit der *Knauf*
Auftragswalze auf. Es empfiehlt sich abschnittsweise zu arbeiten.

Bearbeitungszeit nach dem Auftragen beträgt je nach Körnung 10–20 Minuten (0,5 mm und 1,0 mm) bzw. ca. 10
Minuten (0,2 mm) und ist abhängig von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Untergrund.

Die individuelle Gestaltung der Oberfläche kann z.B. mit der *Knauf Finishwalze* oder dem *Knauf-Finishpinsel*
innerhalb der Bearbeitungszeit vorgenommen werden.

Die *Knauf Finishwalze* sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Körnung und verhindert die Bildung von Nestern.
Mit dem *Knauf Finishpinsel* lassen sich nach Belieben individuelle Wischstrukturen erzielen.

Verarbeiten des EASYPUTZ mit Bosch Sprühgeräten



Knauf EASYPUTZ 0,5 mm und 1 mm lassen sich auch mit Hilfe des Bosch Feinsprühsystem PFS 5000 E schnell
und einfach auftragen.

Dazu das Farbsprühgerät nach Herstellerangaben zusammenbauen. Angrenzende Wand-, Boden-, und
Deckenflächen ggfs. ausreichend abdecken.

Der *Knauf EASYPUTZ* kann nach Belieben mit *Knauf Compact Color*, gemäß den Herstellerangaben, eingefärbt
und mit max. 2 % (10 kg Eimer) bzw. 5 % (20 kg Eimer) Wasser verdünnt werden.

Anleitung: Weiße Düse verwenden – Stellrad für die Sprühmaterialmenge auf 4 sowie Luftmengenregulierung auf
„Wand“-Symbol stellen – lossprühen.

Den *EASYPUTZ* im Kreuzgang aufsprühen, zuerst von oben nach unten und anschließend von links nach rechts.
Eine weitere Strukturierung ist mit *Knauf Finishpinsel* oder *Knauf Finishwalze* ist nach dem Fertigstellen der
Wandfläche nicht notwendig. Geöffnetes Gebinde möglichst vollständig verarbeiten.

Die Verarbeitung mit dem Bosch Feinsprühsystem PFS 5000 E wird beim *Knauf EASYPUTZ 0,2 mm* nicht
empfohlen.

Ergänzende Hinweise:

- Hohe Umgebungs- bzw. Untergrundtemperaturen können die offene (strukturierbare) Zeit verkürzen.
- Starke Wärme, direkte Sonneneinstrahlung und Zugluft vermeiden.
- Gerade Abschlüsse erreicht man durch Abkleben mit Klebeband.
- Um in Farbton und Struktur gleichmäßige Flächen zu erzielen, möglichst Material mit gleicher Chargennummer verwenden.
- Bei größeren Flächen stets ausreichend Material für eine gesamte Wandfläche anmischen.
- *Knauf EASYPUTZ* erhält erst im Laufe der Trocknung seine strahlend weiße Farbe.
- Zu *Knauf EASYPUTZ* dürfen keine anderen Materialien außer *Knauf Compact - Color* gemischt werden.
- Um eine optimale Qualität zu gewährleisten, sollten geöffnete Gebinde möglichst vollständig verarbeitet werden. Bei Arbeitspausen Gebinde gut verschließen. Es wird empfohlen, angebrochene Gebinde innerhalb von 14 Tagen zu verarbeiten.
- Aufgrund ihrer strukturerhaltenden und hochdeckenden Eigenschaften eignet sich die *Knauf EASYFRESH Renovierfarbe* ideal zum Überstreichen des *Knauf EASYPUTZ*.
- Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit warmem Wasser reinigen.
- Weitere Tipps und Anleitungen zum Strukturieren sowie aktuelle Produktinformationen sind auf unseren Internetseiten www.knauf.de/diy.de erhältlich.

Raum für Notizen:

**Knauf Bauprodukte
GmbH & Co. KG**
Postfach 10
D-97343 Iphofen

Knauf-Beratungszentrale:
Technische Auskünfte:

09323/31-1647

Internet:
E-Mail:

www.knauf.de/diy
info-bauprodukte@knauf.com

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unsere Beratungszentrale. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Merkblätter ungültig.

Iphofen, Juni 2026