

WEISSES HAUS KUNSTHARZ-ROLLPUTZ



Gestaltet und schützt Wände und Fassaden mit einem Putz, der sich wie Farbe aufrollen lässt.

Produktleistung

- | Hochwertiger Latexputz zum Rollen.
- | Mit echtem italienischen Marmor.
- | Ergibt beim Aufrollen eine 10-fach dickere Schicht als Farbe. Dadurch erheblich widerstandsfähiger und haltbarer.
- | Schneeweiß, wetterfest, stoßfest, strapazierfähig, wasserdampfdurchlässig.
- | Lösemittel- und weichmacherfrei nach VdL-Richtlinie 01.
- | Körnung: 0,5 mm.

Praxistipp: Beim direkten Auftrag mit der Rolle muss die Rolle satt mit Putz benetzt sein.

Anwendungen

1. Für Fassaden, Fachwerk, Balkone, Loggien, Garagen, Bauten aus Porenbeton.
2. Für Wohnräume, Kaminschürzen, Treppenhäuser, Flure, Küchen, Bäder, Hobbyräume.

An der Wand. Innen und außen.



WEISSES HAUS KUNSTHARZ-ROLLPUTZ:
leichte Verarbeitung, optisch ansprechend,
dauerhafter Wetterschutz.

Untergründe und Vorbereitung

Für alle Untergründe gilt: eben, tragfähig, staubfrei, trocken, sauber, öl- und fettfrei, frei von trennenden Verunreinigungen, z. B. Tapetenkleister. Unebenheiten innen mit ROHBAUSPACHTEL INNEN, außen mit ROHBAUSPACHTEL AUSSEN ausgleichen. Risse mit RISS- UND FUGEN-ZU schließen. Fensterrahmen und Fachwerk mit Klebeband schützen.

Geeignete Untergründe	Untergrundbeschaffenheit/ Vorbereitung	Grundierung
Anstriche	festhaftend, wasserfest.	Untergründe (außer Anstriche) mit BESTE BASIS grundieren.
Beton	mind. 4 Wochen alt, Schalölreste entfernen.	
Gipsbau-, Gipsfaser-, Gipskartonplatten	entstauben.	
Gipsputze	mind. 4 Wochen alt, Gipshaut entfernen.	
Kalksandstein-, Porenbeton-, Ziegel-Mauerwerk	innen mit ROHBAUSPACHTEL INNEN, außen mit ROHBAUSPACHTEL AUSSEN verspachteln, trocknen lassen.	
Kalkzement-, Zementputze	mind. 4 Wochen alt.	
Nicht geeignete Untergründe		
Kalkanstriche, Leimfarben, OSB-Platten, Tapeten.		

Verarbeitung



1

Grundieren mit BESTE BASIS. Trocknen lassen.



2

Putz mit Rührwerk durchrühren. ROLLPUTZ mit Glättkelle dünnlagig (1-2 mm) aufziehen. Rostfreies Werkzeug verwenden.



3

Den frischen Putz innerhalb 10-20 Minuten mit Strukturrolle durchrollen. Andere Strukturen können mit Fellrolle, Pinsel, Bürste, Schwamm erzielt werden.



4

Die Struktur stellt sich durch das Durchrollen sofort ein. Variante der Rollstruktur: Grate können im frischen Zustand mit Glättkelle gebrochen werden.

Abtönen: der Putz kann mit max. 2 % Volltonfarbe abgetönt werden. Es entstehen Pastelltöne.
Überstreichen: mit Dispersionsfarben möglich nach Durchtrocknung.

Produktdaten

Verbrauch	1,5–2,2 kg/m ² /mm.
Ergiebigkeit (20 kg)	9,1–13,3 m ² .
Verarbeitungs-/ Untergrundtemperatur	5–30 °C.
Offene Zeit	10–20 Minuten.
Trocknungszeit	1–3 Tage.
Kornstärke	0,5 mm.
Inhaltsstoffe	Kunstharz, Füllstoffe, organische und anorganische Zusätze. (Enthält Benzisothiazolon (BIT). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.).
Produkteigenschaften	Erfüllt die Anforderungen des GEV-EMICODE® EC 1 ^{PLUS} für sehr emissionsarme Produkte (weitere Informationen unter www.emicode.com). Ohne zugesetzte organische Lösemittel.
Packungsgrößen	20 kg, 8 kg.
Eimer (Verpackung) besteht zu mindestens 50 % aus recyceltem Kunststoff (Recyclinganteil nach Herstellerangaben)	
Lagerfähigkeit	originalverpackt mind. verwendbar bis: s. Etikett. Frostfrei lagern. Alle Zeitangaben bezogen auf 20 °C und 65 % rel. Feuchte.

Bitte beachten

Arbeitsgeräte mit Wasser reinigen: Waschwasser auffangen Partikel im Waschwasser absetzen lassen. Waschwasser abgießen und über Kanalisation entsorgen. Abgesetzte und ausgehärtete Masse/Produktreste fachgerecht nach kommunalen Vorgaben entsorgen.

- | Zusammenhängende Flächen ohne Unterbrechung beschichten, um Ansätze zu vermeiden.
- | Nicht bei drohendem Regen oder in praller Sonne verarbeiten.
- | Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrige Temperaturen verzögern das Erhärten.
- | Nicht für Beschichtungen verwenden, die durch stehendes Wasser beansprucht werden.
- | Enthält Naturkörnungen. Dadurch sind Farbtonschwankungen möglich. Zusammenhängende Flächen mit Material aus derselben FertigungschARGE beschichten.

Arbeitssicherheit:




Achtung

Enthält 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf im Internet unter www.lugato.de herunterladen.

UFI: ANUT-DG9X-YN5V-A9AM

Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.



Responsible Care (RC) ist eine Initiative der chemischen Industrie, die einen verantwortungsvollen Umgang mit Produkten, Prozessen und Ressourcen zum Ziel hat. Dieser Anspruch wird im Rahmen einer weltweiten Brancheninitiative verfolgt. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände dazu nationale Responsible-Care-Programme durch. An der internationalen Initiative beteiligen sich tausende Unternehmen mit einer großen Zahl an Beschäftigten. Ziel der Initiative ist ein freiwilliges Engagement der teilnehmenden Unternehmen, unter anderem durch Maßnahmen in den Bereichen Produktverantwortung, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltmanagement. Diese Maßnahmen erfolgen auf Grundlage definierter Programme und Branchenstandards. LUGATO ist Mitglied im Verband der deutschen chemischen Industrie und beteiligt sich an der Responsible-Care-Initiative gemäß den dort festgelegten Anforderungen und Programmen.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

LUGATO GmbH & Co. KG
Großer Kamp 1, D-22885 Barsbüttel
Technischer Service Tel. +49 (0)40-69407-222
Fax. +49 (0)40-69407-110, technik@lugato.de
Internet: www.lugato.de

Copyright by LUGATO. Stand 08/2026

LUGATO