

WEISSES HAUS REIBEPUTZ AUSSEN (2 mm, 3 mm)



Schützt Hausfassaden vor Wind und Wetter und gibt ihnen ein schönes Aussehen.



Produktleistung

- | Kunstharz-Reibeputz aus hochwertigem Kunstharz und echtem italienischen Marmor.
- | Zum Wetterschutz und für die individuelle Gestaltung von Hausfassaden.
- | Schneeweiß, wetterfest, wasserdampfdurchlässig, schlag- und stoßfest.
- | Lösemittel- und weichmacherfrei nach VdL-Richtlinie 01.
- | Entspricht der DIN 18558.

Praxistipp: Risse in Dekorputzen mit RISS-STOPP WAND + FASSADE schließen.

Anwendungen

Für Fassaden, Balkone, Loggien, Hauseingänge, Garagen, Kaminschränke.
An der Wand. Außen und innen.



Hausfassade geschützt und verschönert mit WEISSES HAUS REIBEPUTZ AUSSEN.

Untergründe und Vorbereitung

Für alle Untergründe gilt: eben, tragfähig, staubfrei, trocken, sauber, öl- und fettfrei, frei von trennenden Verunreinigungen, z. B. Tapetenkleister. Unebenheiten außen mit ROHBAUSPACHTEL AUSSEN, innen mit ROHBAUSPACHTEL INNEN ausgleichen. Risse mit RISS- UND FUGEN-ZU schließen. Fensterrahmen und Fachwerk mit Klebeband schützen.

Geeignete Untergründe	Untergrundbeschaffenheit/ Vorbereitung	Grundierung
Anstriche	festhaftend, wasserfest.	Untergründe mit WEISSES HAUS VORANSTRICH FÜR REIBEPUTZE vorstreichen.
Beton	mind. 4 Wochen alt, Schalölreste entfernen.	
Gipsbau-, Gipsfaser-, Gipskartonplatten	entstauben.	
Gipsputze	mind. 4 Wochen alt, Gipshaut entfernen.	
Kalksandstein-, Porenbeton-, Ziegel-Mauerwerk	außen mit ROHBAUSPACHTEL AUSSEN, innen mit ROHBAUSPACHTEL INNEN verspachteln, trocknen lassen.	
Kalkzement-, Zementputze	mind. 4 Wochen alt.	
Nicht geeignete Untergründe		
Kalkanstriche, Leimfarben, OSB-Platten, Tapeten.		

Verarbeitung



1

Putz mit Rührwerk durchrühren. Putz auf Glättkelle geben.



2

Aufziehen und mit steil gestellter Kelle auf Kornstärke abziehen. Rostfreies Werkzeug verwenden.



3

Innerhalb 10–20 Minuten mit Kunststoffglätter strukturieren. Waagrecht, senkrecht, kreisförmig oder diagonal.



4

Türlaibung fertig putzen. Auf scharfe Putzkante achten.

Abtönen: der Putz kann mit max. 2 % Volltonfarbe abgetönt werden. Es entstehen Pastelltöne.
Überstreichen: mit Dispersionsfarben möglich nach Durchtrocknung.

Produktdaten

Verbrauch und Ergiebigkeit, je nach Kornstärke

Kornstärke	Verbrauch	Ergiebigkeit von 20 kg WEISSES HAUS REIBEPUTZ AUSSEN
2 mm	ca. 2,6 kg/m ²	ca. 7,7 m ²
3 mm	ca. 3,2 kg/m ²	ca. 6,3 m ²

Verarbeitungs-/ Untergrundtemperatur	5–30 °C.
Offene Zeit	10–20 Minuten.
Trocknungszeit	1–3 Tage.
Entflammbarkeit	schwer entflammbar. Baustoffklasse B1 nach DIN 4102.
Inhaltsstoffe	Kunstharz, Füllstoffe, organische und anorganische Zusätze. (Enthält Benzisothiazolon (BIT). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.).
Produkteigenschaften	Erfüllt die Anforderungen des GEV-EMICODE® EC 1 ^{PLUS} für sehr emissionsarme Produkte (weitere Informationen unter www.emicode.com). Ohne zugesetzte organische Lösemittel.
Packungsgröße	20 kg.
Eimer (Verpackung) besteht zu mindestens 50 % aus recyceltem Kunststoff (Recyclinganteil nach Herstellerangaben)	
Lagerfähigkeit	originalverpackt mind. verwendbar bis: s. Etikett. Frostfrei lagern. Alle Zeitangaben bezogen auf 20 °C und 65 % rel. Feuchte.

Bitte beachten

Arbeitsgeräte mit Wasser reinigen: Waschwasser auffangen Partikel im Waschwasser absetzen lassen. Waschwasser abgießen und über Kanalisation entsorgen. Abgesetzte und ausgehärtete Masse/Produktreste fachgerecht nach kommunalen Vorgaben entsorgen.

- | Zusammenhängende Flächen ohne Unterbrechung beschichten, um Ansätze zu vermeiden.
- | Nicht bei drohendem Regen oder in praller Sonne verarbeiten.
- | Nicht für Beschichtungen verwenden, die durch stehendes Wasser beansprucht werden.
- | Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrige Temperaturen verzögern das Erhärten.
- | Der Putz beinhaltet keine algiziden Wirkstoffe. Daher ist im Außenbereich je nach Hauslage ein Algenbewuchs nicht auszuschließen (im Bedarfsfall technische Beratung anfordern).
- | Enthält Naturkörnungen. Dadurch sind Farbtonschwankungen möglich. Zusammenhängende Flächen mit Material aus derselben Fertigungscharge beschichten.
- | Bei Spritzverfahren: verdünnen mit ca. 100–200 ml Wasser.

Arbeitssicherheit:



Achtung

Enthält 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf im Internet unter www.lugato.de herunterladen.

UFI: PV13-VC95-CM5K-0YT5

Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.



Responsible Care (RC) ist eine Initiative der chemischen Industrie, die einen verantwortungsvollen Umgang mit Produkten, Prozessen und Ressourcen zum Ziel hat. Dieser Anspruch wird im Rahmen einer weltweiten Brancheninitiative verfolgt. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände dazu nationale Responsible-Care-Programme durch. An der internationalen Initiative beteiligen sich tausende Unternehmen mit einer großen Zahl an Beschäftigten. Ziel der Initiative ist ein freiwilliges Engagement der teilnehmenden Unternehmen, unter anderem durch Maßnahmen in den Bereichen Produktverantwortung, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltmanagement. Diese Maßnahmen erfolgen auf Grundlage definierter Programme und Branchenstandards. LUGATO ist Mitglied im Verband der deutschen chemischen Industrie und beteiligt sich an der Responsible-Care-Initiative gemäß den dort festgelegten Anforderungen und Programmen.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden.

Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

LUGATO GmbH & Co. KG
Großer Kamp 1, D-22885 Barsbüttel
Technischer Service Tel. +49 (0)40-69407-222
Fax. +49 (0)40-69407-110, technik@lugato.de
Internet: www.lugato.de

Copyright by LUGATO. Stand 08/2026

LUGATO