



1040 / MALERRENOVIERVLIES vorbeschichtet

Produktbeschreibung

Material	Malerrenoviervlies vorbeschichtet ist ein hochwertiges, robustes Zellstoffvlies mit textilen Feinfasern. Die erhöhte Grammatur von 190 g/m ² sorgt für maximale Stabilität, bessere Verarbeitung und ein besonders hochwertiges Oberflächenbild.		
Verwendungszweck	Professioneller Wand- und Deckenbelag zur Herstellung perfekter, homogener Oberflächen. Ideal für anspruchsvolle Beschichtungen mit höchsten Anforderungen an Optik und Verarbeitung.		
Eigenschaften	• Weiß vorbeschichtet und vorpigmentiert • Deutlich höhere Grammatur (190 g/m²) – besonders robust und hochwertig • Verbesserte Formstabilität • Stabileres Handling trotz höherer Grammatur • Saubere Verarbeitung ohne Verzug oder Schrumpfprobleme • Sehr gut kontrollierbar beim Tapezieren • Sehr gute Nahtqualität • Homogene, gleichmäßige Oberfläche • Verbessertes Rollverhalten beim Anstrich • Keine Schattenbildung • Sehr gleichmäßige Farbaufnahme • Hervorragende Opazität nach Trocknung • Im trockenen Zustand bahnenweise abziehbar		
Technische Daten	• Konformität nach CE EN DIN 15102 • Brandverhalten geprüft nach DIN EN 13501-1 (Brandverhalten c-s1, d0) schwer entflammbar • Diffusionsoffen nach DIN EN 12572 • Wasserdampfdurchlässigkeit 0,03 m nach DIN EN 12572 • Zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100 • Frei von PVC, Lösungsmitteln, Weichmachern, Formaldehyd und Schwermetallen		
Rollenmaße und Verpackung	<u>Artikel</u>	<u>Rollenmaß</u>	<u>Gewicht ca.</u>
	4306516884087	0,75 x 20,00 m	190 g/m ²

Stand: 04/2026



**STANDARD
100**
09.0.69682
Hohenstein HTTI





1040 / MALERRENOVIERVLIES vorbeschichtet

Verarbeitungsempfehlung

Warenprüfung	Material vor der Verarbeitung prüfen. Vorderseite = Sichtseite (vorbeschichtet), bitte achten Sie auf Rückseitenmarkierung (Backside) Das Vlies ist auf der Vorderseite vorbeschichtet. Reklamationen nach erfolgter Verarbeitung können nicht anerkannt werden.
Untergrund	Der Untergrund muss trocken, einfarbig, tragfähig, gleichmäßig saugfähig, sauber, glatt und hinreichend ebenflächig sein. Alte Tapeten und nicht tragfähige Anstriche sind restlos zu entfernen. Risse, Fugen und Unebenheiten sind mit geeigneten Spachtelmassen, vorzugsweise Gipsspachtelmassen auszugleichen. Stark saugende Untergründe mit Modulan 2101 Hydrosol Tiefgrund fachgerecht vorbehandeln.
Verklebung	Tapetenbahnen unter Zugabe von 5-10 cm als Ausgleich für Ober- und Unterkante zuschneiden. Verklebung mit Vliestapetenkleister, z. B. MODULAN 811 Vlies. <u>Wandklebetechnik:</u> Den Kleister mit einer Kurzflorrolle gleichmäßig in 1-2 Bahnbreiten auftragen. Die Schichtstärke richtet sich nach der Saugfähigkeit des Untergrunds. • Leicht saugend: 160-180 g/m² • Stark saugend: 180-190 g/m² <u>Kleistermaschine:</u> Bei Einsatz einer Kleistermaschine jede Bahn direkt nach Auftrag verkleben. Empfohlene Einstellung: Stufe 1 Die Kleistermenge richtet sich auch hier nach der Saugfähigkeit des Untergrunds. Tapetenbahn mit einem Tapezierspachtel oder einer Tapezierwalze andrücken. Kleisterreste auf der Sichtseite sofort mit einem feuchten Tuch oder Schwamm entfernen.
Anstrich	Nachfolgende Bahn auf Stoß verkleben. Überstände abschneiden Nach der Trocknung, je nach Wunsch und Beanspruchung, mit Dispersions- Latex- oder Acrylfarben gem. DIN 13300 überstreichen. In den meisten Fällen reicht 1 Anstrich aus.
Hinweis	Die vorstehenden Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir Eigenversuche.

Stand: 04/2026



**STANDARD
100**
09.0.69682
Hohenstein HTTI

