

DESIGN ELEMENTS IN POLYURETHANE FOR INDOOR USE
DESIGN ELEMENTE AUS POLYURETHAN FÜR DEN INNENBEREICH
ÉLÉMENTS DÉCORATIFS FABRIQUÉS EN POLYURÉTHANE POUR USAGE INTÉRIEUR
DECORATIEVE ELEMENTEN IN POLYURETHAAN VOOR BINNEN GEBRUIK



Characteristics

EIGENSCHAFTEN

CARACTÉRISTIQUES

KENMERKEN



The manufacturing technique guarantees the exact reproduction of the motif.

Das Herstellungsverfahren gewährleistet eine exakte Wiedergabe des Motivs.
La méthode de production permet d'offrir des profilés richement détaillés.
De productiemethode garandeert een perfecte nabootsing van het motief.



Mat white acrylic based primer, ready to be painted.

Matt weiße Grundierung auf Acrylatbasis, ideal für den Endanstrich
Avec primer acrylique blanc mat permettant de peindre directement les profilés
Watergedragen primer, mat wit, overschilderbaar



Smooth surface

Glatte Oberfläche - Surface lisse - Glad oppervlak

Technical information

TECHNISCHE INFORMATIONEN

INFOS TECHNIQUES

TECHNISCHE GEGEVENS



**Material
Basismaterial
Composition
Basismateriaal**

High-density polyurethane foam (PU)
Hochverdichteter Polyurethanschaum (PU)
Mousse de polyuréthane de haute densité (PU)
Polyurethaanschuim van hoge densiteit (PU)



**Density
Dichte
Densité
Dichtheid**

Cornices and chair rails - Deckenleisten und Wandleisten - Moulures de plafond et cimaises - Plafondlijsten en wandlijsten:
≈ 200 kg/m³
Ceiling roses - Rosetten - Rosaces - Rozetten:
≈ 160 kg/m³



**Temperatures resistance
Temperaturbeständigkeit
Résistance à la température
Temperatuurbestendigheid**

Max. + 70°C



**Fire resistance
Brandschutzklasse
Résistance au feu
Brandweerstand**

Cornices and chair rails - Deckenleisten und Wandleisten - Moulures de plafond et cimaises - Plafondlijsten en wandlijsten:
Euroclass B-s2, d0
Ceiling roses - Rosetten - Rosaces - Rozetten:
Euroclass E according to DIN EN 13501-1



Gluing surface

Klebeflächen

Surface de collage

Kleefoppervlak

Grooved adhesive surfaces for optimum adhesion of the adhesive

Gefräste Klebeflächen, für eine optimale Anhaftung des Klebers

Surfaces de collage fraisées pour une adhérence optimale de l'adhésif

Gefreesde lijmooppervlakken, voor een optimale hechting van de lijm



Dimensions

Length of a profile: 2m (tolerance: +/- 5 mm)

Height and width of a profile: tolerance +/- 5 %

Diameter of a ceiling center: depending on the model (tolerance: +/- 5 %)

Abmessungen

Länge einer Leiste: 2 m (Toleranz +/- 5 mm)

Höhe und Breite einer Leiste: Toleranz +/- 5 %

Durchmesser einer Rosette: modellabhängig (Toleranz +/- 5 %)

Dimensions

Longueur d'une moulure: 2m (tolérance: +/- 5 mm)

Hauteur et largeur d'un profilé: tolérance +/- 5 %

Diamètre d'une rosace: dépendant du modèle (tolérance: +/- 5 %)

Afmetingen

Lengte van een sierlijst (tolerantie: +/- 5 mm)

Hoogte en breedte van een sierlijst: tolerantie +/- 5 %

Diameter van een rozet: afhankelijk van het model (tolerantie: +/- 5 %)



Product range

Cornices and chair rails starting with the letter F (e.g. F3)

Ceiling centers starting with the letter M (e.g. M71)

Produktsortiment

Decken- und Wandleisten, deren Produktbeschreibungen mit einem F beginnen (z.B. F3)

Rosetten, deren Produktbeschreibungen mit einem M beginnen (z.B. M71)



Gamme de produits

Les moulures de plafond et cimaises commençant par la lettre F (p.ex. F3)

Les rosaces commençant par la lettre M (p.ex. M71)

Productgamma

De plafond- en wandlijsten die beginnen met de letter F (bv. F3)

De rozetten die beginnen met de letter M (bv. M71)



Volatile organic compound (VOC)

According French regulations

Flüchtige organische Verbindungen (VOC)

Gemäß französischen Richtlinien

A+

Composés organiques volatils (COV)

Selon réglementation française

Vluchtige organische stoffen (VOC)

Volgens Franse regelgeving

Application

VERARBEITUNG - CONSEILS DE POSE - INSTRUCTIES VOOR PLAATSING

Storage and installation conditions:

Required storage temperature: +10°C < +25°C. Relative humidity: 45% to 65% - Flat, sheltered from the sun and from humidity.

Store profiles at room temperature 24h before installation (T: 18°C to 22°C - r.F.: 45% to 65%)

Lagerung und Bedingungen für die Verarbeitung:

Erforderliche Lagertemperatur: +10°C < +25°C - Relative Luftfeuchtigkeit: 45% bis 65% - liegend, vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken zwischenlagern.

Leisten 24h vor der Verarbeitung bei Wohnraumklima lagern (T: 18°C bis 22°C - r.F.: 45% bis 65%)

Conditions de pose et de stockage :

Température de stockage requise : +10°C < +25°C - Humidité relative : 45% à 65% - à plat, à l'abri du soleil et de l'humidité. Stockez les profilés à température ambiante 24h avant la pose (T : 18°C à 22°C - r.F. : 45% à 65%)

Montage en opslagvoorwaarden:

Vereiste opslagtemperatuur: +10°C < +25°C. Relatieve vochtigheid: 45% tot 65% - Plat, beschut tegen zon en vocht. Plaats profielen 24 uur voor de installatie op kamertemperatuur (T: 18°C tot 22°C - r.F.: 45% tot 65%)