

Technisches Merkblatt



HORNBACH StyleColor METALLIC-STORM

- ✓ für schimmernde Glanzeffekte
- ✓ Metalloptik durch Quarzsand
- ✓ einfach auftragen und mit individueller Verarbeitungsrichtung gestalten

Eigenschaften

StyleColor METALLIC-STORM ist eine Effektfarbe mit Quarzsand für die stilvolle Wandgestaltung im Innenbereich. Der schimmernde Glanzeffekt ist für glatte sowie für strukturierte Oberflächen geeignet, lässt sich leicht verarbeiten und ist vielseitig einsetzbar.

Anwendungsbereiche

Für den Innenbereich.

Geeignet für alle üblichen Innenputze, gespachtelte Innenwände, Papier, Vlies- oder Raufasertapeten. Zum Überstreichen von intakten, matten Altanstrichen auf Dispersionsbasis.

Farbton

Anthrazit, Silber

Glanzgrad

Glänzend

Inhaltsstoffe

Acrylat-Copolymer-Bindemittel, Metallic-Pigmente, Buntpigmente, Quarzsand, Wasser, Additive, Konservierungsmittel 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Zinkpyrithion.

GIS-Code

BSW20

Wetterbeständigkeit

Nur für innen.

Verdünnungsmittel

Unverdünnt verarbeiten.

Ergiebigkeit

1 L reicht für ca. 10 m² bei einmaligem Anstrich je nach Untergrund. Exakte Verbrauchswerte durch Probeanstrich am Objekt ermitteln.

Trockenzeit

Bei +20 °C und rel. Luftfeuchtigkeit von 65 % durchgetrocknet nach ca. 12 Stunden. Höhere Luftfeuchtigkeit und niedrigere Temperatur können die Trocknung stark verzögern.

Werkzeuge

Flächenstreicher

Reinigung der Werkzeuge

Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf dem aktuellen Stand unserer Entwicklungs- und Anwendungstechnik. Aufgrund der Vielzahl von Untergründen und Einflüssen, die während der Verarbeitung des Produktes wirksam sein können, entbinden unsere technischen Angaben den Anwender nicht von eigenen Prüfungen. Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Technisches Merkblatt



Verarbeitung

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Nicht tragfähige und blätternde Anstriche entfernen. Leimfarben, Tapeten und Kleisterreste restlos entfernen. Kreidende Oberflächen sowie Schmutz und Fett abwaschen. Neue Putze müssen mind. 4 Wochen durchgetrocknet sein. Kritische und stark saugende Untergründe mit HORNBACH Acryl-Tiefengrund grundieren.

Der Untergrund sollte vorab mit HORNBACH Meister Polar Weiss deckend gestrichen werden. Sofern eine weiße Wand bereits vorliegt, kann auch direkt mit StyleColor METALLIC-STORM beschichtet werden. Auftrag erfolgt mit einem Flächenstreicher. Es ist eine individuelle Verarbeitungsrichtung zu wählen, die während des Gestaltungsvorgangs beibehalten werden sollte. Die spezielle Oberflächenstruktur METALLIC-STORM wird durch den Quarzsand in der Farbe hervorgerufen.

Vor und während des Gebrauchs gut aufrühren. Bei der Verwendung mehrerer Gebinde auf einer zusammenhängenden Fläche, sind diese vorab untereinander zu mischen. StyleColor METALLIC-STORM mit dem Flächenstreicher auftragen und in eine Verarbeitungsrichtung, diagonal, senkrecht oder waagrecht ausstreichen.

Wichtige Hinweise

Nicht unter +8 °C verarbeiten (gilt für Umluft und Untergrund)!

Sicherheitshinweise

Ergänzende Informationen:

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 5 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 30 g/l (Kategorie A/a ab 2010).

GIS-Code: BSW20.

Beratung für Allergiker und technische Fragen unter Tel. +49 6704 93880. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. P501 Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Lagerung

Bitte transportieren Sie das Gebinde aufrecht und sichern es gegen Umfallen und damit gegen mögliches Auslaufen! Behälter nach Gebrauch gut verschließen und kühl, aber frostfrei lagern. Anbruchgebinde alsbald aufbrauchen.

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf dem aktuellen Stand unserer Entwicklungs- und Anwendungstechnik. Aufgrund der Vielzahl von Untergründen und Einflüssen, die während der Verarbeitung des Produktes wirksam sein können, entbinden unsere technischen Angaben den Anwender nicht von eigenen Prüfungen. Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.