Technisches Merkblatt

HORNBACH Bad- und Küchenfarbe

- ✓ **weiß, matt**
- ✓ **sehr gute Deckkraft**
- ✓ **für Feuchträume geeignet**

Eigenschaften

Hornbach Bad- und Küchenfarbe ist eine matte, wasserverdünnbare Spezial-Dispersionsfarbe mit internem Filmschutz für wasserdampfbelastete Wände und Decken, Feuchträume und Flächen, wo Schimmel entsteht.

- der Anstrich ist durch die biozide Ausrüstung vor bakteriellen Einflüssen und Schimmelpilz geschützt
- geruchsarm
- tropf- und spritzgehemmt

Geprüft nach DIN EN 13300:

Deckvermögen	Klasse 2	Bei einer Ergiebigkeit von 6 m²/L
Nassabriebbeständigkeit	Klasse 3	Gute Reinigungsfähigkeit (entspricht "waschbeständig" nach DIN 53778)

Anwendungsbereiche

Für den Innenbereich.
Geeignet für Innenputze, Beton, Gips, Gipskartonplatten, Prägetapeten aus Papier, Raufasertapeten sowie zum Überstreichen von intakten, matten Altanstrichen auf Dispersionsbasis.

Farbton

Weiß.
Abtönbar bis zu 10 % mit Hornbach Vollton- und Abtönfarben.
Auch abtönbar am Hornbach Farbmischcenter.

Glanzgrad

Matt

Inhaltsstoffe

Kunststoff-Dispersion, Titandioxid, Füllstoff, Wasser, Konservierungsmittel 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Zinkpyrithion.

GIS-Code

BSW 50

Lichtbeständigkeit

Sehr gut

Wetterbeständigkeit

Nur für innen.

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf dem aktuellen Stand unserer Entwicklungs- und Anwendungstechnik. Aufgrund der Vielzahl von Untergründen und Einflüssen, die während der Verarbeitung des Produktes wirksam sein können, entbinden unsere technischen Angaben den Anwender nicht von eigenen Prüfungen. Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Technisches Merkblatt

Verdünnungsmittel
Wasser

Ergiebigkeit
Exakte Verbrauchswerte durch Probeanstrich am Objekt ermitteln.

Generell gilt: Je dunkler, rauer und saugfähiger der Untergrund, desto höher ist der Farbverbrauch.

Orientierungswerte für 1 L bei einmaligem Anstrich:

Glatte Putze	unbehandelte Fläche	ca. 5,5 m²
	grundierte oder bereits gestrichene Fläche	ca. 6,5 m²
Gipskarton	unbehandelte Fläche	ca. 5,5 m²
	grundierte oder bereits gestrichene Fläche	ca. 6,5 m²
Raufaser	unbehandelte Fläche	ca. 5 m²
	grundierte oder bereits gestrichene Fläche	ca. 5,5 m²
Glasgewebe	unbehandelte Fläche	ca. 4,5 m²
	grundierte oder bereits gestrichene Fläche	ca. 5 m²
Rauputz	unbehandelte Fläche	ca. 4,5 m²
	grundierte oder bereits gestrichene Fläche	ca. 5 m²

Trockenzeit
Bei +20 °C und rel. Luftfeuchtigkeit von 65 % überstreichbar nach 8 – 10 Stunden. Höhere Luftfeuchtigkeit und niedrigere Temperatur können die Trocknung stark verzögern.

Werkzeuge
Pinsel, Roller.
Nur streichen, nie spritzen oder sprühen!

Reinigung der Werkzeuge
Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife

Verarbeitung
Der Untergrund muss sauber, trocken, öl-, fettfrei und tragfähig sein. Nicht tragfähige und blätternde Anstriche entfernen. Leimfarben, Kleisterreste und kreidende Oberflächen restlos abwaschen. Neue Putze müssen mind. 4 Wochen durchgetrocknet sein. Kritische und stark saugende Untergründe mit Hornbach Acryl-Tiefengrund grundieren. Mit Schimmel befallene Untergründe mit Hornbach Schimmel-Ex vorbehandeln.

Vor Gebrauch gut umrühren. Für den Grundanstrich wird Bad- und Küchenfarbe bis zu 10 % mit Wasser verdünnt.
Den Deckanstrich unverdünnt auftragen.

Wichtige Hinweise
Nicht unter +8 °C verarbeiten (gilt für Umluft und Untergrund

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf dem aktuellen Stand unserer Entwicklungs- und Anwendungstechnik. Aufgrund der Vielzahl von Untergründen und Einflüssen, die während der Verarbeitung des Produktes wirksam sein können, entbinden unsere technischen Angaben den Anwender nicht von eigenen Prüfungen. Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Technisches Merkblatt

Sicherheitshinweise

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P501 Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

Ergänzende Informationen:
EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. EUH211 Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.
Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 10 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt 30 g/l (Kategorie A/a ab 2010).

GIS-Code: BSW 50

Dieses Produkt gilt nicht als Biozidprodukt gemäß Verordnung (EU) 528/2012, da es durch die eingesetzten Biozidwirkstoffe einen nach innen gerichteten internen Filmschutz beinhaltet. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!
Fungizide Wirkstoffe: 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on; 3-Iod-2-propynylbutylcarbamat; Zinkpyrithion.

Beratung für Allergiker und technische Fragen unter Tel. +49 6704 93880. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen. P305+P351+P338 Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P302+P352 Bei Berührung mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen. P234 Nur in Originalverpackung aufbewahren. P405 Unter Verschluss aufbewahren. P235 Kühl halten.

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.

Lagerung

Bitte transportieren Sie das Gebinde aufrecht und sichern es gegen Umfallen und damit gegen mögliches Auslaufen! Frostfrei lagern! Anbruchgebinde alsbald aufbrauchen. Ungeöffnet mind. haltbar bis: siehe Haltbarkeitsdatum.

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf dem aktuellen Stand unserer Entwicklungs- und Anwendungstechnik. Aufgrund der Vielzahl von Untergründen und Einflüssen, die während der Verarbeitung des Produktes wirksam sein können, entbinden unsere technischen Angaben den Anwender nicht von eigenen Prüfungen. Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.