

# Technische Information

## Alpina Farbrezepte Wandfarben

Fertig abgetönte matte Dispersions-Wandfarbe.

### Werkstoff

#### Verwendungszweck:

Innenfarbe der Spitzenklasse für Neu- und Renovierungsanstriche auf allen Innenflächen. Auch in hochsensiblen Wohnbereichen einsetzbar, da weder beim Verarbeiten noch Trocknen Geruchsbelästigung auftritt.

Farbrezepte Wandfarbe deckt meistens mit einem Anstrich, trocknet sehr schnell, so daß die gestrichenen Räume schnell wieder genutzt werden können.

#### Eigenschaften:

Wasserverdünnbar, umweltschonend und geruchsarm. Fertig abgetönt. Diffusionsfähig. Hohes Deckvermögen. Leicht zu verarbeiten. Naßabriebklasse 3 nach DIN EN 13 300, entspricht waschbeständig nach DIN 53 778.

#### Produktdeklaration nach VdL-RL01:

Inhaltsstoffe: Polyvinylacetat-Dispersion, Titandioxid, Buntpigmente, Calciumcarbonat, Silikate, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Methylisothiazolinon/Benzisothiazolinon).

#### Weitere Informationen:

Alpina-Hotline Tel.-Nr. 0 180 5 / 123 888 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)

#### Bindemittel:

Kunststoffdispersion nach DIN 55 945.

#### Glanzgrad:

Matt.

#### Farbtöne:

34 Farbtöne.

#### Bitte beachten:

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel und Sprühnebel nicht einatmen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Nähere Angaben: siehe Sicherheitsdatenblatt.

#### Produkt-Code Farben und Lacke:

M-DF01

#### Lagerung:

Kühl, aber frostfrei. Angebrochene Gebinde fest verschlossen aufbewahren.

#### Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste können als Abfälle von Farben auf Wasserbasis, eingetrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden.



Packungsgrößen: 1 Liter, 2,5 Liter und 6,5 Liter

### Anstrichaufbau:

Die Alpina Farbrezepte Wandfarben decken in den meisten Fällen mit nur einem Anstrich und können unverdünnt verarbeitet werden. Auf kontrastreichen und stark saugenden Untergründen kann evtl. ein vorheriger Grundanstrich erforderlich sein. Hierfür die Farbe mit max. 10 % Wasser verdünnen.

### Auftragsverfahren:

Farbe vor Gebrauch gut umrühren und gegebenenfalls in einen größeren Farbeimer umfüllen. Abstreifgitter einsetzen. Die Farbrezepte Wandfarben sind geeignet zum streichen, rollen oder spritzen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

### Verbrauch:

Ca. 110–140 ml/m<sup>2</sup> pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Auf rauhen Flächen entsprechend mehr.

### Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung:

+5°C für Untergrund und Umluft.

### Trockenzeit:

Bei +20°C und 65 % rel. Luftfeuchte nach 4–5 Stunden oberflächentrocken und überstreichbar. Durchgetrocknet und belastbar nach ca. 3 Tagen. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

### Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein.

#### Mineralische Putze:

Feste, normal saugende Putze ohne Vorbehandlung beschichten. Auf grob porösen, sandenden, saugenden Putzen ein Grundanstrich mit Alpina Tiefgrund LF. Gipshaltige Fertigputze mit glatter Oberfläche anschleifen, entstauben und mit lösemittelhaltigem Tiefgrund grundieren.

#### Gipskartonplatten:

Spachtelgrate abschleifen. Ein Grundanstrich mit Alpina Tiefgrund LF.

#### Kalksandstein- und Ziegelsichtmauerwerk:

Ohne Vorbehandlung beschichten.

#### Tragfähige Altanstriche oder Kunstharzputz-Beschichtungen:

Matte, schwach saugende Beschichtungen direkt überarbeiten. Glänzende Altanstriche anrauen.

#### Nicht tragfähige Beschichtungen:

Nicht tragfähige Altanstriche oder Kunstharzputz-Beschichtungen mechanisch durch Abkratzen, Abschaben, Abbürsten oder Abschleifen entfernen und sorgfältig entstauben.

### Neugestrichene Rohfaser-, Relief- oder Prägetapeten aus Papier:

Ohne Vorbehandlung beschichten. Nichtfesthaftende Tapeten: Restlos entfernen. Kleister und Makulaturreste restlos abwaschen, ein Grundanstrich mit Alpina Tiefgrund LF.

#### Schimmelbefallene Flächen:

Schimmelbelag durch Abwaschen/Abbürsten entfernen. Flächen mit Schimmelreiniger durchwaschen und gut trocknen lassen. Es empfiehlt sich, die Ursachen des Schimmelbefalls zu ergründen und möglichst abzustellen. Anstrich mit Alpina Bad- und Küchen Spezialfarbe vornehmen.

#### Flächen mit Nikotinflecken:

Stärkere Verschmutzungen auf glatten Flächen abwaschen. Auf rauhen Untergründen trocken abbürsten. Grundanstrich mit Alpina Nikotinsperre vornehmen.

#### Kleine Fehlstellen:

Nach entsprechender Vorarbeit mit geeignetem Mörtel oder Spachtelmassen mit Alpina Tiefgrund LF grundieren.

### Technische Information Nr. 5020 · Stand: Juni 2010

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

### Alpina Farben GmbH

D-64369 Ober-Ramstadt · Postfach 1220

Alpina-Hotline Tel.-Nr. 0 180 5 / 123 888

(0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz,

Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)

[www.alpina-farben.de](http://www.alpina-farben.de)