



## Guttanit +

Rohstoff	Recyclingwellplatte aus Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP)
Materialstärke / Wandstärke	~ 2,2 - 2,3 mm
Wellenbreite	76 mm
Wellenhöhe	ca. 18 mm
Wellenanzahl	12 Wellen
Farben	Rot und Schwarz
Struktur	Unterseite = Wabenstruktur Oberseite = C-Struktur
Länge in "mm"	2.000 mm
Breite in "mm"	900 mm
Temperaturbeständigkeit	bis + 70°C
Gewicht in kg/m <sup>2</sup> ca.	ca. 2,10 - 2,15 kg/m <sup>2</sup>
Brandverhalten	E nach DIN EN 13501-1
Deckfläche "m <sup>2</sup> "	1,80m <sup>2</sup> (Netto = 1,60m <sup>2</sup> )
Dachneigung	mind. 7°
Paletteneinheiten	150 Platten / Palette
Traglast	- Lattungsabstand 40 cm bis 75 kg/m <sup>2</sup> Schneelast - Lattungsabstand 31 cm bis 100 kg/m <sup>2</sup> Schneelast - Lattungsabstand 15 cm bis 125 kg/m <sup>2</sup> Schneelast
Beschreibung	Nachhaltig   Stark   Leise   Langlebig   Handlich. Dacheindeckung mit 15 Jahre Garantie (gem. unseren Garantiebestimmungen) für Sanierung und Wandverkleidung
Eigenschaften	Hohe Stabilität, leicht zu Verlegen und zu bearbeiten, geringes Gewicht, lange Lebensdauer, wartungsfrei, natürliche Farben, Recyclingsprodukt aus 100% Recyclingmaterial
Anwendung	Dacheindeckung, Wandverkleidung, Altdachsanieuerung, Do it yourself
Garantie	Werksgarantie 15 Jahre gem. unseren Garantiebestimmungen
Hinweis	Technische Änderungen vorbehalten.



Gutta Werke GmbH | Bau- und Heimwerkerprodukte | Bahnhofstraße 51-57 | 77746 Schutterwald  
Technische Beratung: Christian Döring | Tel.: 0781 609-261 | Fax: 0781 609-3261 | E-mail: [technik@gutta.com](mailto:technik@gutta.com)  
[www.gutta.com](http://www.gutta.com)