PF1

Pflaster Frisch

Botament

PF1 Pflaster Frisch ist eine Lasur für saugfähige mineralische Flächen im Außenbereich. PF1 eignet sich insbesondere zur Farbauffrischung von alten, verblichenen Pflastersteinen. Pflasterflächen können so wieder in einen optisch ansprechenden Zustand versetzt und langfristig vor Witterungseinflüssen geschützt werden.

EIGENSCHAFTEN

- Gebrauchsfertig
- Hohe UV- und Witterungsbeständigkeit
- Erhält die natürliche Struktur des Untergrunds
- Zuverlässiger Schutz durch hohe Haftung
- Wasserdampfdurchlässig

ANWENDUNGSBEREICHE

- Zur Farbauffrischung von saugfähigen, mineralischen Flächen (insbesondere aus Betonwerk- und Pflastersteinen in privaten Einfahrten und auf Gehwegen)
- Langfristiger Witterungsschutz für alte, verblichene Steine
- Für den Außenbereich

GEEIGNETE UNTERGRÜNDE

- Saugfähige Betonsteine (z. B. Pflaster, Gehwegplatten, Pflanzringe)
- Saugende, mineralische Untergründe

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Der Untergrund muss sich in folgendem Zustand befinden:

- saugfähig, sauber, trocken und tragfähig
- frei von Algen, Moosen, alten Farbanstrichen und haftmindernden Schichten wie z. B. Öl, Fett, Wachs und Imprägnierungen

Mit Wasser gereinigte Untergründe müssen vor der Anwendung von PF1 vollständig trocknen.

VERARBEITUNG

- PF1 Pflaster Frisch gut aufrühren
- bei Bedarf in ein geeignetes Gefäß umfüllen
- gleichmäßig mit Rolle oder Pinsel auf den Untergrund auftragen
- Pfützenbildung vermeiden

Zur Vermeidung von Ansätzen sollte PF1 möglichst ohne Arbeitsunterbrechungen frisch in frisch verarbeitet werden. Dabei ist das Produkt immer entlang der Fugen aufzutragen.

WICHTIGE HINWEISE

• Achten Sie darauf bei Anstrichen zusammenhängender Flächen, dass Sie immer Produkte mit der identischen Chargennummer verwenden, um Farbtonunterschiede zu vermeiden.
• Auf Waschbeton und anderem Korn hält der Anstrich nur bedingt, da sich lediglich der Zement zwischen den Kieselsteinen färbt.
• Vor der Verarbeitung sollte ein Probeanstrich an einer nicht sichtbaren Stelle durchgeführt werden
• Trocken, kühl und frostfrei lagern – beste Produkteigenschaften garantiert für mind. 24 Monate im originalverschlossenen Gebinde
• Restentleertes Gebinde in Wertstoffsammelstelle/-tonne entsorgen

EU-Kennzeichnung
Sicherheitshinweise und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist zudem auf der Verpackung des Produktes angegeben und die Hinweise sind zu beachten.

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. AII/i): 140 g/l 2010
Dieses Produkt enthält max. 140 g/l VOC

Botament GmbH
Am Kruppwald 1 · 46328 Bottrop
Tel. +49 (0) 2041-101-90 · Fax: +49 (0) 2041-101-987
info@botament.de · www.botament.com

TECHNISCHE WERTE & PRODUKTMERKMALE

Kenngröße	Einheit	Wert	Bemerkungen
Verbrauch	ml/m²	~ 160 - 180	abhängig vom Untergrund
Belastbar nach (mechanisch)	Stunden	~ 24	
Regenbelastbar nach	Stunden	~ 6	
Verarbeitungsbedingungen	°C	> 12 < 30	Luft- und Untergrundtemperatur
Reichweite[1)]	m²	≤ 15	2,5 l Gebinde
[1)]		≤ 30	5 l Gebinde
Trockenzeit	Minuten	ca. 60	grifftrocken
	Stunden	ca. 24	durchgetrocknet

Alle technischen Kennwerte sind Laborwerte und bei 21°C ±2°C und 50% rel. Luftfeuchte ermittelt.

1) bei einmaligem Anstrich

Basis	Polymerdispersion, Additive
Farbton	rot, hellgrau, anthrazit, transparent
Lieferform	flüssig, gebrauchsfertig Gebindegrößen : 2,5 l, 5 l
Lagerung	Frostfrei lagern. In nicht angebrochener Originalverpackung bei trockener und kühler Lagerung 24 Monate lagerfähig.
Reinigungsmittel	im frischen Zustand: Wasser

Anmerkung: Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Die von der Standardanwendung abweichenden Objektgegebenheiten sind vorab vom Planer zu überprüfen und bedürfen der Einzelfreigabe. Die technische Beratung der Fachberater der Botament ersetzt nicht die planerische Aufarbeitung der Bauwerkshistorie. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Datenblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Die in diesem technischen Datenblatt aufgeführten Angaben sind gültig für das Produkt, welches von der in der Fußzeile aufgeführten Ländergesellschaft ausgeliefert wurde. Es ist zu beachten, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie jeweils die im Ausland gültigen Produktdatenblätter. Es gilt das jeweils neueste technische Datenblatt, das Ausgabedatum in der Fußzeile ist zu beachten. Alle vorangegangenen Ausgaben sind ungültig und dürfen nicht mehr verwendet werden. Die neueste Fassung kann von Ihnen bei uns angefordert oder im Internet unter www.botament.com abgerufen werden. [2300017325]

Botament GmbH
Am Kruppwald 1 · 46328 Bottrop
Tel. +49 (0) 2041-101-90 · Fax: +49 (0) 2041-101-987
info@botament.de · www.botament.com