

Aussenbodenfarbe

seidenmatt

Produktbeschreibung

Aussenbodenfarbe ist ein deckender, seidenmatter 1K-Spezialanstrich auf Chlorkautschukbasis zur Beschichtung von Beton und Zementfußböden im ungeschützten Außenbereich (z. B. Gehwege, Terrassen, Treppen, Balkone). Auch auf Holz und Metall anwendbar.

Eigenschaften

- Hoch tritt-, stoß-, schlag- und abriebfest
- Rutschgehemmt (Rutschhemmklasse R9 nach DIN 51130:2014-02)
- hoch licht-, vergilbungs- und wetterbeständig
- unempfindlich gegen stehendes Wasser sowie haushaltsübliche Chemikalien und Reinigungsmittel
- sehr gute Haftungseigenschaften
- auf Lösemittelbasis

Anwendung

Alle Neu- und Renovierungsanstriche mineralischer Untergründe im Aussenbereich.

- Beton
- Estrich
- Putz
- Pflastersteine
- Holz
- Metall

Trocknung

Oberflächentrocken:	ca. 4-6 h
Überstreichbar:	ca. 24 h
Begehbar:	ca. 48 h
Voll belastbar:	nach 14 Tagen

Die Trockenzeiten richten sich nach Untergrundbeschaffenheit, Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Auftragsstärke. Genannte Trockenzeiten beziehen sich auf Normalbedingungen (ca. 20 °C, 65 % rel.Luftfeuchtigkeit)

Inhaltsstoffe

Chlorkautschuk, bleifreie organische/anorganische Pigmente, Füllstoffe, Kohlenwasserstoffgemisch, Additive.

VOC-Gehalt

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A/i): 500 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält max. 400 g/l VOC.

Ergiebigkeit

Reichweite: ca. 4,5 m²/l

Grundsätzlich wird die Ergiebigkeit vom Untergrund, der Untergrundbeschaffenheit, dem eingesetzten Werkzeug und der individuellen Verarbeitungsweise beeinflusst. Das Erreichen der aufgeführten Reichweiten ist abhängig von einer sachgerechten Anwendung gemäß den angegebenen Hinweisen zur Untergrundvorbehandlung und Produktverarbeitung. Bei dunklen, farbigen oder verschmutzten Untergründen ist ggf. ein zweiter Anstrich erforderlich.

Untergrundvorbereitung

Angrenzende Flächen abdecken oder mit Malerkrepp abkleben.

Um eine sichere Haftung zu gewährleisten und ein perfektes Anstrichbild zu ermöglichen, bereiten Sie den Untergrund wie im Folgenden beschrieben vor:

- die zu streichende Fläche muss sauber, trocken, staub- und fettfrei, fest und tragfähig sein
- Zementschlämme, Kalkablagerungen, Oxidschichten oder Trennmittel restlos entfernen und gründlich nachwaschen
- neue Betonflächen mind. 4–6 Wochen austrocknen lassen

Weitere vorbereitende Maßnahmen

Vor Gebrauch gut aufrühren. Die Mindestverarbeitungstemperatur für Material und Umgebung beträgt +5 °C.

Der Untergrund muss vor aufsteigender Feuchtigkeit geschützt sein, da es sonst zu Fleckenbildung sowie Ablöseschäden kommen kann.

Verarbeitung

Rollen, Streichen

Grundanstrich auf unbehandelten Flächen:

Unverdünnt auftragen, dabei sorgfältig und gleichmäßig in den Untergrund einarbeiten.

Deckanstrich: 2 Deckanstriche unverdünnt auftragen.

Renovierungsanstrich:

Abblätternde und nicht tragfähige Altanstriche komplett bis auf den Untergrund entfernen und anschließend wie Neuanstrich behandeln. Gut erhaltene Altanstriche säubern und anschleifen. Mit einem Probeanstrich auf Anstrichverträglichkeit prüfen. Bei Verträglichkeit der Beschichtung 2 x unverdünnt auftragen. Zwischen den Schichten Untergrund leicht anschleifen. Auf Holz vorab mit Imprägnier- und Isoliergrund vorbehandeln, auf Metall mit Rostschutzgrund vorstreichen.

Werkzeugreinigung

Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit geeignetem Pinselreiniger reinigen.

Arbeitssicherheit/Entsorgung

Eventuelle Kennzeichnungen und Sicherheitshinweise sind dem aktuell gültigen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Trocken, verschlossen und kühl (nicht unter +5°C) lagern. Restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Eintrocknete Reste zum Hausmüll geben bzw. als Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste nur bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben (AVV 080 111).

EUH208 Enthält 4-Formylmorpholine. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Gefahrenhinweise:

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise:

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

P233 Behälter dicht verschlossen halten.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe und Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

P403+P235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.

