

ROXOLID WOOD-X

Holzleim D3



1. Eigenschaften/Anwendung

- **ROXOLID WOOD-X HOLZLEIM D3** ist ein lösemittelfreier, gebrauchsfertiger Holzleim zur Verleimung von allen üblichen Holzarten.
- **ROXOLID WOOD-X HOLZLEIM D3** ist ideal geeignet im Innenausbau und besonders in schwierigen Umgebungen, wie z.B. Badezimmer, Bootsinnenraum, Keller oder in geschützten Außenbereichen.
- **ROXOLID WOOD-X HOLZLEIM D3** ist gut fließend und spaltfüllend.
- **ROXOLID WOOD-X HOLZLEIM D3** ist wasser- und hitzebeständig (+70 °C).
- **ROXOLID WOOD-X HOLZLEIM D3** entspricht der Beanspruchungsgruppe D3 nach DIN EN 204.



5 Minuten
korrigierbar



Wasserfest



Lösemittelfrei

2. Untergrund und Verarbeitung

- Die zu verleimenden Flächen müssen sauber, eben, trocken und staubfrei sein.
- Alle zu verbindenden Teile sollten möglichst passgenau sein.
- Den Leim einseitig und dünn auftragen. Bei größeren Flächen und Harthölzern empfiehlt es sich, den Leim beidseitig aufzutragen.
- Teile innerhalb von fünf Minuten zusammenfügen und zusammenpressen, solange der Leim feucht ist. Bei dicken Schichten zwischen zwei Durchgängen 15 Minuten trocknen lassen.
- Überschüssigen Leim sofort mit einem feuchten Tuch entfernen.
- Die Fläche ist nach 24 Stunden vollständig trocken und belastbar.
- Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit Metall (Rostgefahr).

Wegen der Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten sind Vorversuche grundsätzlich erforderlich.

MATERIAL



Holz



3. Verbrauch

Der Verbrauch ist abhängig vom jeweiligen Anwendungsfall.

4. Verarbeitungstemperatur

mind. +10 °C

5. Materialzusammensetzung

Polyvinylacetat-Weißleim

6. Technische Daten

Farbe:	Weiß, transparent austrocknend
Geruch:	schwach
Form:	flüssig
Dichte:	1,05 g/cm ³
Viskosität:	leicht fließend

7. Reinigung

- Nicht ausgehärteter Leim kann mit Wasser entfernt werden.
- Ausgehärteter Leim kann mit heißem Wasser und Essigessenz entfernt werden.

8. Sicherheitshinweise

Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

9. Lagerung

- Mindestens 18 Monate im ungeöffneten Originalgebinde haltbar.
- Trocken und frostfrei zwischen +5 °C und +30 °C lagern.



10. Lieferform

263 g Flasche
Art.-Nr.: 10247432

EAN-Nr.: **4306517465445**

750 g Flasche
Art.-Nr.: 10247433

EAN-Nr.: **4306517465452**

Stand 05/2021

Diese technische Information ist auf Basis des Standes der Technik erstellt worden. Die Angaben in dieser technischen Information entbinden den Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung die Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck – auch im Hinblick auf die bauseitigen Gegebenheiten – zu prüfen. Die fachmännische Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Werkstoffe liegt ausschließlich im Verantwortungsbereich des Käufers/Anwenders. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese technische Informationsschrift ihre Gültigkeit