






VERARBEITUNGS- ANLEITUNG

NOVUTOP - FLACHDACHABDICHTUNG

Dicht. Hitzereflektierend. Sicher.
Das NovuTop Set für Garagen & Carports



VORTEILE

-  **Einsatz direkt auf alten Dachbeschichtungen – erspart Kosten, Zeit und Abfall**
Gute Haftung auf Beton, Zement und Bitumen
-  **Reduziert die Oberflächentemperatur**
Hoch reflektierend, temperatur- und UV-beständig
-  **Langlebiger Schutz vor Witterung**
Schmutzabweisend und wasserdicht

VORBEREITUNG

Anwendungsbereich

NovuTop eignet sich für die Abdichtung von Flachdächern z. B. auf Garagen oder Carportdächern. Geeignete Untergründe sind z.B.:

- Beton- oder zementgebundene Oberflächen
- Bitumenbahnen (geschiefert und gesandet)
- Neue oder alte flüssige Abdichtungsmembranen
- Polyurethan- und Polycarbonatplatten

Arbeitsplatz Vorbereitung

1. Untergrund auf Tragfähigkeit, Sauberkeit und Trockenheit prüfen.
2. Lose Bestandteile und Verschmutzungen entfernen.
3. Flächenneigung (mindestens 2 % Gefälle) prüfen.
4. Nicht zu behandelnde Bereiche sorgfältig abdecken.
5. Alle notwendigen Werkzeuge und Hilfsmittel bereitlegen.

Für die Anwendung brauchst du:

-  NovuTop Primer
-  Abdeckmaterial
-  NovuTop Vließ
(für Ecken, Aufkantungen und kritische Bereiche)
-  Wasser
-  Streich- oder Rollwerkzeuge

Für deine eigene Sicherheit:

- Schutzbrille
- Schutzhandschuhe
- Schutzkleidung

ANLEITUNG

Verbrauch berechnen

Beton / Zement / Polycarbonat:
ca. 300 - 350g/m² pro Schicht

Bitumenbahnen (gesandet):
ca. 800 - 850g/m² pro Schicht

Bitumenbahnen (geschiefert):
ca. 1500 - 1600g/m² pro Schicht

Untergrundvorbereitung

Achte darauf, dass der Untergrund fest, sauber, trocken und frei von losen Bestandteilen ist. Decke angrenzende, nicht zu behandelnde Flächen sorgfältig ab. Bei Beton-, Zement- und Bitumenuntergründen grundriere den Untergrund vorab mit NovuTop Primer und lasse ihn anschließend ca. 2-4 Stunden trocknen.

Anmischen

Rühre das Produkt vor der Anwendung gründlich auf – am besten mit einem Quirl und Akkuschauber, alternativ auch manuell mit einem Rührstab. So vermischen sich alle Bestandteile gleichmäßig wieder. Beachte, dass sich bei der Lagerung die flüssigen Anteile im Eimer nach oben absetzen können.

Eckbereiche & Aufkantungen

Verstärke zuerst alle Eckbereiche und Aufkantungen mit dem NovuTop Vlies. Das sorgt für eine bessere Haftung des Produkts und verhindert, dass das Material an Schrägen oder senkrechten Flächen zu schnell abläuft. Trage dazu eine erste Lage NovuTop (unverdünnt) auf, lege das Vlies ein bzw. bette es ein und überarbeite es sofort mit einer zweiten Lage – Nass in Nass.

Verarbeitung

Trage das Material auf der Fläche in zwei Schichten auf. Die erste Lage kannst du mit ca. 5 % Wasser verdünnen – so lässt sie sich leichter und schneller auftragen. Die zweite Schicht bringst du satt und unverdünnt auf. In den Bereichen mit Vlies arbeitest du zusätzlich nochmals mit NovuTop nach. Zwischen den beiden Schichten muss eine Trocknungszeit von etwa 24 Stunden eingehalten werden. Die vollständige Aushärtung erfolgt – abhängig von den Umgebungsbedingungen – nach ca. 7 Tagen.

Wichtige Hinweise:

Trage das Produkt nur bei längeren trockenen Wetterphasen auf, da es UV-härtend ist. Beachte, dass niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit die Trocknungszeit deutlich verlängern können. Das Material ist ausschließlich für Außenflächen geeignet. Frisch beschichtete Flächen dürfen nicht betreten werden. Auch die fertige Fläche solltest du bis zur vollständigen Aushärtung, etwa 7 Tage lang, nicht begehen.



Auftrag der Grundierung



PROFI TIPP:

Arbeite das Vlies in kleinere Abschnitte ein für ein sauberes Ergebnis



Vliesverstärkung an kritischen Bereichen



NovuTop Beschichtung

NACHARBEIT

Abschluss und Reinigung

1. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Ausgehärtete Rückstände können nur mechanisch entfernt werden.
2. Abdeckmaterialien entfernen.
3. Entsorgung gemäß den örtlichen Vorschriften. Vollständig restentleerte Verpackungen der Wiederverwertung zuführen.

Pflegehinweise

Die beschichteten Flächen sollten mindestens 1-2 Mal pro Jahr sowie nach extremen Wetterereignissen visuell geprüft werden (Oberfläche, Anschlüsse, Nähte/Übergänge, stehendes Wasser, Verschmutzungen). 1-2 Mal jährlich reinigen und Schmutz/Laub/Moos entfernen; keine aggressiven Reiniger einsetzen, Hochdruck nur moderat und nichtpunktuell verwenden. Entwässerungselemente stets frei halten. Die Deckschicht kann bei Bedarf erneuert werden, um die Schutzwirkung zu erhalten. Prüfungen, Reinigungen und Reparaturen sind zu dokumentieren. Kleinreparaturen zeitnah mit NovuTop nachbeschichten.



Dein Online Shop

KENNST DU SCHON UNSEREN BKM FK-1K FLÜSSIGKUNSTSTOFF?

Dein Plus an Sicherheit, weil jedes Detail zählt!

BKM Partner Shop

