

SCHUETTEC Produkt-Information Technische Information (Merkblatt)

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr. Sicherheitshinweise sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Information ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen

BETONVERSIEGELUNG 2-K

Produktbeschreibung:	PU-Alkyd-Acrylharz mit aliphatischem Isocyanat. Für Fertigungshallen, Lagerböden, Garagen, Werkstätten oder zur dekorativen Gestaltung von Geschäftsräumlichkeiten. Ausgezeichnete Druck-; Schlagfestigkeit, überwiegend säure-, laugen-, chemikalien- und weichmacherbeständig.
Anwendung/ Verarbeitung:	Nicht unter 15° C verarbeiten. Betonfläche gründlich reinigen und trocknen lassen. Härter in das Harz einrühren und die vorgesehenen Betonflächen mit einer Kurzhaarwalze innerhalb der Topfzeit von max. 4 Stunden unverdünnt verarbeiten. Keine Grundierung verwenden!
Farbton/ Glanz (Glanzgrad):	Siehe Auswahl (RAL classic) Glänzend (90) oder seidenmatt (30)
Verbrauch:	1 kg = 5 - 6m ² pro Anstrich. 2 Anstriche werden empfohlen!
Untergrund/ Beschaffenheit:	Entstaubt, gereinigt, getrocknet. Maximal ≤ 3,0 CM-% Restfeuchte. Maximale relative Luftfeuchtigkeit 80 %.
Trocknung bei 20°C:	Staubtrocken nach 30 Minuten. Begehbar bei guter Durchlüftung nach 24 Stunden. Endhärte - nach 3 Tagen. Folgeanstriche nach 30 Minuten bis max. 48 Stunden nach dem Erstanstrich.
Dichte	1 - 1,2g/cm ³ (gemischt) je nach Farbton
Festkörper	40 - 60% (gemischt) je nach Farbton
Lieferviskosität	Ca. 50 Sek./ Mischung mit Härter. DIN Becher 4mm (DIN 53211)
Topfzeit	4 Stunden
Schichtstärke	80 - 120 µm nass = 40-50 µm trocken
Lagerfähigkeit:	3 Monate nach Erzeugerdatum Frostempfindlich!
Reinigung der Arbeitsgeräte:	Aceton oder SCHUETTEC Vorreiniger
Sicherheitsratschläge Gefahrenhinweise Sicherheitsdatenblatt	Siehe Etikette Dose oder Sicherheitsdatenblatt www.schuettec.de Siehe Etikette Dose oder Sicherheitsdatenblatt www.schuettec.de Siehe www.schuettec.de / ./PDF

SCHUETTEC 05.2026

SCHUETTEC Beschichtungen GmbH

Ahornstrasse 9, 83451 Piding
Tel. +49 8651 900 91 00

Email: info@schuettec.de

Sitz der Gesellschaft: Dachau, Germany
Amtsgericht: München, Germany, HRB 311198
Geschäftsführerinnen: Annika Ratte-Front, Natalia Pushkareva
Umsatzsteuer Identifikationsnummer DE461558045