

PRODUKTNAME:

**SRT1 Glasbausteinkleber für
QUICK-FIX Outdoor - neue
Rezeptur**



Ausführung:

Art.-Nr.	EAN-Code	Bezeichnung
1010400720		SRT1 - QUICK-FIX Outdoor-Glasstein Kleber 290 ml, Grau, Neue Rezeptur

Definition:

Der SRT1 ist ein speziell entwickelter silanterminierter 1-K-Hybrid-Klebstoff auf MS-Polymer-Basis, fungizid ausgestattet, **für den Innen- und Außenbereich**, der mit unserem QUICK-FIX Verlegesystem verwendet wird. Er bietet höchste Verarbeitungsqualität und ermöglicht in Kombination mit unseren Kunststoffprofilen eine zuverlässige und saubere Montage von Glasbausteinwänden.

Anwendungshinweise:

Für die Montage von Glasbausteinen in Kombination mit unseren Kunststoffprofilen. Dank fungizider Eigenschaften auch ideal für die Bewegungsfugen in Feuchträumen und Duschbereichen – Silikon ist nicht erforderlich.

Weitere Einsatzmöglichkeiten:

- Anschlussfugen am Bau
 - Konstruktive Verklebung von Holzwerkstoffen
 - Fußbodenleisten, Laminatverlegungen, Kabelkanäle
 - Kombinationsverklebungen mit Metallen, Kunststoffen, Beton, Stein, Glas, Marmor- und Naturstein, Dekorplatten, Wandverkleidungen, Paneelen, Holzleisten, Fensterbänken und Isoliermaterialien
 - Schildermontagen
- Nicht einsetzbar für Unterwasserfugen, Tankanlagen- und Bitumenuntergründe, PP-, PE- und Teflonuntergründe

Eigenschaften:

UV-stabil	natursteinverträglich
sehr emissionsarm: GEV EMICODE EC1 _{Plus} und Französische VOC Emissionsklasse A+	geruchlos, physiologisch unbedenklich
isocyanatfrei, enthält kein VOC	elastisch
gleicht Ausdehnungen unterschiedlicher Materialien aus	härtet unter Luftfeuchtigkeit mit geringem Schrumpf aus

Zertifikate:

Erfolgreicher **Pendelschlagtest** des QUICK-FIX Glassteinverlegesystems nach DIN 4103-1, durchgeführt von MPA Braunschweig.

Technische Daten:

Farbe:	grau
Spez. Gewicht:	ca. 1,5 g/ml
Härte Shore A:	ca. 60
Konsistenz:	pastös, standfest
Hautbildezeit:	ca. 9 min bei +23 °C und 55 % rF
Aushärtung:	2-3 mm Schicht in 24h
Zugfestigkeit (DIN 53504):	2,7 n/mm ²

Verarbeitung:

Vorbereitung:

Die zu verklebende Untergründe müssen staub-, fett- und ölfrei, sowie fest und tragfähig sein. Bei Bedarf vorher abschleifen. Farben, Lacke und Kunststoffe müssen mit SRT1 verträglich sein. Wir empfehlen Haftprüfungen und Vorversuche. Im Allgemeinen haftet SRT1 auf vielen Baumaterialien wie Glas, glasierten Oberflächen, Epoxid, Polyester, Hart-PVC, Edelstahl, Aluminium und lackiertem Holz.

Verarbeitung:

Den SRT1 zügig verarbeiten und mit feinem Wassernebel bestäuben. Die Hautbildezeit beträgt ca. 9 Minuten, danach beginnt der Kleber zu härten und die vollständige Stabilität ist nicht mehr gewährleistet. Hohe Luftfeuchtigkeit oder Benebelung verkürzen die Hautbildezeit deutlich.

Für die Verarbeitung als **Bewegungsfugen** bitte ausschließlich unser **SRT FinishPro Glättespray** verwenden, da herkömmliche Glättmittel wie zum Beispiel Spülmittel nicht kompatibel sind.

Lagerung:

Bis zu 12 Monate in ungeöffneten Originalgebinden. Den SRT1 Montagekleber dicht verschlossen halten und trocken lagern, bei Temperaturen zwischen +5°C bis +25°C, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung.

Lieferform:

290 ml PE-Dickwandkartusche, Füllgewicht: 450 g