



Die Farbexperten

Technische Information

Alpina Teak-Öl - Holz-Öl für Gartenhölzer

3in1 - imprägniert, frischt auf, pflegt

Pflege-Öl ideal geeignet für die Pflege von Teakhölzern im Außenbereich (Gartenmöbel etc.)

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Alpina Teak-Öl ist ideal geeignet für die Pflege aller Teakhölzer im Außenbereich (Gartenmöbel etc.). Hartholz wie z. B. Teak ist sehr wetterbeständig und benötigt nur wenig Schutz, aber viel Pflege, damit es lange schön und ansehnlich bleibt. Alpina Teak-Pflege verstärkt die Maserung und frischt den natürlichen Farbton des Holzes auf. Zusätzlich wird das Holz tiefenwirksam imprägniert und ist vor dem Austrocknen sowie dem Vergrauen durch UV-Strahlung geschützt. Die Wasser und Schmutz abweisende Oberfläche beugt Algen und Grünbelag vor.

Farbtöne:

5 Farbtöne

Reichweite/Verbrauch je Gebindegröße:

45-75 ml/m² je nach Saugfähigkeit des Holzes, Anwendungsbereich und gewünschter Farbtiefe bei einmaligem Anstrich. 750 ml reichen für ca.16 m².

Inhaltsstoffe:

Deklaration der Inhaltsstoffe nach VdL-Richtlinie 01: Alkydharz, Polyacrylatharz, anorganische Buntpigmente, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.

Beratung für Isothiazolinonallergiker und weitere Informationen:

Alpina-Hotline 0800/123 88 87 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz).

VOC Wert (Deco Paint):

1,01 g/l

GISCODE:

BSW20 - Beschichtungsstoffe, wasserbasiert (Nähere Informationen: www.wingis-online.de)

Lagerung:

Unbrauchbar nach Gefrieren. Um die Produktqualität beizubehalten, fern von Hitze und direkter Sonneneinstrahlung lagern. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Geöffnete Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht lagern um jegliches Auslaufen zu verhindern.

Transport:

Bitte transportieren Sie das Gebinde aufrecht und sichern es gegen Umfallen und damit gegen ein mögliches Auslaufen!

Gefahren-/Sicherheitshinweis:

Farblos ist als Alleinanstrich im Außenbereich nicht als UV-Schutz geeignet. Beim Aufhellen von Farbtönen darf der Anteil an Farblos wegen des dadurch reduzierten UV-Schutzes 10% nicht übersteigen.



Verarbeitung

Materialzubereitung:

Vor der Verarbeitung sollte das Material gut aufgerührt werden, damit sich alle Bestandteile gleichmäßig vermischen und eine optimale Deckkraft sowie Farbstabilität gewährleistet ist.

Verarbeitungsbedingungen:

Das Material darf nur bei einer Material-, Umluft- und Untergrundtemperatur von mind. 5°C verarbeitet werden.

Trocknung:

Bei 20°C zweiter Anstrich nach 5 Stunden möglich. Regenfest nach ca. 12 Stunden.

Geeignetes Werkzeug:

- Pinsel

Geeignete Untergründe und Vorbehandlung



Technische Information Nr. 48377.20260831 · Stand: 08-2026

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

Alpina Farben GmbH

Roßdörfer Straße 50
D-64369 Ober-Ramstadt
0800/123 88 87
info@alpina-farben.de · www.alpina-farben.de

Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.