



Die Farbexperten

Technische Information

Alpina Terrassen-Öl Bangkirai

Holz-Öl für Hartholzböden im Außenbereich

Intensiv-Pflege-Öl im Farbton Bangkirai zur Pflege und Schutz vor Vergrauen von Terrassenböden

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Alpina Holz-Öl Terrassen-Pflege wurde speziell für Hartholzböden im Außenbereich entwickelt. Sie ist besonders ergiebig und leicht zu verarbeiten so ist ein Nachwischen nach dem Auftragen nicht notwendig. Durch die kurze Trockenzeit ist die Holzoberfläche schnell wieder begehbar. Alpina Terrassen-Pflege dringt schnell und tief ein, blättert nicht ab, schützt das Holz vor Austrocknung und Vergrauung durch UV-Strahlung. Die natürliche Holzoptik wird gestärkt und gleichzeitig beugt die Wasser und Schmutz abweisende Oberfläche Algen und Grünbelag vor.

Farbtöne:

4 Farbtöne

Reichweite/Verbrauch je Gebindegröße:

45-75 ml/m² je nach Saugfähigkeit des Holzes, Anwendungsbereich und gewünschter Farbtiefe bei einmaligem Anstrich. 750 ml reichen für ca.16 m².

Inhaltsstoffe:

Deklaration der Inhaltsstoffe nach VdL-Richtlinie 01: Alkydharz, Polyacrylatharz, anorganische Buntpigmente, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.

Beratung für Isothiazolinonallergiker und weitere Informationen:

Alpina-Hotline 0800/123 88 87 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz).

Materialbasis:

Auf Basis nachwachsender Rohstoffe

VOC Wert (Deco Paint):

0,99 g/l

GISCODE:

BSW20 - Beschichtungsstoffe, wasserbasiert (Nähere Informationen: www.wingis-online.de)

Lagerung:

Unbrauchbar nach Gefrieren. Um die Produktqualität beizubehalten, fern von Hitze und direkter Sonneneinstrahlung lagern. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Geöffnete Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht lagern um jegliches Auslaufen zu verhindern.

Transport:

Bitte transportieren Sie das Gebinde aufrecht und sichern es gegen Umfallen und damit gegen ein mögliches Auslaufen!

Gefahren-/Sicherheitshinweis:

Pflegebehandlung, je nach Abwitterungsgrad, möglichst 1 mal jährlich wiederholen.



Verarbeitung

Materialzubereitung:

Vor der Verarbeitung sollte das Material gut aufgerührt werden, damit sich alle Bestandteile gleichmäßig vermischen und eine optimale Deckkraft sowie Farbstabilität gewährleistet ist.

Verarbeitungsbedingungen:

Das Material darf nur bei einer Material-, Umluft- und Untergrundtemperatur von mind. 5°C verarbeitet werden.

Trocknung:

Bei 20°C zweiter Anstrich nach 5 Stunden möglich. Regenfest nach ca. 12 Stunden.

Geeignetes Werkzeug:

- Pinsel
- Tuch

Geeignete Untergründe und Vorbehandlung

Neugestrichene, festhaftende, glatte Tapeten oder Vliestapeten:

Festhaftende Tapeten, die mit einem Dispersionskleber verklebt wurden, können direkt bearbeitet werden. Ungestrichene Papierwerkstoffe sollten zunächst 1-2 Anstriche mit Alpinaweiß erhalten.

Die Anwendung auf glattem Untergrund ist zu empfehlen. Bei Vliestapeten ist der Hinweis des Vliestapetenherstellers zu beachten.



Technische Information Nr. 48369.20260901 · Stand: 09-2026

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

Alpina Farben GmbH

Roßdörfer Straße 50
D-64369 Ober-Ramstadt
0800/123 88 87
info@alpina-farben.de · www.alpina-farben.de

Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.