



Die Farbexperten

## Technische Information

# Alpina Klarlack für Möbel - seidenmatt

Schutz-Lack für alle Möbelloberflächen  
Glänzender, klarer Möbellack

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung:

Alpina Klarlack für Möbel eignet sich für Neu- und Renovierungsanstriche im Innenbereich, z. B. für Tischplatten, Stühle, Kommoden, Regale und Schränke. Er grundiert und lackiert in einem Arbeitsschritt. Zudem ist er äußerst strapazierfähig, trittfest, abriebfest und kratzfest.

#### Farbtöne:

0 Farbtöne

#### Reichweite/Verbrauch je Gebindegröße:

Ca. 75-100 ml/m<sup>2</sup>/Auftrag. Die Verbrauchswerte sind Anhaltswerte, die je nach Untergrund und Untergrundbeschaffenheit abweichen können. Exakte Verbrauchswerte sind nur durch vorherige Probebeschichtungen zu ermitteln.

#### Inhaltsstoffe:

Deklaration der Inhaltsstoffe nach VdL-Richtlinie 01: Polyacrylatharz, Silikate, Wasser, Glykole, Glykolether, Additive, Konservierungsmittel.

#### Beratung für Isothiazolinonallergiker und weitere Informationen:

Alpina-Hotline 0800/123 88 87 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz).

#### Materialbasis:

Polyurethan-Acryldispersion.

#### VOC Wert (Deco Paint):

46,95 g/l

#### GISCODE:

BSW30 - Beschichtungsstoffe, wasserbasiert, lösemittelhaltig (Nähere Informationen: [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de))

#### Lagerung:

Unbrauchbar nach Gefrieren. Um die Produktqualität beizubehalten, fern von Hitze und direkter Sonneneinstrahlung lagern. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Geöffnete Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht lagern um jegliches Auslaufen zu verhindern.

#### Transport:

Bitte transportieren Sie das Gebinde aufrecht und sichern es gegen Umfallen und damit gegen ein mögliches Auslaufen!

#### Entsorgung EH&S:

Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit den lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Waschwasser darf nicht in die Kanalisation/Umwelt gelangen.



Packungsgröße:

## Verarbeitung

### Verarbeitungsbedingungen:

Die Temperatur im Raum und die des Untergrundes sollte zwischen 5°C und 30°C liegen. Die ideale Verarbeitungstemperatur liegt bei 8°C - 25°C. Der Untergrund muss sauber, trocken, staub-, fett-, öl- und wachsfrei sein sowie tragfähig, also fest und nicht sandend. Lose Teile, Schmutz, alte Anstriche oder Tapetenreste müssen entfernt werden.

### Trocknung:

Bei + 20° C und 65 % rel. Luftfeuchte nach 4 Std. staubtrocken und nach 10-12 Std. überstreichbar. Durchgetrocknet nach ca. 48 Std. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese\_x000D\_Zeiten.

| Spritzart   | ø Düse           | Spritzdruck | Luftdruck   | Verdünnung |
|-------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| Airless     | 0,011-0,015 inch | 200 bar     |             |            |
| Niederdruck | 1,8-2,2 mm       |             | ca. 0,5 bar |            |
| Hochdruck   | 2,0-2,5 mm       |             | 2-3 bar     |            |

## Geeignete Untergründe und Vorbehandlung

### Grundierte maßhaltige Holzbauteile. Grundiertes Metall und Hart-PVC:

Der Untergrund muss sauber, tragfähig, trocken und frei von trennenden Substanzen sein. Die Holzfeuchte darf bei Laubhölzern im Mittel 12 % und bei Nadelhölzern im Mittel 15% nicht überschreiten.



[www.blauer-engel.de/uz12a](http://www.blauer-engel.de/uz12a)



### Technische Information Nr. 34415.20260824 · Stand: 08-2026

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

### Alpina Farben GmbH

Roßdörfer Straße 50  
D-64369 Ober-Ramstadt  
0800/123 88 87  
[info@alpina-farben.de](mailto:info@alpina-farben.de) · [www.alpina-farben.de](http://www.alpina-farben.de)

Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.