

# Cosy Colours

CHALK PAINT BY  
MISSPOMPADOUR



**CosyColours** Kreidelack ist unser haltbarer, kreidig-matter Lack für Möbel & mehr. Er ist auch auf glatten Untergründen strapazierfähig und abwaschbar. Der robuste, stoßfeste und VOC-freie Lack ist zudem spielzeug- und tiersicher. Bei der Trocknung werden keine belastenden, flüchtigen Stoffe ausgedünstet. Der matte Kreidelack hat eine hohe UV-Lichtbeständigkeit und schafft edle, samtige Oberflächen.

- ✦ Abwaschbar und strapazierfähig
- ✦ Sehr geruchsarm
- ✦ Vegan\* und VOC-frei\*\*
- ✦ Kreidig-mattes Finish
- ✦ Exzellente Deckkraft
- ✦ Sehr leichte Verarbeitung
- ✦ Schnelle Trocknung und leichte Schleifbarkeit
- ✦ Spielzeugsicher nach DIN EN 71-3

\* Soweit die Angaben vorliegen.

\*\*VOC-frei: VOC-frei: Alle weißen Farben und Grundfarben sind lösemittelfrei. Abhängig von der gewählten Farbe, der verwendeten Grundfarbe und den Farbpasten, kann das Produkt eine kleine Menge VOC enthalten.

## DAS PRODUKT

Premium-Kreidelack für alle gängigen Oberflächen. Mit dem CosyColours Kreidelack verwandelst Du Alt in Neu und verleihst Deinen Lieblingsstücken einen individuellen, kreidig-matten Look. Geeignet für Holz, Metall, Furnier, Kunststoff, glatte Oberflächen, lackierte & unlackierte Flächen im Innenbereich.

<b>GEBINDE</b>	In 0,75 l Weißblechdose, recyclebar
<b>FARBTON</b>	In allen ausgewählten Farbtönen der CosyColours Farbkollektion
<b>GLANZGRAD</b>	Matt
<b>BINDEMITTEL</b>	Acrylat-Dispersion
<b>PIGMENTE</b>	Hochwertige Pigmente und Kreide
<b>TROCKNUNGSZEIT BEI 20°C UND 65% RF</b>	Staubtrocken nach ca. 1 Stunde, überstreichbar nach ca. 2 Stunden. Schleifbar nach ca. 4 Stunden. Die angegebenen Trocknungszeiten sind Durchschnittswerte und hängen von der Schichtdicke, dem Untergrund, der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit ab.
<b>FESTKÖRPERGEHALT</b>	Etwa 63 % +/- 2%

<b>DICHTE BEI 20°C</b>	1,55 g/cm <sup>3</sup>
Die Eigenschaften und technischen Daten hängen vom jeweiligen Farbton ab. Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte.	

## DIE VERARBEITUNG

Besonders einfache Verarbeitung, da wasserbasiert und mit sehr breitem Einsatzspektrum.

<b>APPLIKATION</b>	Pinself mit Kunst- oder Naturhaar, Farbroller
<b>VERDÜNNUNG</b>	Verarbeitungsfähig eingestellt.
<b>REINIGUNG DER WERKZEUGE</b>	Wasser und Seife
<b>VERARBEITUNGSTEMPERATUR</b>	Mind. 10 °C Umgebungs- und Untergrundtemperatur, relative Luftfeuchtigkeit max. 85 % rF. Verwendung bei extremen Temperaturen (Luft und Untergrund) kann die Produkteigenschaften stark beeinflussen.
<b>REICHWEITE</b>	Ca. 8 m <sup>2</sup> /l, ca. 6 m <sup>2</sup> /Dose. Der tatsächliche Verbrauch ist abhängig von der Beschaffenheit des Untergrunds.

## UMWELT UND ZERTIFIZIERUNG

Für den Benutzer gelten die nationalen Gesetze bezüglich Sicherheit, Gesundheit und Umwelt. Für weitere Informationen und die aktuellsten Daten bitte die jüngste Version des Sicherheitsinformationsblattes (anzufordern über [www.misspompadour.de](http://www.misspompadour.de)) zu Rate ziehen.

<b>EU-GRENZWERT VOC</b> (flüchtige organische Bestandteile)	EU-Grenzwert für dieses Produkt A/h: 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält <1 g/l flüchtige organische Verbindungen (VOC) und ist damit quasi VOC-frei.
<b>KONSERVIERUNGSTOFFE</b>	Enthält Biozid/-e: 1,2-Benz-isothiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
<b>ENTSORGUNG</b>	Inhalt/Behälter gemäß den nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

<b>KINDER</b>	Der VOC-Gehalt von CosyColours Kreidelack ist fast bei 0. Deshalb kann die Farbe auch auf Kindermöbeln eingesetzt werden. Spielzeugsicher nach DIN 71-3
<b>GISCODE</b>	BSW20
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. ACHTUNG! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.	

## LAGERUNG UND LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 24 Monate in ungeöffneter Verpackung bei kühler und frostfreier Lagerung haltbar. Nach dem Öffnen der Verpackung kann durch Bakterien und Schimmel von außen ein Verderben der Farbe erfolgen. Bitte bei längerer Lagerung auf saubere Verarbeitung achten.

## ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

STREICHEN VON SEHR GLATTEN UNTERGRÜNDEN bei moderater Beanspruchung

- Hochglanzoberflächen
- Glas
- Fliesen und steinartige Untergründe
- Beschichtetes Metall
- Kunststoff (vor allem Hart-PVC)

**Vorbereitung:** Untergrund gründlich reinigen. Wachsschichten, silikonhaltige Verunreinigung, Fettschichten müssen gründlich entfernt werden.

**Grundieren:** Eine gründlich deckende Schicht MissPompadour Zum Halten & Blocken aufbringen. Nach ca. 4 Stunden überstreichbar.

**Deckanstrich:** Deckanstrich mit CosyColours Kreidelack, überstreichbar nach 2 Stunden. Je nach Farbton und Untergrund können mehrere Anstriche erforderlich sein.

**Versiegelung:** Bei starker Beanspruchung ist ein transparenter Überzug mit Zum Versiegeln oder einem transparenten Wachs möglich. Vor der Versiegelung den Anstrich mindestens 24 h trocknen lassen.

STREICHEN VON UNBEHANDELTEM HOLZ

- Abgeschliffenes Naturholz
- Rohes Bauholz
- Tropenholz
- Nadelhölzer, Laubhölzer

**Vorbereitung:** Untergrund gründlich reinigen. Wachsschichten, silikonhaltige Verunreinigung, Fettschichten müssen gründlich entfernt werden.

**Grundieren:** Einige Holzarten (Nadelhölzer, Tropenhölzer, Eiche) können durch Ausbluten von Holzinhaltstoffen Verfärbungen in hellen Lackschichten verursachen. In diesem Fall eine gründlich deckende Schicht MissPompadour Zum Halten & Blocken aufbringen. Nach ca. 8 Stunden überstreichbar. Hat sich die erste Grundierungsschicht verfärbt, empfehlen wir eine weitere Schicht und eine erneute Wartezeit von 8 Stunden.

**Deckanstrich:** Deckanstrich mit CosyColours Kreidelack, überstreichbar nach 2 Stunden. Je nach Farbton und Untergrund können mehrere Anstriche erforderlich sein.

**Versiegelung:** Bei starker Beanspruchung ist ein transparenter Überzug mit Zum Versiegeln oder einem transparenten Wachs möglich. Vor der Versiegelung den Anstrich mindestens 24 h trocknen lassen.

## STREICHEN VON BESCHICHTETEM HOLZ UND METALL

- Beschichtete Möbelplatten
- Lackierte oder gestrichene Hölzer
- Klar lackierte Hölzer
- Lackierte Möbel und Dekoration aus Holz oder Metall

**Vorbereitung:** Untergrund gründlich reinigen. Wachsschichten, silikonhaltige Verunreinigung, Fettschichten müssen gründlich entfernt werden. Schadhafte Lackschichten entfernen.

**Grundieren:** Eine gründlich deckende Schicht MissPompador Zum Halten und Blocken aufbringen. Nach ca. 4 Stunden überstreichbar.

**Deckanstrich:** Deckanstrich mit CosyColours Kreidelack, überstreichbar nach 2 Stunden. Je nach Farbton und Untergrund können mehrere Anstriche erforderlich sein.

**Versiegelung:** Bei starker Beanspruchung ist ein transparenter Überzug mit Zum Versiegeln oder einem transparenten Wachs möglich. Vor der Versiegelung den Anstrich mindestens 24 h trocknen lassen.

Bei Benetzungsschwierigkeiten und für das besonders perfekte Ergebnis kann vor dem Folgeanstrich die ausgetrocknete Lackschicht leicht mattiert bzw. angeraut werden.



Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung sind die Daten in diesem Produktinformationsblatt aktuell. Die Informationen über dieses Produkt werden regelmäßig ergänzt und eventuelle Änderungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung durchgeführt werden. MissPompador GmbH übernimmt keinerlei Haftung – außer bei Absicht oder grober Fahrlässigkeit – für Schäden, die sich aus Mängeln in der Richtigkeit und Vollständigkeit der über diesen Weg erlangten Informationen ergeben. Wir übernehmen keinerlei Haftung für das Ergebnis, da wir keinen Einfluss auf das Oberflächenmaterial, die Verwendung und die Art des Auftrags haben.

Für weitere Informationen ziehe bitte das Sicherheitsdatenblatt zu Rate. Wir beraten Dich gerne kostenlos zu Deinem spezifischen Anwendungsfall. Du findest alle Kontaktmöglichkeiten unter [www.misspompador.de/kontakt](http://www.misspompador.de/kontakt). Die vorliegenden Informationen enthalten keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck. Wir haften daher für die Produktleistung maximal bis zu dem Wert der von uns gelieferten Ware. Bei Erscheinen eines neuen Produktdatenblattes verliert die vorliegende Version ihre Gültigkeit.

**Letzte Änderung: 07.02.2023**