



Die Farbexperten

Technische Information

Alpina Klarlack für Parkett & Treppen - seidenmatt

Farbloser Lack zum Versiegeln

Farbloser Lack für stark beanspruchte Holz-Böden

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Alpina Klarlack für Parkett & Treppe grundiert und versiegelt Parkettböden, Böden aus Kork und Treppenbeläge in nur einem Anstrich. Er ist besonders strapazierfähig, trittfest, abriebfest und kratzfest. Der Lack eignet sich für alle Neu- und Renovierungsanstriche im Innenbereich.

Farbtöne:

0 Farbtöne

Reichweite/Verbrauch je Gebindegröße:

Ca. 75-100 ml/m²/Auftrag. Die Verbrauchswerte sind Anhaltswerte, die je nach Untergrund und Untergrundbeschaffenheit abweichen können. Exakte Verbrauchswerte sind nur durch vorherige Probebeschichtungen zu ermitteln.

Inhaltsstoffe:

Deklaration der Inhaltsstoffe nach VdL-Richtlinie 01: Polyurethanharz, Silikate, Wasser, Glykolether, Glykole, Additive, Konservierungsmittel.

Beratung für Isothiazolinonallergiker und weitere Informationen:

Alpina-Hotline 0800/123 88 87 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz).

Materialbasis:

Polyurethan-Acryldispersion.

VOC Wert (Deco Paint):

106,15 g/l

GISCODE:

W3+ - Wasserverdünnbare Oberflächenbehandlungsmittel, Lösemittelg. bis 15%, NMP-frei (Nähere Informationen: www.wingis-online.de)

Lagerung:

Unbrauchbar nach Gefrieren. Um die Produktqualität beizubehalten, fern von Hitze und direkter Sonneneinstrahlung lagern. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Geöffnete Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht lagern um jegliches Auslaufen zu verhindern.

Transport:

Bitte transportieren Sie das Gebinde aufrecht und sichern es gegen Umfallen und damit gegen ein mögliches Auslaufen!

Entsorgung EH&S:

Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen. Abfall sollte nicht über Abwässer entsorgt werden.



Verarbeitung

Verarbeitungsbedingungen:

Die Temperatur im Raum und die des Untergrundes sollte zwischen 5°C und 30°C liegen. Die ideale Verarbeitungstemperatur liegt bei 8°C - 25°C. Der Untergrund muss sauber, trocken, staub-, fett-, öl- und wachsfrei sein sowie tragfähig, also fest und nicht sandend. Lose Teile, Schmutz, alte Anstriche oder Tapetenreste müssen entfernt werden.

Trocknung:

Bei + 20° C und 65 % rel. Luftfeuchte nach ca. 4 Std. staubtrocken und nach 10-12 Std. überstreichbar. Durch getrocknet nach ca. 48 Std. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

Geeignetes Werkzeug:

- Pinsel

Geeignete Untergründe und Vorbehandlung

Grundierte maßhaltige Holzbauteile. Grundiertes Metall und Hart-PVC:

Der Untergrund muss sauber, tragfähig, trocken und frei von trennenden Substanzen sein. Die Holzfeuchte darf bei Laubhölzern im Mittel 12 % und bei Nadelhölzern im Mittel 15% nicht überschreiten.

Spritzart	Ø Düse	Spritzdruck	Luftdruck	Verdünnung
Airless	0,011-0,015 inch	200 bar		
Niederdruck	1,8-2,2 mm		ca. 0,5 bar	
Hochdruck	2,0-2,5 mm		2-3 bar	

Technische Information Nr. 34231.20260824 · Stand: 08-2026

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

Alpina Farben GmbH

Roßdörfer Straße 50
D-64369 Ober-Ramstadt
0800/123 88 87
info@alpina-farben.de · www.alpina-farben.de

Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.