Alpina Die Farbexperten

Technische Information

Alpina Spezial-Grundierung

Die verlässliche Vorbereitung für makellose Oberflächen
Die perfekte Anwendung

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:
Mit der Alpina Spezial-Grundierung haben Sie ein Produkt zur gleichmäßigen und weiß-pigmentierten Grundierung von Wänden und Decken gekauft. Sie erzielen die perfekte Grundierung für den Alpina Rollputz und Dispersionen, indem Sie farbige Untergründe oder kontrastreiche Verschmutzungen mit einem Anstrich wirksam abdecken. Geeignet für fest haftende, matte Altanstriche oder festsitzende Tapeten. Die Alpina Spezial-Grundierung isoliert verfärbende sowie durchschlagende Verschmutzungen und Flecken sichtbar. Sie ist wasserverdünnbar, reduziert die Saugfähigkeit des Untergrundes und ist diffusionsoffen. Die Alpina Spezial-Grundierung bietet eine optimale Untergrundhaftung, sperrt Verschmutzungen sichtbar ab (z.B. Nikotin- und Rußflecken) und ist leicht und einfach zu verarbeiten.

Farbtonname:
Weiß

Reichweite/Verbrauch je Gebindegröße:
Spezial-Grundierung (Alle Angaben bei einmaligem Anstrich auf glattem Untergrund. Auf rauen Fl?chen entsprechend mehr.)

Inhaltsstoffe:
Deklaration der Inhaltsstoffe nach VdL-Richtlinie 01: Polyacrylatharz, Silikate, Calciumcarbonat, Titandioxid, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.

Beratung für Isothiazolinonallergiker und weitere Informationen:
Alpina-Hotline 0800/123 88 87 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz).

Materialbasis:
Kunststoffdispersion nach DIN 55 945.

VOC Wert (Deco Paint):
0,08 g/l

GISCODE:
BSW20 - Beschichtungsstoffe, wasserbasiert (Nähere Informationen: www.wingis-online.de)

Lagerung:
Unbrauchbar nach Gefrieren. Um die Produktqualität beizubehalten, fern von Hitze und direkter Sonneneinstrahlung lagern. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Geöffnete Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht lagern um jegliches Auslaufen zu verhindern.

Transport:
Bitte transportieren Sie das Gebinde aufrecht und sichern es gegen Umfallen und damit gegen ein mögliches Auslaufen!

Entsorgung EH&S:
Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit den lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Waschwasser darf nicht in die Kanalisation/Umwelt gelangen.

Gefahren-/Sicherheitshinweis:
Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen._x000D_
GISCODE: BSW20. EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat. A/g): 30g/l (2010). Dieses Produkt enthält max.1g/l VOC.



Packungsgröße:

Verarbeitung

Verarbeitungsbedingungen:
Die Temperatur im Raum und die des Untergrundes sollte zwischen 5°C und 30°C liegen. Die ideale Verarbeitungstemperatur lieg bei 8°C - 25°C. Der Untergrund muss sauber, trocken, staub-, fett-, öl- und wachsfrei sein sowie tragfähig, also fest und nicht sandend. Lose Teile, Schmutz, alte Anstriche oder Tapetenreste müssen entfernt werden.

Trocknung:
Bei +20°C und 65% rel. Luftfeuchte _x000D_
nach 4–6 Stunden oberflächentrocken. Nach 12 Stunden trocken und überstreichbar._x000D_
Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

Geeignetes Werkzeug:
• Farbroller

Die Spezial-Grundierung kann mit allen handelsüblichen Farbrollern verarbeitet werden. Wir empfehlen die Verwendung des Alpina Rollers, da er für ein bestmöglichen Auftrag sorgt und somit ein perfekt, gleichmäßig Untergrundvorbereitung gewährleistet.

Geeignete Untergründe und Vorbehandlung

Mineralische Putze:
Feste, normal saugende Putze ohne Vorbehandlung beschichten. Auf grob porösen, sandenden und saugenden Putzen einen Grundanstrich mit Alpina Tiefgrund LF auftragen. Neuputze müssen mindestens 3-4 Wochen durchgetrocknet sein. Gipshaltige Fertigputze mit glatter Oberfläche anschleifen, entstauben und mit lösemittelhaltigem Tiefgrund grundieren.

Gipskartonplatten:
Spachtelgrate abschleifen, einen Grundanstrich mit Alpina Tiefgrund LF auftragen.

Beton:
Eventuell vorhandene Trennmittelrückstände mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger sowie mehlende und sandende Substanzen durch Abbürsten entfernen.

Kalksandstein- und Ziegelsichtmauerwerk:
Ohne Vorbehandlung beschichten.

Tragfähige Altanstriche oder Kunstharzputz- Beschichtungen:
Matte, schwach saugende Beschichtungen direkt überarbeiten. Glänzende Altanstriche gründlich anrauen und direkt überstreichen.

Nicht tragfähige Beschichtungen:
Nicht tragfähige Altanstriche oder Kunstharzputz-Beschichtungen mechanisch durch Abkratzen, Abschaben, Abbürsten oder Abschleifen entfernen und sorgfältig entstauben.

Leimfarbenanstriche:
Sorgfältig grundrein abwaschen.

Nichtfesthaftende Tapeten:
Restlos entfernen, Kleister- und Makulaturreste restlos abwaschen.

Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein.

NR.1 FARBEN-MARKE*
Markenbekanntheit Deutschland

Technische Information Nr. 48433.20261103 · Stand: 11-2026
Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Alpina Farben GmbH
Roßdörfer Straße 50
D-64369 Ober-Ramstadt
0800/123 88 87
info@alpina-farben.de · www.alpina-farben.de