Alpina Die Farbexperten

Technische Information

Alpina Weißlack für Holzdecken

Spezial-Lack für das Lackieren von Holzdecken und Wandvertäfelungen
Weißer 2in1 Acryl-Lack mit Absperreffekt

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:
Alpina Weißlack für Holzdecken ist ein Spezial-Lack für Decken und Holzvertäfelungen aus Holz und Furnierholz. Der weiße 2in1 Acryl-Lack mit Absperreffekt ist die ideale Lösung für hochwertig Erst- und Renovierungsanstriche neuer und alter Decken im Innenbereich. Mit integrierter Grundierung ist er optimal geeignet zur Renovierung von stark vergilbten, nikotinbelasteten Holzflächen und von dunklen Altanstrichen. Darüber hinaus überzeugt der Lack mit seiner hohen Deckkraft, seiner hohen Vergilbungsbeständigkeit, seinem sehr guten Verlauf beim Lackieren und seiner exzellenten Absperrwirkung gegen wasserlösliche Holzinhaltsstoffe und nikotinbelastete Holzoberflächen.

Farbtonname:
Weiß

Reichweite/Verbrauch je Gebindegröße:
750 ml für ca. 9 m²
2L für ca. 26 m²
ca. 75–95 ml/l/m² pro Anstrich auf glatten Untergründen. Auf rauen Flächen je nach Struktur entsprechend mehr.

Inhaltsstoffe:
Deklaration der Inhaltsstoffe nach VdL-Richtlinie 01: Polyacrylatharz, Titandioxid, Calciumcarbonat, mineralische Pigmente / Füllstoffe, Silikate, Wasser, Additive, Konservierungsmittel,.

Beratung für Isothiazolinonallergiker und weitere Informationen:
Alpina-Hotline 0800/123 88 87 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz).

Materialbasis:
Polyacrylatharz

VOC Wert (Deco Paint):
1,35 g/l

GISCODE:
BSW20 - Beschichtungsstoffe, wasserbasiert (Nähere Informationen: www.wingis-online.de)

Lagerung:
Unbrauchbar nach Gefrieren. Um die Produktqualität beizubehalten, fern von Hitze und direkter Sonneneinstrahlung lagern. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Geöffnete Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht lagern um jegliches Auslaufen zu verhindern.

Transport:
Bitte transportieren Sie das Gebinde aufrecht und sichern es gegen Umfallen und damit gegen ein mögliches Auslaufen!

Gefahren-/Sicherheitshinweis:
Enthält: Dikaliumbis[μ-[tartrato(4-)-O1,O2:O3,O4]]diantimonat(2-), stereoisomer, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Dihydro-3-(tetrapropenyl)furan-2,5-dion, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Behandelte Ware, enthält ein Biozidprodukt. Topfkonservierer: BIT, CIT/MIT (3:1). Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.
GISCODE: BSW20. EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat. A/e): 130 g/l . Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC.



Packungsgröße:

Verarbeitung

Anstrichaufbau:
Alpina Weißlack für Holzdecken ist gebrauchsfertig und muss nur noch gut aufgerührt werden.

Das beste Anstrichergebnis erzielen Sie mit einem hochwertigen Pinsel oder einer Lack -Walze für Acryl -Lacke, z.B. mit dem Alpina Lackpinsel oder Lackroller für Weißlacke. Der Lack ist gebrauchsfertig und muss nur noch gut aufgerührt werden. Für ein perfektes Ergebnis zunächst eventuell vorhandene Holzfugen mit dem Alpina Lackpinsel abschnittweise Vorstreichen. Anschließend die Holzflächen mit dem Alpina Lackroller lackieren. Nach 12 Stunden Trockenzeit einen zweiten Anstrich aufbringen.

Verarbeitungsbedingungen:
Die Temperatur im Raum und die des Untergrundes sollte zwischen 5°C und 30°C liegen. Die ideale Verarbeitungstemperatur lieg bei 8°C - 25°C. Der Untergrund muss sauber, trocken, staub-, fett-, öl- und wachsfrei sein sowie tragfähig, also fest und nicht sandend. Lose Teile, Schmutz, alte Anstriche oder Tapetenreste müssen entfernt werden.

Trocknung:
Bei +20°C und 65% rel. Luftfeuchte nach 2 Std. staubtrocken und nach 12 Std. überstreichbar. Durchgetrocknet nach ca. 24 Std. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

Geeignetes Werkzeug:
• Pinsel

Lackroller und Lackpinsel

Geeignete Untergründe und Vorbehandlung

Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein.

Holzbauteile:
Holzoberflächen in Faserrichtung schleifen, gründlich reinigen und austretende Holzinhaltsstoffe wie z.B. Harze und Harzgallen entfernen. Scharfe Kanten brechen.

Holzdeckfarbe
Für den Erst- oder Renovieranstrich ohne vorherige Grundierung neuer oder alter Holzdecken, -wandvertäfelungen ebenso für Furnierholz geeignet . Ideal zur Renovierung von stark vergilbten Holzflächen, Nikotinbelastenten Holzflächen und von dunklen Altanstrichen.

IDEAL FÜR EIN GESUNDES RAUMKLIMA

BLAUER ENGEL – DAS UMWELTZEICHEN
www.blauer-engel.de/uz12a

MIT ORIGINAL Alpina Deckkraft

NR.1 FARBEN-MARKE* Markenbekanntheit Deutschland

Geeignet für Kinderspielzeug gemäß DIN EN 71-3

IDEAL FÜR EIN GESUNDES RAUMKLIMA

Technische Information Nr. 86832.20261020 · Stand: 10-2026
Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Alpina Farben GmbH
Roßdörfer Straße 50
D-64369 Ober-Ramstadt
0800/123 88 87
info@alpina-farben.de · www.alpina-farben.de