



Die Farbexperten

Technische Information

Alpina Rostschutz Grundierung

Zuverlässiger Schutz vor Rost für alle Eisenmetalle.

Schnelltrocknende Rostschutzgrundierung für alle Eisenmetalle. Auch direkt auf Rost anzuwenden.

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Korrosionsschützende, schnelltrocknende Grundierung. Die Grundierung sorgt für langanhaltenden Rostschutz aller Eisenmetalle im Innen- und Außenbereich.

Farbtöne:

Farbtöne

Reichweite/Verbrauch je Gebindegröße:

750 ml für ca. 10 m²

2000 ml für ca. 26 m²

ca. 75 - 100 ml/m² pro Anstrich auf glatten Untergründen. Auf rauen Flächen je nach Struktur entsprechend mehr.

Inhaltsstoffe:

Deklaration der Inhaltsstoffe nach VdL-Richtlinie 01: Polyacrylatharz, Polysiloxane, Titandioxid, mineralische Pigmente / Füllstoffe, Silikate, Wasser, Glykolether, Glykole, Additive, Konservierungsmittel.

Beratung für Isothiazolinonallergiker und weitere Informationen:

Alpina-Hotline 0800/123 88 87 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz).

Materialbasis:

Acrylatdispersion.

VOC Wert (Deco Paint):

73,34 g/l

GISCODE:

BSW30 - Beschichtungsstoffe, wasserbasiert, lösemittelhaltig (Nähere Informationen: www.wingis-online.de)

Lagerung:

Unbrauchbar nach Gefrieren. Um die Produktqualität beizubehalten, fern von Hitze und direkter Sonneneinstrahlung lagern. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Geöffnete Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht lagern um jegliches Auslaufen zu verhindern.

Transport:

Bitte transportieren Sie das Gebinde aufrecht und sichern es gegen Umfallen und damit gegen ein mögliches Auslaufen!

Entsorgung EH&S:

Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit den lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Waschwasser darf nicht in die Kanalisation/Umwelt gelangen.

Gefahren-/Sicherheitshinweis:

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Enthält 1,2-Benzisothiazol3(2H)-on, Reaktionsmasse aus 5Chlor2Methyl-2Hisothiazol3on und 2Methyl-2Hisothiazol3on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Produktes ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Spritznebel nicht einatmen. Kombifilter A2/P2 verwenden.



Verarbeitung

Anstrichaufbau:

Die Grundierung ist gebrauchsfertig und muss nur noch gut aufgerührt werden. Für eine perfekte Oberfläche empfehlen wir für den Innenbereich ein bis zwei und für den Außenbereich zwei Anstriche mit Alpina Rostschutz-Grundierung. Nach Trocknung diese leicht anschleifen und säubern. Anschließend die Fläche mit Alpina Acryl-Lack beschichten.

Verarbeitungsbedingungen:

Das Material darf nur bei einer Material-, Umluft- und Untergrundtemperatur von mind. 5°C verarbeitet werden.

Trocknung:

Bei + 20° C und 65 % rel. Luftfeuchte nach 1–2 Std. staubtrocken und nach 6–8 Std. überstreichbar. Durchgetrocknet nach ca. 24 Std. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

Geeignetes Werkzeug:

- Farbroller
- Pinsel

Geeignete Untergründe und Vorbehandlung

Eisen- und Stahloberflächen:

Lose Partikel mit einer Drahtbürste gründlich entfernen. Sehr glatte Flächen anschleifen, Schleifstaub mit Staubbindetuch entfernen. Verschmutzungen und trennende Substanzen entfernen. Den besten Rostschutz erhalten Sie, wenn die Fläche bis auf das blanke Metall gereinigt wird.

Zink, Hart-PVC:

Ammoniakalische Netzmittelwäsche mit Schleifpad. Hierzu wird eine Lösung aus Wasser und Salmiakgeist (Verhältnis 10 : 1) mit einigen Tropfen Spülmittel verwendet. Die Fläche mit dieser Lösung und einem Schleifvlies so lange bearbeiten, bis ein gräulicher Schaum entsteht. 10 Minuten einwirken lassen. Anschließend gründlich mit Wasser abspülen und trocknen lassen. Schutzbrille und Handschuhe tragen.



Technische Information Nr. 34198.20260825 · Stand: 08-2026

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Alpina Farben GmbH

Roßdörfer Straße 50
D-64369 Ober-Ramstadt
0800/123 88 87
info@alpina-farben.de · www.alpina-farben.de